

FIX A760 TECH

HOOGWAARDIGE FIXATIELIJM VOOR SOEPELE VLOERBEKLEDING

EIGENSCHAPPEN

- Voor woning- en projecttoepassing
- Hoogwaardige lijmfilm
- Geschikt voor herhaaldelijk herplaatsen
- Voor alle types ondergrond

PRODUCT

FIX A760 TECH is een dispersielijm voor zwaar gebruik. De lijm is geschikt voor het herhaaldelijk verwijderbaar plaatsen van tapijttegels. De tackifier is geschikt voor toepassing in woningbouw, projecten en beurzen. Toepasbaar voor alle soorten tapijt, looselay LVT, heterogeen PVC, VCT (vinyl composite tegel) en tegels met een backing van vilt, bitumen en non-woven vezel.

FIX A760 TECH beschikt over de laagst mogelijke emissiestandaard EC1+ en is daardoor zeer geschikt voor toepassing in LEED en BREEAM projecten. De lijm wordt geleverd in emmers die voor 30% uit gerecycled materiaal bestaan.

TOEPASSING

FIX A760 TECH onderscheidt zich door zijn zware belastbaarheid. De lijm is onder andere geschikt voor toepassing op:

- Verhoogde vloeren en systemen
- Geschuurd OSB, spaanplaat en multiplex
- Cementgebonden vloeren
- Anhydriet vloeren
- Metalen ondergronden
- Oude PVC en linoleum vloeren

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren en moeten voldoen aan de voorschriften van de tapijtfabrikant.

Voorbehandeling

Bij verlijming op spaanplaat en andere zuigende houten ondergronden vooraf primeren met GRIP A500 MULTI. Bij verlijming op oud PVC of linoleum dient de eventuele



waxlaag geheel verwijderd te zijn.

Applicatie

Zorg dat de lijm voor verwerking op de juiste temperatuur is en schud het product kort voor gebruik. Breng vervolgens de lijm gelijkmatig aan met een kortharige roller. Respecteer een wachttijd van ca. 50 minuten op poreuze ondergronden en 2 à 2,5 uur op niet poreuze ondergronden. In de praktijk komt het erop neer dat de wachttijd de tijd is die de lijmfilm nodig heeft om transparant te worden.

Het plaatsen van de tapijttegels in nog natte lijm zorgt bij metalen ondergronden voor corrosie. Na plaatsing van de vloerbekleding kan deze nagewalst worden conform voorschriften van de leverancier.

VERBRUIK

Ondergrond

Poreus, normaal zuigend
Gesloten, niet zuigend
Houten plaatmateriaal

Verbruik

ca. 110 gr/m²
ca. 70 gr/m²
ca. 70 gr/m²

VLOERVERWARMING

STIX A760 TECH is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de lijm echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 7 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met lauw water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan met warm water en milde zeep worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

FIX A760 TECH is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad is zowel op de desbetreffende productpagina als op [bostiksds.thewerco.com](https://bostik.sds.thewerco.com) te downloaden.

Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
30615497	3549212484781	emmer 5 kg

SPECIFICATIES	
Basis	acrylaat dispersie
Kleur	rose
Viscositeit	goed rolbaar
Wachttijd, poreus	45 à 60 min.
Wachttijd, niet poreus	2 à 2,5 uur
Beloopbaar	direct na plaatsing
Verbruik	60 tot 120 gr/m²
Verwerkingstemperatuur	tussen 10 °C en 25 °C
Emissiecertificaat	EC1+ en A+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl