

Foamtape

AFSTANDHOUDER EN FIXATIE BIJ GEVELVERLIJMING

VOORDELEN

- Hoge kleefkracht onder wisselende (weers) omstandigheden.
- Speciaal voor gevelplaatverlijming

PRODUCT

Bostik FoamTape is een tweezijdig klevende schuimband met aan één zijde een schutfolie, speciaal ontwikkeld als onderdeel van het lijmsysteem van gevelplaten.

TOEPASSINGEN

Zorgt voor de eerste hechting aan de gevelplaat en garandeert voldoende dikte van de lijmril.

VERWERKING

FoamTape wordt na het drogen van de primers uitsluitend verticaal en ononderbroken op de draagconstructie aangebracht. Houd voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening met de afmetingen van de draagstijlen, de afmetingen van de panelen en de benodigde ruimte voor de lijm. FoamTape stevig aandrukken en afsnijden met een scherp mes. Na aanbrengen van de FoamTape de schutfolie niet meteen verwijderen; pas nadat de lijm is aangebracht (en de gevelplaten verlijmd kunnen worden) de schutfolie verwijderen. Hierna dient de plaat binnen de voorgeschreven tijdsduur na het aanbrengen van de lijm geplaatst te worden. Voordat de plaat de FoamTape raakt is correctie nog mogelijk. Gebruik voor het goed positioneren van de gevelplaat eventueel afstandhouders, steunblokjes of een horizontale stelregel. Gebruik eventueel een glasklem om de grip te verbeteren. Is de plaat eenmaal goed gepositioneerd, dan dient men de plaat ter plaatse van de FoamTape licht wrijvend aan te drukken, waardoor de FoamTape volledig wordt geraakt. De Foam tape mag daarbij niet ingedrukt worden. Corrigeren is dan niet meer mogelijk.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.



OPSLAG EN STABILITEIT

Vorstvrij opslaan. Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C. Houdbaarheid 12 maanden.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Dikte	3 mm
Breedte	12 mm
Type schuim (foam)	fysisch vernet polyolefine
Soortelijke gewicht	ca. 60 kg/m ³
Schutfolie	gesiliconiseerd papier (aan bovenzijde bedrukt met Bostik logo)
Drukspanning bij 10%	ca. 39 kPa
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C tot +30°C
Afschuifsterkte	ca. 0,27 N/mm ²
Treksterkte	ca. 0,27 N/mm ²
Artikelnummer	30182771
EAN code	8713572030093
Kleur	zwart
Verpakking	25 m rol
verpakt per	20

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be