

# STIX H995 ELASTIC XTREM

## HYBRIDE PVC LIJM VOOR NATTE RUIMTES

### EIGENSCHAPPEN

- Vocht en warmtebestendig
- Soepel verwerkbaar met lange open tijd
- Hoge aanvangshechting en afschuifsterkte
- Ook geschikt voor toepassing op metaal

### PRODUCT

STIX H995 ELASTIC XTREM is een 1K hybride lijm, specifiek voor toepassingen in groot-keukens en zwaar belaste vloeren. De lijm is gebaseerd op AXIOS TRI-LINKING technologie beschikt over een hoge aanvangshechting en zeer hoge afschuifsterkte.

STIX H995 ELASTIC XTREM is gecertificeerd volgens EC1+ en daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

### TOEPASSING

STIX H995 ELASTIC XTREM is geschikt voor verlijming van:

- Homogeen PVC
- Heterogeen compact PVC
- LVT en Linoleum in stroken en tegels
- Alle soorten tapijt
- Vloer- en wandpanelen in natte ruimtes\*\*

\*\* op basis van specifiek projectadvies van Bostik

### VERWERKING

#### Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Bij cementgebonden ondergronden dient het restvocht gehalte < 2% te zijn. Indien deze percentages hoger zijn dan aangegeven, kan een vochtscherm zoals HYTEC A370 RAPID of HYTEC E336 XTREM toegepast worden. Gipsgebonden ondergronden mogen een restvochtgehalte van maximaal 0,5% bevatten.

Indien de ondervloer niet volledig vlak is, kan deze na primering geëgaliseerd worden met een geschikte BOSTIK egaline zoals de SL C350 UNIVERSAL of de SL C510 PRO.



Zeer poreuze ondergronden zoals open dekvloeren dienen vooraf geprimeerd te worden met een geschikte BOSTIK primer zoals de GRIP A500 MULTI, zie desbetreffende TDS.

#### Applicatie en verbruik

Gebruik voor het aanbrengen van STIX H995 ELASTIC XTREM steeds de juiste lijmkam en houdt de lijmkam onder een hoek van ca. 60 ° en breng de lijm gelijkmatig op.

Soort bekleding	Lijmkam	Verbruik
Gladde backing	A2	320 gr/m <sup>2</sup>
Ruwe backing	B1	380 gr/m <sup>2</sup>

Wacht 10 minuten voor het aanbrengen van de vloerbekleding en rol de aangebrachte vloerbedekking stevig aan. Rol na 60 minuten nogmaals met een zware roller (60kg). Indien de vloerbekleding op een niet poreuze ondergrond wordt verlijmd dient pas na 8 uur worden nagerold.

Wacht met het lassen van de naden totdat de lijm volledig is gedraagd, meestal na 24 uur.

## VLOERVERWARMING

STIX H995 ELASTIC XTREM is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de lijm echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

## REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met ethanol worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX H995 ELASTIC XTREM is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

## VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op [bostik.sds](#).

<b>Verpakking</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN-code</b>
emmer 16 kg.	30615780	4008373130641

TECHNISCHE KENMERKEN	
<b>Product</b>	Axios Tri Linking hybride
<b>Consistentie</b>	pasta
<b>Soortelijk gewicht</b>	ca. 1,5
<b>Kleur</b>	ivoorkleurig
<b>Wachttijd</b>	10 à 15 min.
<b>Open tijd</b>	ca. 40 min.
<b>Beloopbaar</b>	na ca. 12 uur
<b>Volledig doorgehard</b>	na ca. 24 uur
<b>Verbruik</b>	320 - 380 gr/m <sup>2</sup>
<b>Emissiecertificering</b>	EC1+ en A+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



### BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000  
+32 (0)9 255 17 17



**Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V. | Bostik Belux SA-NV**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl) | [www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.