



Nibosan Easy

2-COMPONENTEN REPARATIEHARS

VOORDELEN

- oplosmiddelvrij
- snelle en eenvoudige verwerking
- eenvoudig te mengen zonder gereedschap

PRODUCT EN TOEPASSING

Oplosmiddelvrij 2-component reparatiehars op waterglasbasis voor het opvullen en herstellen van barsten en scheuren in de dekvloer.

VERWERKING

Giet de B-component in de fles met de A-component. Het mengsel gedurende 15 seconden krachtig schudden. Voor het herstellen van scheuren, deze opvullen met het homogeen gemengde hars en voldoende glad strijken. Om de hechting met de later aan te brengen egaliseermiddelen te verbeteren, het verse hars instrooien met vuurgedroogd kwartszand (korrel 0,4-0,9 mm).

POT LIFE

Tot 8 minuten na het mengen van de componenten.

VERWERKINGSTIJD

10-14 minuten

UITHARDING

na 16-20 minuten

VOLLEDIG BELASTBAAR

Na 24 uur



Kleur
geel

Verpakking
2 x 300 ml

Artikelcode
30821993

ARBEIDSBESCHERMING

Component A: "irriterend"

Component B: "schadelijk voor de gezondheid",
"sensibiliserend", irriterend"

Uitgehard materiaal: niet schadelijk

Volg de richtlijnen op het veiligheidsinformatieblad en op de verpakking.

MENGVERHOUDING

1 deel (300 ml) A-component bij 1 deel (300 ml) B-component

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Gedurende 12 maanden houdbaar. Tegen vochtigheid beschermen.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikds.thewerco.com verkrijgbaar.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73 6 244 244
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

Postbus 303, 5201 AH 's-Hertogenbosch

Tel: +31 (0)73 6 244 244

Fax: +31 (0)73 6 244 344

E-mail: infonl@bostik.com

www.bostik.nl

Bostik SA-NV

Meulestedekaai 86, B-9000 Gent

Tel: +32 (0)9 255 1700

Fax: +32 (0)9 255 1701

E-mail: info@bostik.be

www.bostik.be