



XPS

HOOGWAARDIGE EGALISEERMORTEL VOOR BINNEN EN BUITEN

VOORDELEN

- Zeer hoge indruk- en slijtweerstand
- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor alle industriële afwerkingen zoals epoxy en PU
- Snel beloopbaar na 1 uur
- Geschikt op vloerverwarming (Bostik raadplegen)

PRODUCT

Egalisatiemortel met snelle doorharding geschikt voor lokalen met intens verkeer (binnen en buiten). Voor laagdikten van 3-15 mm, voor hogere diktes na toevoeging van 30% zand S409.

APPLICATION

XPS is geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende cementdekvloer en beton zowel binnen als buiten in productiehallen, scholen, ziekenhuizen, ateliers, parkeergarages. Geschikt voor zware belasting met rollend materieel. Toepasbaar van 3-15 mm in één laagdikte. XPS kan met alle mogelijke bekledingen bedekt worden: PU of epoxy verf, gelijmde vloerbekledingen of als slijtlaag zonder bedekking.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij en druk- en trekvast zijn. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing de volgende waarden niet overschrijden:

- Cementdek & betonvloer: 2,0 CM-%
- Cementdek & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 CM-%

Voorbehandeling: Gebruik de juiste primer (afhankelijk van de ondergrond). Respecteer de droogtijd van de primer. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond.

Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtballen aan het oppervlak van de egalisatie. Alle cementgebonden ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht voorbehandelen met Bostik Eponal 336 (zie ti-blad).

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak XPS met 4,5 liter schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen.



Verwerkingstijd van het mengsel: 15 à 20 minuten in functie van de temperatuur. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel. XPS in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden zonder primer wanneer de eerste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Indien de eerste laag al droog is, dan moet opnieuw geprimeerd worden met Bostik Uniprim 1:1 of Nibogrund G 17 1:1.

Mengverhouding: Ca. 4,5 liter schoon water op 1 zak XPS.

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van XPS uit. (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen, buiten.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels.

Laagdikte: 3 - 15 mm. Grotere diktes na toevoeging van 30% zand S409.

Ondergrond*

Bostik vloertechniek binnen

Cementdekvloer	Uniprim 1:1-Nibogrund G17 1:1
Oude tegels	Primatech
Oude lijmresten	Uniprim • Primatech

* Bij twijfel Bostik raadplegen.

DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door de ventilatie en temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden.

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Tegen vochtigheid beschermen.

INFORMATIEAANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Kleur
grijs

Verpakking
zak van 25 kg

Code
30123612

Technische kenmerken	
Basis	cement, kunsthars gemodificeerd
Verbruik	ca. 1,6 kg/m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C niet onder +5°C of boven +30°C
Beloopbaar	na 1 uur
Verdere afwerking	na 4 uur (verf, vloerbekleding)
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 3 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure
Geschikt voor parket	ja, vanaf 3 mm
Gevaarstoffen	irriterend, aanwijzingen op de verpakking aanhouden

Bostik BV

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
info@bostik.com

www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik SA-NA

Meulestedekaai 86
9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 17
info@bostik.be
www.Bostik.be

