

Argamassa Ultracoll

DESCRIÇÃO

Argamassa acrílica, mono componente, base água e sem solvente, pronto para o uso dispensa preparo.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.
Áreas: secas e úmidas

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Assentamento de porcelanatos, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas (foscas, de vidros, PET, bambu, coco e pastilhas de porcelanas).

Sobreposição de peças cerâmicas, porcelanatos, pastilhas, pedras, drywall, madeira, pisos vinílicos e superfícies metálicas.

CORES DISPONÍVEIS

Branco

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

A superfície de aplicação deve estar aprumada, firme, seca, sem peças ocas, completamente limpa e livre de qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal da Argamassa Ultracoll Fortaleza.

RESTRIÇÃO DE USO

• Não recomendado para:
Piscinas, tanques, estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas;
Assentamento em superfícies com resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência da Argamassa Ultracoll Fortaleza;
Assentamento e sobreposição com Pedras Hijau;
Pastilhas metálicas ou metalizadas;
Certifique-se que todas as peças estejam firmes e não aplique sobre superfícies ocas. Em caso de dúvidas, entre em contato com o departamento técnico da Bostik Fortaleza.

ADVERTÊNCIAS

Para o assentamento de placas com dimensão superior a 400 cm², em fachadas, recomenda-se altura máxima de 3,00m. Acima de 3,00m, recomenda-se fixador metálico, de acordo com as especificações do responsável pela obra;
Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento durante todo o serviço e por mais 24 horas após a aplicação;
Sempre mantenha as juntas de assentamento entre as placas, conforme especificação do fabricante do revestimento;
Mantenha as juntas de movimentação, dessolidarização e estruturais de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755 ou de acordo com o projetista responsável;
Nunca utilize ácidos para realizar a limpeza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cargas minerais, resinas acrílicas e aditivos especiais.
Cor	Branco
Consumo	Aproximadamente 1kg/m ²
Temperatura para aplicação	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura	≥ 0,3mm
Densidade	1,5g/cm ³ (±0,2g/cm ³)
Validade	18 meses a partir da data de fabricação, que consta na embalagem
Embalagens	Baldes plásticos de 5kg

INTRUÇÕES DE USO

• Não adicione água, o produto já vem pronto para uso;
O verso das placas que serão assentadas devem estar completamente limpo, seco e isento de engobe e ou qualquer outros resíduos;
Carregue a espátula plástica denteada de 2mm com a Argamassa Ultracoll Fortaleza e aplique em um ângulo de 60° em relação à base, formando sulcos ou cordões;
O exesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado;
Assente as placas sobre os cordões da Argamassa Ultracoll Fortaleza fazendo-as deslizar um pouco sobre a argamassa até a posição final;
Com o auxílio de um martelo de borracha promova leves impactos de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o tardo da placa com a argamassa;
Dependendo das condições climáticas.
Em casos de pastilhas cerâmicas ou de porcelanatos, utilize um taco de madeira para garantir o esmagamento uniforme dos cordões de argamassas;
Feche a embalagem logo após o uso.

EPI'S

botas, luvas e óculos de segurança.

ARMAZENAGEM

Armazene num local fresco, seco e bem ventilado. Mantenha longe da incidência direta dos raios solares. Não manuseie nem armazene o produto próximo de chama, fontes de calor ou outras fontes de ignição em pilhas de no máximo com 5 baldes.

TEMPO

Liberação para tráfego normal	4 horas
Liberação para rejuntamento	24 horas
Áreas úmidas (banheiros e saunas)	3 dias

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TECNICA: REVISÃO 11/2020