

Argamassa Autonivelante AN75

DESCRIÇÃO

Argamassa de alta fluidez para nivelamento de contrapiso em bases porosas.

INDICAÇÕES

Uso: interno.

Áreas: secas e úmidas.

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Piso vinílico, laminado, piso de madeira, carpete, porcelanato e cerâmica.

COR DISPONÍVEL

Cinza.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Qualquer superfície onde existam:

Contrapiso curado há pelo menos 14 dias;

Concreto curado há mais de 28 dias e completamente isento de desmoldante;

Placas cimentícias, revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais de mármore e granitos;

A base deverá estar curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal;

Sobre todas as superfícies é obrigatório o uso do Primer de Preparação;

Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:

Estufas, lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras frigoríficas;

Superfícies com cera, resina, tinta, óleo, textura, gesso ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal;

Área externa, mesmo coberta, com risco de receber chuva e vento;

Bases com trincas, rachaduras, buracos, placas de revestimento soltas ou ocas.

DESEMPENHO TÉCNICO*

Resistência de aderência à tração	≥ 1MPa (cura 28 dias)
Resistência à compressão	≥ 18MPa (cura 28 dias)
Tempo de Trabalhabilidade	30 minutos *
Liberação tráfego leve	6 horas *
Liberação piso vinílico	24 horas *
Liberação piso cerâmico e porcelanato	24 horas *
Liberação piso de madeira	72 horas *

* Pode variar de acordo com as condições climáticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento, agregados minerais e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Cinza
Consumo aproximado*	1,7kg/mm/m ²
Temperatura	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C Água para preparo: +5°C até +25°C
Espessura	3 a 10 mm/camada
Densidade	1,7 ± 0,1g/cm ³
Validade	12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Embalagens	Sacos de 20kg

INSTRUÇÕES DE USO

Para o preparo e a aplicação da ARGAMASSA AUTONIVELANTE AN75 siga rigorosamente todas as especificações da embalagem do produto;

A espessura da ARGAMASSA AUTONIVELANTE AN75 pode variar de 3 a 10 mm por camada e devem ser rigorosamente respeitadas todas as juntas de movimentação (ABNT NBR 13753) necessárias e devidamente tratadas.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco, fresco e bem ventilado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

CODIGO DOS ITENS: 07251.

NCM: 32149000.

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TECNICA: REVISÃO 11/2020