



# VEDA TUDO

## VANTAGENS

- Uso interno e externo;
- Fácil aplicação;
- Base cimentícia.

## DESCRIÇÃO

Argamassa para vedação de muros, paredes e baldrame.

## INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.

Áreas: secas e úmidas.

## TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Muros, paredes, baldrame, poços de elevador, entre outros.

## CORES DISPONÍVEIS

Cinza.

## SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Blocos de concreto, emboço ou contrapiso sarrafeado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto há mais de 28 dias.

## RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso em piscinas, saunas, estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas. Assentamento em superfícies com resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

Áreas com fissuras ou trincas de base. Pisos e terraços de coberturas.

## ADVERTÊNCIAS

O Veda Tudo Bostik Fortaleza aplicado em temperatura igual ou superior a 30°C, principalmente em áreas externas, deve ser hidratado após 24 horas com brocha ou trinca molhada para evitar alterações na reação do cimento (resistência final).

Proteja a área que recebeu o Veda Tudo Bostik Fortaleza contra chuvas fortes durante 72 horas após a aplicação do produto.

Proteja as peças metálicas durante a aplicação para evitar manchas.

## INTRUÇÕES DE USO:

Molhe intensamente a base antes da aplicação, principalmente em áreas externas.

Com a utilização de uma brocha, efetue a aplicação do Veda Tudo Bostik Fortaleza sobre a superfície em uma espessura de aproximadamente 2 a 3 mm, mantendo sempre um único sentido de aplicação (horizontal ou vertical).

Após 6 horas de aplicação da primeira demão, efetue novamente a hidratação molhando intensamente a superfície.

Aplique a segunda demão, porém em sentido oposto à primeira (horizontal ou vertical) cruzando as aplicações.

Após 6 horas da aplicação da segunda demão, efetue novamente a hidratação molhando intensamente a superfície. Aplique a terceira demão, porém em sentido oposto à segunda (horizontal ou vertical) cruzando as aplicações novamente.



Após 6 horas poderá ser efetuada uma aplicação para acabamento final com utilização de desempenadeira plástica ou metálica.

Efetue o teste de estanqueidade após 72 horas da aplicação.

## EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

## ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos ou 4 caixas de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

## Características Técnicas

Composição:	Cimento Portland, agregados minerais Classificados e aditivos orgânicos não-tóxicos.
Cor:	Cinza
Consumo*:	1,5 kg/mm <sup>2</sup>
Temperatura:	ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura:	2 - 3 mm por camada
Relação água/argamassa:	9 litros/20 kg
Validade:	18 meses
Tempo de trabalhabilidade:	150 minutos
Tempo de estanqueidade:	72 horas

## Bostik Fortaleza

Usina Fortaleza ICMF Ltda. - São Roque - Matriz  
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº - Km 3,5 - São Roque - SP  
[www.bostik.com.br](http://www.bostik.com.br)  
[sac@bostik.com](mailto:sac@bostik.com)