

Supermassa MULTIUSO

DESCRIÇÃO

Argamassa para assentamento de blocos e revestimento de pisos, paredes e tetos..

INDICAÇÕES

Uso: interno.

Áreas: secas e úmidas.

Aplicação: pisos, paredes e tetos.

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Blocos de alvenaria em pisos, paredes e tetos.

COR DISPONÍVEL

Cinza.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Chapisco curado, massa grossa, emboço curado, paredes, tetos e blocos de alvenaria.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:

Superfícies com cera, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

Não deve ser utilizado em solos ou áreas em contato direto com água.

Não utilize aditivos químicos.

DESEMPENHO TÉCNICO*

Composição	Cimentos Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não -tóxicos.
Cor	Cinza
Consumo aproximado*	1,0 a 1,5 kg/mm/m ² /2demãos *
Temperatura	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura	15mm por camada
Densidade	1,9 g/cm ³ ±0,1 g/cm ³
Validade	12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Trabalhabilidade	2 horas*
Relação água/argamassa	Consultar carimbo na embalagem
Embalagens	Sacos de 20kg

* Pode variar de acordo com as condições climáticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimento	1,0cm 16,10 kg/cm ²
Regularização de Piso	1,0 cm 16,10kg/cm ²
Assentamento de Bloco Cerâmico	9 x 19 x 19 21,70 kg/cm ²
	11,5 x 14 x 19 32,50kg/cm ²
	14 x 19 x 24 30,40 kg/cm ²
Assentamento de Bloco de Concreto	9 x 9 x 39 10,90kg/cm ²
	11,5 x 19 x 39 14,00 kg/cm ²
	14 x 19 x 39 17,00 kg/cm ²
Regularização de Piso	1,0 cm 16,10 kg/cm ²

INSTRUÇÕES DE USO

REVESTIMENTO: Utilize uma colher de pedreiro para “chapar” a Supermassa Fortaleza sobre a superfície. Aguarde aproximadamente 10 minutos e sarrafeie a Supermassa Fortaleza utilizando uma régua de alumínio. Na sequência utilize uma desempenadeira de madeira para dar o acabamento acamurçado. Para obter uma textura lisa, deslize uma desempenadeira de aço sobre a superfície;

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA: Aplique a Supermassa Fortaleza sobre os blocos com colher de pedreiro e posicione o bloco sobre a argamassa fresca. O excesso deve ser removido. As juntas devem ser mantidas com 1cm a 2cm de espessura. Observe o alinhamento, o prumo e o nível da parede.

CONTRAPISO: Para execução do contrapiso o tipo farofão umedeça a superfície do piso antes de iniciar a aplicação da Supermassa Fortaleza. Espalhe a massa com régua e/ou desempenadeira lisa para nivelar o produto. Com auxílio de um soquete realize a compactação da massa. Para finalizar utilize desempenadeira lisas em pre movimentos circulares e umedeça levemente, caso necessário.

Para tetos, paredes de concreto, blocos cerâmicos lisos e corrugados devem receber chapisco antes do emboço.

* Classificado conforme norma ABNT NBR 13281:2005- Argamassa para assentamento e revestimento de parede e tetos. (Classificação: P4, M5, R4, C5, D5, U4, A3)

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco, fresco e bem ventilado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e com distância mínima de 30cm da parede e na embalagem original fechada.

FORTALEZA

www.bostik.com.br

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TECNICA: REVISÃO 11/2020