

Cimentinho

DESCRIÇÃO

Cimento Portland não estrutural fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 11.578 e NBR 12.989

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.
Áreas: secas e úmidas

CORES DISPONÍVEIS

Cinza e Branco

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Superfícies de aplicação devem estar, curada, firme, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do cimento.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso em estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas e concreto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	CIMENTO PORTLAND E ADITIVOS.
Espessura	3 - 5 mm
Temperatura	Ambiente: +5 °C até +40 °C Superfície: +5 °C até +27 °C
Densidade	1,05 ± 0,15g/cm ³
Validade	24 meses a partir da data de fabricação
Embalagens	Sacos plásticos de 1kg e 5kg*.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 fardos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque - Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TÉCNICA: REVISÃO 11/2020