

# Argamassa autonivelante SL C300 CLASSIC

## DESCRÍÇÃO

Argamassa de alta fluidez para nivelamento de contrapiso em bases porosas e não porosas.

## INDICAÇÕES

Uso: interno.

Áreas: secas e úmidas.

## TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Piso vinílico, laminado, piso de madeira, carpete, porcelanato e cerâmica.

## COR DISPONÍVEL

Cinza.

## SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Qualquer superfície onde existam:

Contrapiso curado há pelo menos 14 dias;

Concreto curado há mais de 28 dias e completamente isento de desmoldante;

Placas cimentícias, revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais de mármores e granitos;

A base deverá estar curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal;

Sobre todas as superfícies é obrigatório o uso do Primer de Preparação;

Emboço ou contrapiso sarafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade.

## RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:

Estufas, lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras frigoríficas;

Superfícies com cera, resina, tinta, óleo, textura, gesso ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal;

Área externa, mesmo coberta, com risco de receber chuva e vento;

Bases com trincas, rachaduras, buracos, placas de revestimento soltas ou ocas.

## DESEMPENHO TÉCNICO\*

Resistência de aderência à tração	$\geq 2\text{ MPa}$ (cura 28 dias)
Resistência à compressão	$\geq 20\text{ MPa}$ (cura 28 dias)
Tempo de Trabalhabilidade	40 minutos *
Liberação tráfego leve	4 horas *
Liberação piso vinílico	12 a 24 horas *
Liberação piso cerâmico e porcelanato	12 horas *
Liberação piso de madeira	72 horas *

\* Pode variar de acordo com as condições climáticas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento, agregados minerais e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Cinza
Consumo aproximado*	1,7kg/mm/m <sup>2</sup>
Temperatura	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C Água para preparo: +5°C até +25°C
Espessura	2 a 10 mm/camada
Densidade	$1,7 \pm 0,1\text{ g/cm}^3$
Validade	12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Embalagens	Sacos de 20kg

## INSTRUÇÕES DE USO

Para o preparo e a aplicação da ARGAMASSA AUTONIVELANTE SLC300 CLASSIC siga rigorosamente todas as especificações da embalagem do produto;

A espessura da ARGAMASSA AUTONIVELANTE SLC300 CLASSIC FORTALEZA pode variar de 2 mm a 10 mm por camada e devem ser rigorosamente respeitadas todas as juntas de movimentação (ABNT NBR 13753) necessárias e devidamente tratadas.

## EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

## ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco, fresco e bem ventilado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

**CÓDIGO DOS ITENS:** 07854.

**NCM:** 32149000.

## Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07  
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP  
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

**Telefone:** (11) 4784-9797

**WhatsApp:** (11) 98905-5647

[sac@bostik.com](mailto:sac@bostik.com)

**FICHA TÉCNICA:** REVISÃO 11/2020