

Rejunta Resinado

DESCRIÇÃO

Rejunte cimentício resinado com maior resistência química, mecânica, flexibilidade para áreas internas, externas, fachadas, saunas, piscinas, varandas e áreas comuns.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.
Áreas: secas e úmidas

COR DISPONÍVEL

21 Cores Disponíveis

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Superfície de aplicação deve curada, firme, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do cimento. Em superfícies rugosas ou porosas fite a área antes do rejuntamento para facilitar o processo de limpeza.

RESTRIÇÃO DE USO

Estruturas metálicas, estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados, resinas especiais, pigmentos inorgânicos e aditivos especiais não-tóxicos.
Espessura	1 - 16 mm
Consumo*	Vide tabela de consumo na embalagem
Temperatura	Ambiente: +5 °C até +40 °C Superfície: +5 °C até +27 °C
Densidade	1,8 ± 0,1g/cm ³
Validade	24 meses a partir da data de fabricação
Embalagens	Sacos plásticos de 1kg e 5kg*.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 fardos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

TEMPO

Trabalhabilidade	2 horas e 30 minutos.
Limpeza com esponja limpa e úmida	12 horas nunca utilize ácidos para limpeza.
Tráfego leve	12 horas
Tráfego normal	24 horas
Liberação áreas úmidas	24 horas
Liberação Box Banheiro, saunas e piscinas	5 dias

- Pode variar de acordo com as condições climáticas

ENSAIOS NA NORMA NBR 14.992

Retenção de água (mm)	≤ 65
Varição dimensional (mm/m)	≤ 1,2,00 l
Resistencia a compressão (MP a)	≥ 10,0
Resistencia a tração (MP a)	≥ 3,0
Capilaridade 300 min (g/cm ²)	≤ 0,30
Permeabilidade 240 min (cm ³)	≤ 1,0

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque - Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TÉCNICA: REVISÃO 11/2020