

## УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА BOSTIK T610 AIRSEAL BG1

### ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ЛЕНТА ЗА УПЛЪТНЕНИЕ НА ФУГИ

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Група на натоварване DIN 18542 BG1
- Клас на строителните материали DIN 4102-B1
- EN 1027 Устойчивост на силен дъжд  $\geq 600\text{Pa}$
- Подходящ за монтаж в съществуващи фуги

#### ОПИСАНИЕ

Уплътнителна лента за фуги от гъвкава полиуретанова пяна с акрилатна дисперсионна импрегнация, спомагателни материали и пълнители. Предварително компресирани навити на ролки продукти с акрилатно контактно лепило за улесняване на монтажа.

#### ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Уплътнителна лента Bostik T610 Airseal BG1 може да се използва универсално за уплътняване на фуги в сгради. Предпочитани приложения са прозорци, дървени конструкции, сглобяеми конструкции и зидани конструкции, смесени дървени конструкции и бетонни конструкции.

Уплътнителна лента Bostik T610 Airseal BG1 има специални предимства при уплътняване на съединителни фуги и разширителни фуги между различни строителни елементи. Ролките Bostik T610 Airseal уплътнителна лента BG1 са универсално приложими и дори могат да се монтират в съществуващи фуги благодарение на предварително компресираното си състояние.

#### СЕРТИФИКАТИ

- DIN 18542
- Клас на огнеупорност DIN 4102

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Цвят                                | Сив                                                   |
| Група на натоварване                | BG1 (DIN 18542)                                       |
| Клас на строителния материал        | B1, огнезадържащ (DIN 4102)                           |
| Херметичност                        | $a_n < 1 \text{ m}^3 / (\text{hm dPa}^2/3)$ (EN 1026) |
| Устойчивост на силен дъжд           | $\geq 600 \text{ Pa}$ (EN 1027)                       |
| Дифузия на водни пари               | $s_d < 0,5 \text{ m}$ (EN ISO 12572)                  |
| Емисии                              | Emicode EC1 Plus                                      |
| Температурна устойчивост            | 80°C (DIN 18542)                                      |
| Температурен диапазон на приложение | -30°C до 100°C                                        |

#### СРОК НА ГОДНОСТ

Ако се съхранява на сухо място при стайна температура в неотворена оригинална опаковка: срок на годност до 18 месеца от датата на производство.

#### УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Изгледайте видеоклиповете за приложението преди употреба. Характеристиките на възстановяване на формата зависят от възрастта на продукта, условията на съхранение и температурата на околната среда.

#### ФОРМА НА ПРОДУКТА ПРИ ДОСТАВКА

Предварително компресирана в ролки, самозалепваща се от едната страна, дължина на лентата в една ролка: 2 – 18 м в зависимост от дебелината на материала. Предлага се с ширина от 10 – 1000 мм.

#### ПОЧИСТВАНЕ

Кожата може да се почиства с вода и сапун. Импрегнирането и/или остатъците от лепило могат да бъдат отстранени с почистващ препарат на петролна основа.

#### ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Въз основа на съществуващите данни и опит, продуктът не е опасен материал по смисъла на разпоредбите за опасни материали и съответните директиви на ЕО. Препоръчваме обаче да полагате същите грижи и да използвате същата хигиена както при химическите материали.

Препоръките за нанасяне се определят от стандартите за употреба. Те са задължителни, макар да не се изисква предишен опит, особено при първоначална употреба, неудобна позиция, място или среда. Прочетете нашите информационни листове за безопасност, за да се запознаете с предпазните мерки при употреба.