BOSTIK Block X760 Cementech Extra UV

ДВУКОМПОНЕНТЕН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГЪВКАВ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН РАЗТВОР, УСТОЙЧИВ НА UV ЛЪЧИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен, съставен от циментова смес с бял цвят и течна емулсия с бял цвят, изключително гъвкав и устойчив на UV лъчи хидроизолационен разтвор, подсилен с полимерни добавки. Предназначен за хидроизолация на покриви, тераси и балкони. BOSTIK Block X760 Cementech Extra UV е водоотблъскващ и може да се използва само от страната с положително водно налягане.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Само от страната с положително водно налягане,
- Вертикално или хоризонтално,
- В мокри помещения (тоалетни, бани, кухни и др.),
- В постоянно мокри и влажни помещения като балкони, тераси и мазета;
- Под въздействието на слънчеви лъчи,
- Резервоари, басейни, контейнери и съдове за съхранение на вода,
- Фундаменти, сутеренни стени, подземни и надземни строителни работи,
- Мостове и подпорни стени.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходящ за нанасяне с четка или пръскане
- Изключително гъвкав.
- Устойчив на UV лъчи.
- Осигурява водонепропускливост срещу вода под налягане.
- Устойчив на неблагоприятни метеорологични условия.
- Висока адхезия; залепва здраво към повърхности.
- Подходящ за използване без покритие в резервоари за питейна вода
- Висока устойчивост на абразивно износване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	Бял
Дебелина на нанасяне (mm)	Макс. 6
Препоръчителна дебелина на нанасяне (mm)	2
Обемна плътност в сухо състояние (kg / lt)	1,2 ± 0,2
Обемна плътност в мокро състояние (kg / lt)	1,5 ± 0,2
Време за изчакване в съд (минути)	~ 30
Време за втвърдяване (часа)	~ 24
Пропускливост на въглероден диоксид (m)	>50
Пропускливост на водни пари (m)	< 5 V1 клас
Якост на адхезия (28 дни) (N / mm2)	> 2
Капилярна водопоглъщаемост (<0,1kg/ m².h0,5)	<0,1
Способност за запълване на пукнатини	>2
Водно налягане	7 bar
Количество течна емулсия	
(за 20 kg прахообразен компонент)	10 kg
(бяла течна емулсия)	
Температура на нанасяне	Между +5°C и +35°C
Устойчивост на изсъхнало покритие	Между -25°C и +80°C

Техническите данни са приблизителни, измерени при температура от + 23°C и относителна влажност 50%.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

- Повърхностите, които ще бъдат третирани, не трябва да съдържат антиадхезивни материали като прах, нечистотии, кофражно масло, боя и др. Остатъци и отпадъци като цимент, гипс и бетон също трябва да бъдат отстранени.
- Повърхностните слоеве, които не са закрепени здраво, като напр. напукани мазилки, слаби повърхности или остатъци от мъх, трябва да бъдат почистени от повърхността за нанасяне.

Бостик България ЕООД
гр. Русе, 7005, бул. България 127, тел. +359 82 847 100
officebg@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

BOSTIK Block X760 Cementech Extra UV

ДВУКОМПОНЕНТЕН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГЪВКАВ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН РАЗТВОР, УСТОЙЧИВ НА UV ЛЪЧИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Прахообразният компонент на BOSTIK Block X760 Cementech Extra UV трябва да се изсипе бавно в течния компонент (10 kg), поставен в чист съд, и да се смеси с помощта на бъркалка с ниски обороти, докато се получи смес без бучки. Разбърква се в продължение на минимум 5 минути. Получената в края на процеса смес трябва да престои 3 минути и отново да се разбърка за 2 минути до хомогенизиране.
- Течната емулсия на BOSTIK Block X760 Cementech Extra UV трябва да се разклати добре преди употреба.
- Нанасянето трябва да бъде в най-малко на два слоя. След нанасянето на първия слой трябва да се изчака поне 4-6 часа и да се нанесе втори слой (изчакването не трябва да превишава 24 часа).
- Пукнатините, които могат да се образуват в случай на нанасяне върху много големи повърхности, трябва да бъдат предотвратени чрез оформяне на фуги. Фугите трябва да се запълнят с гъвкав пълнеж.
- На нестабилни терени, които създават риск от напукване, може да се положи междинен слой от армировъчна мрежа Bostik FlexMesh с цел постигане на хидроизолационен слой с повишена гъвкавост и устойчивост на опън.
- Не трябва да се нанася директно върху горещи или замръзнали повърхности.

МАШИННО НАНАСЯНЕ

BOSTIK Block X760 Cementech Extra UV е подходящ за машинно пръскане. Консултирайте се с техническия отдел на BOSTIK относно машинното нанасяне.

СЛЕД НАНАСЯНЕ

- Прясно третираните повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, силна въздушна струя, висока температура на въздуха (над +35°C), дъжд и замръзване в първите дни (поне 5 дни).
- Полагане на мазилка или керамични плочки може да се извършва след изтичането на не по-малко от 3 дни.
- За да се постигнат препоръчителните дългосрочни експлоатационни характеристики на продукта, положеният хидроизолационен материал трябва да бъде покрит и защитен с подходящо покритие или слой (мазилка, замазка, керамика, плочки и т.н.) възможно най-скоро (в зависимост от времето за съхнене на продукта в рамките на 3-7 дни).

РАЗХОД

Приблизително 1,5 – 2,0 kg/m² на всеки 1 mm дебелина. Посоченият разход е теоретичен и се препоръчва пробно нанасяне преди действителното третиране на повърхността.

ОПАКОВКА

Прахообразен компонент в хартиен чувал от 20 kg (64 опаковки на 1 палет)
Течен компонент в пластмасова опаковка от 10 kg.

СЪХРАНЕНИЕ

- Торбите със сух компонент трябва да бъдат защитени от вода, замръзване и неблагоприятни климатични условия.
- Да се съхранява на сухо и хладно място върху дървени палети при температура между +10°C и +25°C без наличие на влага.
- Разкъсаните и отворени опаковки трябва да се затворят веднага и да се използват първи.
- До 8 торби могат да се нареждат една върху друга.
- Срокът на годност е максимум 6 месеца при спазване на горепосочените условия за съхранение.

Информация за здраве и безопасност
За инструкции за здраве и безопасност, мерки за първа помощ и инструкции за третиране на разливи и изхвърляне вижте отделния информационен лист за безопасност.

Бостик България ЕООД
гр. Русе, 7005, бул. България 127, тел. +359 82 847 100
officebg@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com