

# Paneltack

ADHESIVO ALTAMENTE ELÁSTICO PARA PANELES DE REVESTIMIENTO

## FICHA TÉCNICA

### VENTAJAS

- Adhesivo especial para paneles de HPL (laminado de alta presión), incluidos Paneles Trespa Meteon
- Instalación rápida y fácil
- Certificación KOMO (Certificado de calidad para Países Bajos)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Paneltack es un adhesivo altamente elástico que cura con la humedad del ambiente, tecnología a partir de Polímero Modificado de Silano (MSP), especialmente desarrollado para la adhesión de paneles de revestimiento de laminado de alta presión (HPL).

### APLICACIONES

Adhesión de paneles para el revestimiento de fachadas, muros interiores, aplicaciones sobre cabeza, frontis, soffitos, marquesinas y antepechos.

### CARACTERÍSTICAS

- Libre de solvente e isocianato
- Alta elasticidad a largo plazo con una óptima distribución de tensión
- También apropiado para la adhesión de paneles de mayores dimensiones de HPL en perfilería de madera
- Excelente fuerza mecánica
- Buena resistencia a la humedad y el clima
- Fijación simple y rápida

### MÉTODO DE USO

Ver 'Método de uso para adhesión de paneles de revestimiento de paredes exteriores'. En el mercado existe una amplia variedad de sistema de paneles de revestimiento de muros, cada uno con sus propias características individuales. Por esa razón, Bostik trabaja en estrecha colaboración con grandes fabricantes de paneles de revestimiento para adaptar el sistema adhesivo a los paneles específicos de revestimiento. Una hoja de información técnica

detallada está disponible para varios paneles de revestimiento, con información específica para el relevante panel de revestimiento



### DATA TÉCNICOS

Bases		MSP
Componente		1
Tipo		elástico
Consistencia		Pasta homogénea, suave
Shore A		aprox. 50
Densidad		1,5 g/ml
Resistencia al flujo 25 mm	a +20°C	0 mm
Formación de piel (inicio)	a +20°C/50% RH	15 min.
Resistencia a la temperatura		-40°C a +90°C
Temperatura de aplicación		+5°C a +30°C
Fuerza tensada	ISO 37	2,5 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia al corte	ISO 37	1,8 N/mm <sup>2</sup>
Movimiento máx. permisible		4,3 mm
Color		Gris
Código de artículo cartuchos		30131670
Código de artículo embutidos		30133692
EAN cartuchos		8713572167102
EAN embutidos		8713572027239
Envasado por Pallet		12 1152 cartuchos / 720 embutidos
Envasado por		Cartuchos 290 ml / embutidos 600 ml

Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/-3%

## ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

Almacenar en un lugar fresco (entre +5 y +25 °C) y seco. Puede almacenarse durante al menos 12 meses en el envase cerrado. Ver código en parte superior del cartucho: Fecha de vencimiento mm/aa.

## MÁS INFORMACIÓN

La hoja de datos de seguridad está disponible en [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com).

Todos los consejos, recomendaciones, números e instrucciones de seguridad están basados en una investigación exhaustiva como también en el estado actual de nuestra experiencia y no son vinculantes. A pesar de que hayamos compilado la documentación con el mayor de los cuidados, no tomamos ninguna responsabilidad de imprecisiones, equivocaciones, errores tipográficos o de impresión. Reservamos el derecho de modificar el producto cuando lo estimamos necesario. Tomando en cuenta de que el diseño y las condiciones del sustrato y la circunstancias en la que se aplican los productos están fuera de nuestro control, no podemos tomar ninguna responsabilidad respecto de los trabajos ejecutados a partir de esta documentación. Por esta razón, recomendamos realizar una prueba en el lugar. Todas nuestras ventas y entregas están sujetas a nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega.

**BOSTIK SMART SUPPORT**

Ayuda inteligente digital  
[Bostik.com/](http://Bostik.com/)

Smart help  
**+569 5049 0205**



### **Bostik Sealants Latin America SpA**

Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602 |7690122 Lo Barnechea Santiago de Chile | Chile  
Tel.: +569 5049 0205  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)