

# A585

## PAINTERS ACRYLIC

### SELLANTE PINTABLE DE BASE ACUOSA DE ALTA CALIDAD

#### FICHA TÉCNICA

##### BENEFICIOS

- Puede pintarse con pinturas sintéticas y pinturas base agua
- Adhesión perfecta sin el uso de un imprimador a la mayoría de sustratos, incluso ligeramente húmedos
- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Fácil de aplicar y limpiar
- Casi inodoro

##### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Bostik A585 PAINTERS ACRYLIC** es el sellante de calidad preferido por los pintores basado en dispersión acrílica. Tras la aplicación el producto se cura a una goma plastoelástica suave debido a la evaporación del agua del sellante.

##### APLICACIONES

**Bostik A585 PAINTERS ACRYLIC** se ha desarrollado específicamente para sellar juntas de conexión entre escaleras, paredes, techos, molduras, alféizares, marcos de ventanas de madera y de metal, hormigón y albañilería.

##### INDICACIONES DE USO

Una junta con las dimensiones correctas puede absorber movimientos entre materiales de construcción. La profundidad de la junta debe estar siempre en la relación correcta con la anchura de la junta. Una regla general es la relación de profundidad con respecto al ancho de junta, con un ancho de junta de hasta 10mm de 1:1; siempre con un mínimo de 5mm de ancho y profundidad. Para juntas más anchas de 10mm, la profundidad es la anchura dividida entre 3 más 6 mm.



##### DATOS TÉCNICOS

Módulo del 100 %	DIN 53504 S2	0,40 N/mm <sup>2</sup>
Velocidad de aplicación	a Ø de 3 mm/4 bar	800 g/min
Temperatura de aplicación		de +5°C a + 40°C
Base		Dispersión acrílica
Densidad	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Elongación en la rotura	DIN 53505/ ISO 868	240%
Flujo	ISO 7390	< 2mm
Resistencia al hielo durante el transporte		Hasta - 15°C
Movimiento de la junta		12,5%
Dureza Shore A	DIN 53505 / ISO 868	30
Formación de película	DBTM 16	7 minutos a +23°C/50% de HR
Resistencia a la temperatura		de -20°C a + 75°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504 S2	0,40 N/mm <sup>2</sup>

*Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/- -3%*

## LIMITACIONES

- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No adecuado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos
- (\*) Aplicaciones en exteriores sólo en climas secos y favorables, debe permanecer seco al menos durante 5 horas después de la aplicación

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACABADO

Temperatura de aplicación de + 5°C a + 40°C (se aplica al entorno y al sustrato). Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Deben limpiarse los sustratos de todas las partículas sueltas, los sustratos absorbentes no necesitan estar completamente secos.

Sustratos muy porosos como: yeso, hormigón celular, caliza, etc., necesitan imprimarse con una mezcla de 1 parte de **Bostik A585 PAINTERS ACRYLIC** y 2 partes de agua. Compruebe siempre la adhesión antes de la aplicación. Acabar y alisar con agua.

## PINTABILIDAD

**Bostik A585 PAINTERS ACRYLIC** puede pintarse cuando está totalmente seco. Durante el curado el producto mostrará una contracción, que puede causar el agrietamiento de la pintura. Puede pintarse con pinturas sintéticas y de base acuosa. Pintar con pinturas con una base acuosa puede crear agrietamiento. Se recomienda someter a prueba la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación.

## LIMPIEZA

Las herramientas deben limpiarse después de su uso con agua. Pueden lavarse las manos con **Bostik T150 CLEANER WIPES** y/o agua y jabón.

## COLOR(ES)

- Blanco

Toda la información incluida en este documento, así como en el resto de nuestras publicaciones (incluyendo las electrónicas) se basa en nuestra experiencia y conocimientos actuales y es propiedad (intelectual) exclusiva de Den Braven. Ninguna parte de este documento puede copiarse, mostrarse a terceros, reproducirse, comunicarse al público o utilizarse de ninguna otra forma sin el consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica de este documento sirve como indicación y no es exhaustivo. Bostik no es responsable de ningún daño, ya sea directo o indirectamente, debido a errores (editoriales), estado incompleto y/o incorrecciones de este documento. Esto incluye, pero no se limita a, estado incompleto y/o incorrecciones debido a cambios tecnológicos o investigaciones realizadas entre la fecha de publicación de este documento y la fecha de adquisición del producto. Bostik se reserva el derecho de modificar el texto de este documento. Bostik no se hace responsable de ningún daño, ya sea directa o indirectamente, debido al uso del/de los producto(s) descrito(s) en este documento. El usuario debe leer y entender la información de este documento y otros documentos relacionados con los productos antes del uso del producto. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso previsto. No tenemos ningún tipo de influencia en la forma en la que se aplica el producto y/o ninguna de las circunstancias relacionadas con acontecimientos que se producen durante el almacenamiento o transporte y por tanto no aceptamos ninguna responsabilidad por el daño en modo alguno. Todas las entregas se realizan exclusivamente de acuerdo con los términos y condiciones generales presentadas ante la Cámara de Comercio de los Países Bajos.

## ENVASADO

- Cartucho de 300 ml, 12 por caja

*Para especificaciones del producto, se remite a la página de detalles del producto online*

## VIDA ÚTIL

En el envase original sin abrir entre + 5°C y + 25°C, la vida útil es de hasta 18 meses desde la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

## SALUD Y SEGURIDAD

Debe leerse y entenderse la hoja de datos de seguridad del producto antes de usarlo. Están disponibles previa solicitud y en las páginas web.

## CERTIFICACIONES

- Normativa COV francesa A+
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

**BOSTIK SMART SUPPORT**

Ayuda inteligente digital  
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Ayuda inteligente  
**+31 (0)162 491 000**



## Bostik Sealants Latin America SpA

Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602 |7690122 Lo Barnechea Santiago de Chile | Chile  
Tel.: +569 5049 0205  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)