

# H980

## HIGH TACK PREMIUM

ADHESIVO DE AGARRE INSTANTÁNEO CON RESISTENCIA EXTRAORDINARIA NO MANCHA

### FICHA TÉCNICA

#### BENEFICIOS

- No mancha, es adecuado para piedra natural
- Fijación inicial extremadamente alta, ahorra tiempo
- Libre de isocianatos y disolventes
- Elástico duradero
- No corrosivo frente a metales
- Buena resistencia a la intemperie y a la humedad
- Se adhiere perfectamente sin imprimador sobre la mayoría de superficies, incluso húmedas

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** supera a la formulación original de HIGH TACK. Bostik ofrece las mayores prestaciones de fijación inicial y una resistencia mecánica potente, pero incluye ahora la aplicación sin manchas sobre piedra natural y también en ¡superficies muy porosas! **Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** cumple las especificaciones de BREEAM mencionadas en el capítulo "Salud y bienestar", Hea 02 Calidad del aire interior, referentes a niveles de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).

#### APLICACIONES

**Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** se ha desarrollado como adhesivo universal de alta fijación inicial para la unión de muchos materiales de construcción que corren un riesgo elevado de manchado debido a su estructura porosa, tal como piedra natural.

Para la unión de paneles Bostik ofrece **PANELTACK MM**, **PANELTACK HM** y **ROCKPANEL S**.

#### INDICACIONES DE USO

Aplicar adhesivo con la boquilla en V proporcionada de manera 'ventilada' en líneas verticales con 200 - 400 mm de distancia entre franjas. Poner los materiales en su posición y presionar firmemente de modo que el adhesivo tenga un mínimo de 2 - 3 mm de grosor entre el material y la superficie. ¡No aplicar el adhesivo en puntos! Debido a la alta resistencia mecánica inicial habitualmente no es necesario un soporte durante el curado.



#### DATOS TÉCNICOS

Módulo del 100%	DIN 53504 S2	1,20 N/mm <sup>2</sup>
Velocidad de aplicación	a Ø 2,5 mm/6,3 bar	25-65 g/min
Temperatura de aplicación		de +5°C a +40°C
Base		Híbrido
Tiempo de curado	a +23°C/50% de HR	2-3 mm/24 horas
Densidad	ISO 1183-1	1,54 g/ml
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Resistencia al hielo durante el transporte		Hasta -15°C
Dureza Shore A	DIN 53505	56
Formación de película	DBTM 10.00	10 min a +23°C/50% de HR
Resistencia a la temperatura		de -40°C a +90°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504 S2	2,20 N/mm <sup>2</sup>

Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/- -3%

## LIMITACIONES

- No adecuado para PE, PP, PC, PMMA, PFTE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos.
- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No es adecuado para juntas de movimiento
- No es adecuado en combinación con cloruros (piscinas)

## REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACABADO

Temperatura de aplicación de + 5°C a + 40°C (se aplica al entorno y al sustrato). Debido a la estructura de **Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** se recomienda usar una pistola de calafateo profesional con la transmisión correcta en combinación con la boquilla V-nozzle. Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios y libres de grasa y polvo. Limpiar los sustratos con Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER. **Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** se adhiere perfectamente sin el uso de un imprimador a la mayoría de sustratos no porosos. Los sustratos porosos deben pretratarse con **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Compruebe siempre la adhesión antes de la aplicación.

## LIMPIEZA

El material sin curar y las herramientas pueden limpiarse usando Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER. El material curado solo puede retirarse mecánicamente. Las manos pueden limpiarse con BOSTIK T150 CLEANING WIPES

## COLOR(ES)

- Blanco

## ENVASADO

- Cartucho de 290 ml, 12 por caja

*Para especificaciones del producto, se remite a la página de detalles del producto online*

Toda la información incluida en este documento, así como en el resto de nuestras publicaciones (incluyendo las electrónicas) se basa en nuestra experiencia y conocimientos actuales y es propiedad (intelectual) exclusiva de Den Braven. Ninguna parte de este documento puede copiarse, mostrarse a terceros, reproducirse, comunicarse al público o utilizarse de ninguna otra forma sin el consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica de este documento sirve como indicación y no es exhaustivo. Bostik no es responsable de ningún daño, ya sea directo o indirectamente, debido a errores (editoriales), estado incompleto y/o incorrecciones de este documento. Esto incluye, pero no se limita a, estado incompleto y/o incorrecciones debido a cambios tecnológicos o investigaciones realizadas entre la fecha de publicación de este documento y la fecha de adquisición del producto. Bostik se reserva el derecho de modificar el texto de este documento. Bostik no se hace responsable de ningún daño, ya sea directa o indirectamente, debido al uso del/de los producto(s) descrito(s) en este documento. El usuario debe leer y entender la información de este documento y otros documentos relacionados con los productos antes del uso del producto. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso previsto. No tenemos ningún tipo de influencia en la forma en la que se aplica el producto y/o ninguna de las circunstancias relacionadas con acontecimientos que se producen durante el almacenamiento o transporte y por tanto no aceptamos ninguna responsabilidad por el daño en modo alguno. Todas las entregas se realizan exclusivamente de acuerdo con los términos y condiciones generales presentadas ante la Cámara de Comercio de los Países Bajos

## VIDA ÚTIL

En el envase original sin abrir entre + 5°C y + 25°C, la vida útil es de hasta 18 meses desde la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

## SALUD Y SEGURIDAD

Debe leerse y entenderse la hoja de datos de seguridad del producto antes de usarlo. Están disponibles previa solicitud y en las páginas web.


## CERTIFICACIONES

- Emicode EC1 Plus
- M1
- Normativa COV francesa A+

**BOSTIK SMART SUPPORT**

Ayuda inteligente digital  
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Ayuda inteligente  
**+31 (0)162 491 000**



## Bostik Sealants Latin America SpA

Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602 |7690122 Lo Barnechea Santiago de Chile | Chile  
Tel.: +569 5049 0205  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)