

A750

EXTERIOR ACRYLIC

VISOKO KVALITETNO AKRILNO BRTVILO OTPORNO NA KIŠU BRZO NAKON PRIMJENE

TEHNIČKI LIST

PREDNOSTI

- Otporno na kišu nakon primjene
- Za primjene na zatvorenim i otvorenim prostorima
- Lako obradivo alatima
- Izvrsno prijanjanje
- Fleksibilno
- Može se prebojati bojama na vodenoj bazi i sintetičkim bojama
- Nije korozivno za metale

OPIS PROIZVODA

Bostik A750 EXTERIOR ACRYLIC visoko je kvalitetno akrilno brtvilo koje je otporno na kišu nakon primjene. Nakon primjene proizvod se stvrdnjava u plastičnu elastičnu gumu zbog isparavanja vode iz brtvila. **Bostik A750 EXTERIOR ACRYLIC** ispunjava BREEAM specifikacije navedene u poglavlju „Zdravlje i dobrobit“ standarda Hea 02 Indoor Air Quality, u vezi razina emisije hlapivih organskih spojeva (za proizvode).

PRIMJENE

Brtvilo **Bostik A750 EXTERIOR ACRYLIC** posebno je razvijeno za spojeve između prozorskih daske, stuba, stropova, zidova, letvica, porobetona, gipsanih ploča, vapnenca, drvenih i metalnih prozorskih okvira, betona i cigle. Za uporabu na zatvorenim i otvorenim prostorima. Budući da je brtvilo otporno na kišu brzo nakon primjene, moguće su mnoge primjene.

UPUTE ZA UPORABU

Spoj ispravnih dimenzija može apsorbirati kretanje između građevinskih materijala. Dubina spoja uvijek mora biti u ispravnom odnosu prema širini spoja. Općenito pravilo je da omjer dubine spoja i širine spoja uz širinu od 10 mm bude 1:1, uz minimalnu širinu i dubinu od 5 mm. Za spojeve šire od 10 mm dubina je širina podijeljena sa 3 plus 6 mm.



TEHNIČKI PODACI

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 100 % fleksibilno | DIN 53504 S2 | 0,10 N/mm ² |
| Brzina primjene | pri Ø 3 mm/4 bar | 500 g/min |
| Temperatura primjene | | +5 °C do +40 °C |
| Baza | | Akrilna disperzija |
| Vrijeme stvrdnjavanja | pri +23 °C/50 % relativne vlažnosti | 2 mm / 24 sata |
| Gustoća | ISO 1183-1 | 1,57 g/ml |
| Produženje pri lomu | DIN 53505 / ISO 868 | 500 % |
| Tok | ISO 7390 | < 2 mm |
| Otpornost na zamrzavanje tijekom prijevoza | | Do -15 °C |
| Tvrdoća po Shoreu A | DIN 53505 / ISO 868 | 10 |
| Formacija pokriva | DBTM 16 | 10 minuta pri +23 °C/50 % relativne vlažnosti |
| Otpornost na temperaturu | | -20 °C do +75 °C |
| Vlačna čvrstoća | DIN 53504 S2 | 0,10 N/mm ² |

Ove vrijednosti tipična su svojstva i mogu varirati +/- 3 %

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neopren i bitumenske podloge
- Iako je proizvod otporan na kišu, neće izdržati snažne pljuskove i tuču tijekom stvrdnjavanja

PRIPREMA POVRŠINE I ZAVRŠNA OBRADA

Temperatura primjene od +5 °C do +40 °C (vrijedi za okruženje i podloge). Sve podloge moraju biti čvrste, čiste, suhe i površina mora biti bez masti i prašine. Podloge treba očistiti od svih slobodnih čestica, upijajuće podloge ne moraju biti potpuno suhe. Vrlo porozne podloge poput gipsa, porobetona, vapnenca i sl., moraju se pripremiti smjesom u omjeru 1 mjera sredstva **Bostik A750 EXTERIOR ACRYLIC** i 2 mjere vode. Uvijek provjerite prijanjanje prije primjene. Završite obradu i izgladite s vodom.

PREBOJAVANJE

Bostik A750 EXTERIOR ACRYLIC može se obojati nakon potpunog sušenja brtvila. Tijekom stvrdnjavanja proizvod će se smanjiti, što može uzrokovati pucanje boje. Može se prebojati bojama na vodenoj bazi i sintetičkim bojama. Bojenje bojama na snažnoj vodenoj bazi može uzrokovati pucanje. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti bojom prije primjene.

ČIŠĆENJE

Alate treba očistiti vodom nakon uporabe. Ruke treba oprati maramicama **Bostik T150 CLEANING WIPES** i/ili vodom i sapunom.

BOJA(E)

- Bijela

PAKIRANJE

- 300 ml patrona, 12 po kutiji

Za specifikacije proizvoda pogledajte internetsku stranicu s pojedinostima proizvoda

Sve informacije iz ovog dokumenta i u svim ostalim našim izdanjima (uključujući elektroničke) temelje se na našim trenutačnim znanjima i iskustvima i isključivo su (intelektualno) vlasništvo društva Bostik. Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se kopirati, pokazivati trećim stranama, reproducirati, prenositi javnosti ni koristiti na bilo koji način bez pisanog pristanka društva Bostik. Tehničke informacije iz ovog dokumenta služe za indicaciju i ne radi se o iscrpnom popisu. Društvo Bostik nije odgovorno za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, nastalu zbog (uredničkih) pogrešaka, nepotpunosti i/ili netočnosti ovog dokumenta. To uključuje bez ograničenja nepotpunost i/ili netočnost zbog tehnoloških promjena ili nekog istraživanja provedenog između datuma objavljivanja ovog dokumenta i datuma nabave proizvoda. Društvo Bostik zadržava pravo na izmjene teksta ovog dokumenta. Društvo Bostik ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, nastalu zbog uporabe proizvoda opisanih u ovom dokumentu. Korisnik mora pročitati i razumjeti informacije iz ovog dokumenta i ostalih dokumenata povezanih s proizvodima prije uporabe proizvoda. Korisnik je odgovoran za izvođenje svih potrebnih testiranja kako bi se pobrinuo da je proizvod prikladan za namjenu. Nemamo utjecaja na način primjene proizvoda i/ili na okolnosti povezane s događajima nastalim tijekom pohrane i prijevoza i zato ne prihvaćamo odgovornost za bilo kakvu štetu. Sve dostave izvođe se isključivo u skladu s našim općim uvjetima i odredbama koji su podneseni Nizozemskoj trgovačkoj komori

VIJEK TRAJANJA

U neotvorenom originalnom pakiranju na temperaturi između +5 °C i +25 °C i kada se čuva na suhom mjestu vijek trajanja je do 18 mjeseci od datuma proizvodnje.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Sigurnosno-tehnički list proizvoda morate pročitati i razumjeti prije uporabe. Ti su dokumenti dostupni na zahtjev i na internetskoj stranici www.bostik.com/uk.

CERTIFIKACIJE

- Emission EC1 Plus
- A+ francuska VOC uredba
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

BREEAM

BREEAM je vodeća svjetska metoda procjene održivosti za sveobuhvatno planiranje projekata, infrastrukture i građevina. Prepoznaje i odražava vrijednost materijala s boljom izvedbom u životnom ciklusu građevinskog okruženja, od novih konstrukcija do uporabe i obnove.

Bostik podržava BREEAM međunarodnu shemu u pružanju neovisnih certifikata treće strane, koju imamo za ovaj proizvod **Bostik A750 EXTERIOR ACRYLIC**. Zbog klasifikacija EC1 Plus društvo Bostik može pružiti dokaze u skladu sa standardom Hea 02 Indoor Air Quality koji se tiču razina emisije hlapivih organskih spojeva.

BOSTIK PAMETNA PODRŠKA

Pametna digitalna
pomoć
Bostik.com/uk

Pametna pomoć
+31 (0)162 491 000



Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com