

# S955

## SEAL'N'FLEX NON-STAINING

VRHUNSKO FLEKSIBILNO SILIKONSKO BRTVILO ZA SVESTRANU PRIMJENU

### SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

#### PREDNOSTI

- Bez mrlja, prikladno za primjenu na prirodnom kamenu
- Neutralno stvrdnjavanje
- Može se primijeniti na široku paletu građevinskih materijala
- Gotovo bez mirisa
- Savršeno prijanjanje bez premaza na većinu supstrata
- Otporno na UV zračenje, vodu, vlagu i vremenske uvjete
- Čuva boju

#### OPIS PROIZVODA

##### Bostik S955 SEAL'N'FLEX NON-STAINING

neutralno je silikonsko brtvilo bez omekšivača za brtvljenje svih vrsta spojeva u sanitarijama, glaziranim površinama, na fasadama, kao i na prirodnom kamenu bez rizika od prljanja rubova i mrlja na supstratima.

#### PRIMJENE

**Bostik S955 SEAL'N'FLEX NON-STAINING** posebno je razvijen za trajno elastično brtvljenje spojeva i dilatacijskih spojeva na prirodnom kamenu, betonu, cigli, konstrukcijama pregradnih zidova, glaziranim površinama i za industrijske primjene. Napomena: dobavljač brtvila ne može jamčiti kompatibilnost rubnih brtvi izolacijskog stakla s glaziranim brtvilima jer proizvođač može bez obavijesti promijeniti sastav rubnih brtvi. Svi savjeti o kompatibilnosti glaziranih brtvila s rubnim brtvama izolacijskog stakla temelje se na iskustvu i zato se ne mogu jamčiti.

#### UPUTE ZA UPORABU

Spoj ispravnih dimenzija može apsorbirati kretanje između građevinskih materijala. Dubina spoja uvijek mora biti u ispravnom odnosu prema širini spoja. Općenito pravilo je da omjer dubine spoja i širine spoja uz širinu od 10 mm bude 1:1, uz minimalnu širinu i dubinu od 5 mm. Za spojeve šire od 10 mm dubina je širina podijeljena sa 3 plus 6 mm.



#### TEHNIČKI PODACI

100 % fleksibilno	ISO 8339	0,35 N/mm <sup>2</sup>
Brzina primjene	pri Ø3 mm/6,3 bar	130 g/min
Temperatura primjene		+5 °C do 40 °C
Baza		Neutralni oksim
Vrijeme stvrdnjavanja	pri +23 °C/50 % relativne vlažnosti	2 mm/24 sata
Gustoća	ISO 1183-1	1,01 g/ml
Produženje pri lomu	ISO 8339	530 %
Tok	ISO 7390	< 2 mm
Otpornost na zamrzavanje tijekom prijevoza		Do -15 °C
Kretanje spojeva		25 %
Tvrdoća po Shoreu A	DIN 53505	25
Formacija pokrova	DBTM 10,00	7 do 8 min. @ +23 °C / 50 % RV
Otpornost na temperaturu		-30 °C do 70 °C
Vlačna čvrstoća	DIN 53504	0,95 N/mm <sup>2</sup>

Ove vrijednosti tipična su svojstva i mogu varirati +/- 3 %

#### OGRAIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neopren i bitumenske supstrate
- Može doći do promjene boje na tamnim mjestima i u kontaktu s kemikalijama

## PRIPREMA POVRŠINE I ZAVRŠNA OBRADA

Temperatura primjene od +5 °C do +40 °C (vrijedi za okruženje i supstrate). Svi supstrati moraju biti čvrsti, čisti, suhi i površina mora biti bez masti i prašine. Supstrate očistite sredstvom za čišćenje **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik S955 SEAL'N'FLEX NON-STAINING** savršeno prijanja bez uporabe temeljnog premaza na većini neporoznih supstrata. Porozne supstrate treba prethodno obraditi temeljnim premazom **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Uvijek provjerite prijanjanje prije primjene. Proizvodom **Bostik T500 FINISHING SOAP** izgladite spoj.

## PREBOJAVANJE

**Bostik S955 SEAL'N'FLEX NON-STAINING** ne može se obojati. Preporučujemo prekrivanje rubova spojeva trakom za pokrivanje kako bi se površine koje se trebaju obojati zaštitile od silikona.

## ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alate možete očistiti sredstvom za čišćenje **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Stvrdnuti materijal može se samo mehanički ukloniti. Ruke možete očistiti maramicama za čišćenje **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

## BOJA(E)

- Bijela
- Providna
- Bjelokosna
- Betonski siva
- Srednje siva
- Antracitna
- Crna
- Metalik

## PAKIRANJE

- 300 ml patrona, 12 po kutiji

*Za specifikacije proizvoda pogledajte internetsku stranicu s pojedinostima proizvoda*

Sve informacije iz ovog dokumenta i u svim ostalim našim izdanjima (uključujući elektroničke) temelje se na našim trenutačnim znanjima i iskustvima i isključivo su (intelektualno) vlasništvo društva Bostik. Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se kopirati, pokazivati trećim stranama, reproducirati, prenositi javnosti ni koristiti na bilo koji način bez pisanog pristanka društva Bostik. Tehničke informacije iz ovog dokumenta služe za indicaciju i ne radi se o iscrpnom popisu. Društvo Bostik nije odgovorno za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, nastalu zbog (uredničkih) pogrešaka, nepotpunosti i/ili netočnosti ovog dokumenta. To uključuje bez ograničenja nepotpunost i/ili netočnost zbog tehnoloških promjena ili nekog istraživanja provedenog između datuma objavljivanja ovog dokumenta i datuma nabave proizvoda. Društvo Bostik zadržava pravo na izmjene teksta ovog dokumenta. Društvo Bostik ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, nastalu zbog uporabe proizvoda opisanih u ovom dokumentu. Korisnik mora pročitati i razumjeti informacije iz ovog dokumenta i ostalih dokumenata povezanih s proizvodima prije uporabe proizvoda. Korisnik je odgovoran za izvođenje svih potrebnih testiranja kako bi se pobrinuo da je proizvod prikladan za namjenu. Nemamo utjecaja na način primjene proizvoda i/ili na okolnosti povezane s događajima nastalim tijekom pohrane i prijevoza i zato ne prihvaćamo odgovornost za bilo kakvu štetu. Sve dostave izvode se isključivo u skladu s našim općim uvjetima i odredbama koji su podneseni Nizozemskoj trgovačkoj komori

## VIJEK TRAJANJA

U neotvorenom originalnom pakiranju na temperaturi između +5 °C i +25 °C i kada se čuva na suhom mjestu vijek trajanja je do 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

## ZDRAVLJE I SIGURNOST

Sigurnosno-tehnički list proizvoda morate pročitati i razumjeti prije uporabe. Ti su dokumenti dostupni na zahtjev i preko internetskih stranica.

## CERTIFIKACIJE

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- A+ francuska VOC uredba

**BOSTIK PAMETNA PODRŠKA**

Pametna digitalna pomoć  
[Bostik.com/](http://Bostik.com/)

Pametna pomoć  
**+31 (0)162 491 000**



## Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Tel.: +31 (0) 162 491 000  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)