

## CONTACT A950 ECO

KONTAKTNO LJEPILO BEZ OTAPALA

### PREDNOSTI

- Long setting time
- Can be troweled and rolled
- Strong adhesion



24 h.



300 g/m<sup>2</sup>

### PRIMJENA

#### OPIS

CONTACT A950 ECO je disperzijsko lateks ljeplivo bez otapala.

Prikladno za:

- Pluta, sa sirovom i zatvorenom površinom
- PVC obloge
- Guna sa glatkom površinom
- Profili i zaštitne obloge u sportskim dvoranama
- Kontaktno ljepljenje
- PVC mekane lajsne
- Profili na stubištima
- Obloge sa šupljinama
- Linoleum, guma
- Kontaktno ljepljenje tekstilnih obloga
- Obloge od iglanog filca
- Tkane tekstilne obloge
- CV obloge i izolacijske obloge za stepeništa

Za upojne i neupojne podloge

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ <b>Sastav/boja</b>	Akrilna disperzija/prosuše no prozirno
➤ <b>Vrijeme čekanja:</b>	Odmah
➤ <b>Otvoreno vrijeme:</b>	24 h
➤ <b>Prohodno :</b>	Odmah
➤ <b>Vrijeme sušenja</b>	24 h
➤ <b>Potrošnja</b>	300 g/m <sup>2</sup>

\* Mjerenja rađena na + 23° C i 50 % relativne vlažnosti na normalno upojnoj podlozi

## PRIPREMA PODLOGE

### NAMJENA

Priprema podloge treba biti u skladu sa građevinskim standardima (DIN 18365-rad na oblaganju podova). Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez ostataka starih ljepila, prašine, ulja, i sličnih onečišćenja.

U slučaju polaganja preko postojećih obloga osigurati da su čiste i čvrsto zaljepljene za podlogu.

Daljnja priprema podloge uključuje po potrebi Bostik primere i Bostik nivelirajuće i izravnavajuće mase.

### PRIPREMA PODLOGE

Lijepljenje se vrši metodom kontaktnog lijepljenja. KONTAKT A950 ECO ravnomjerno se nanosi na podlogu i stražnju stranu podne obloge. Ljepljivim slojevima treba omogućiti vrijeme odzračivanja dok se ne osuše (test prstom).

Unutar vremena lijepljenja, obloge / profili koji se lijepe postavljaju se točno u poziciju za lijepljenje, te temeljito pritisnu ili uvaljaju. Termičko brtvljenje spojnica provodi se najranije nakon 24 sata. Pridržavajte se uputa proizvođača prekrivača.

### POSEBNE NAPOMENE ZA UGRADNJU

Kontaktna ljepila na bazi vode suše se sporije od proizvoda na bazi otapala. Niska temperatura zraka i podloge, a visoka relativna vlažnost i pretjerano nanošenje ljepila produžuju vrijeme odzračivanja. Na upojnim površinama ljepilo je dovoljno suho nakon 1 sata; na gustim, neupojnim površinama, odzračivanje može trajati nekoliko sati. Test prstom presudan je za procjenu dovoljne suhoće ljepila. CONTACT A950 ECO ostaje kontaktno nekoliko sati nakon sušenja.

Tijekom postavljanja plutenih podova mora se pažljivo održavati radna temperatura od najmanje 18 ° C i temperatura poda od najmanje 15 ° C. Ovi fizički uvjeti gradnje moraju se ravnomjerno održavati prije, tijekom i najmanje 72 sata nakon ugradnje (uključujući površinsku obradu). U slučaju podova od pluta s glatkom podlogom, nanosite ljepilo na stražnju stranu obloge grubim valjkom od moltoprena, na podlogu nanosite ljepilo fino nazubljenom gleticom, pogotovo ako je upojna. Zalijepite obloge od pluta na sljedeći način: prije lijepljenja premažite poledinu pluta ljepljivom; nanošenje na podlogu vrši se kao i obično. Nakon sušenja, ploče pluta sa nanosenim ljepljivom mogu se slagati i transportirati, ali se ljepljivi film među pločama ne smije dodirivati.

Dodatne informacije možete pronaći u našim uputama za polaganje podnih obloga od pluta.

Pri postavljanju obloga na zidovima za zaštitu od udara u sportskim dvoranama moraju biti na raspolaganju odgovarajući klimatski uvjeti u prostoriji. Temperatura materijala i prostorije mora biti najmanje + 18 ° C. Sobnu temperaturu treba održavati cca. 72 sata dok se ne postigne dovoljna ljepljiva čvrstoća. Pluto se mora rezati po dužini i slažiti otprilike 24 sata prije lijepljenja radi izjednačavanja napetosti u oblozi (rola). Ako je potrebno, vrlo upojne podloge obraditi primerom GRIP A500 MULTI.

Kad su primer i masa za ispunu potpuno suhe, nanosite ljepilo s obje strane koje ljepite prikladnom nazubljenom lopaticom ili valjkom. Nanesite najmanje 150 g / m<sup>2</sup> ljepila po strani. Ostavite da se ljepljivi slojevi osuše, odzračite (test prstom). Unutar vremena za lijepljenje, obloge u dvoranama postavite u poziciju i temeljito pritisnuti/utrljati. Kada ljepite profilirane lajsne/letve, tanko nanosite CONTACT A950 ECO na lajsne/letve i u potpunosti na podlogu te tapkajte gumenim čekićem.

### SIGURNOST NA RADU, ZAŠTITA OKOLIŠA

GISCODE D 1 - bez otapala u skladu s TRGS 610 Čuvati izvan dohvata djece. Osigurajte temeljitu ventilaciju za vrijeme i nakon obrade / sušenja! Izbjegavajte jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvoda. U slučaju dodira s očima ili kožom, odmah isperite s puno vode. Ne dopustite da uđe u kanalizaciju, vodu ili tlo. Proizvod očistite vodom odmah nakon upotrebe. Osnovni preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima nakon radova na podnoj oblozi su uvjeti za ugradnju u skladu sa standardima i temeljito osušene podloge, premazi i smjese za izravnavanje.

### POTROŠNJA

Od 300 g/m<sup>2</sup> za jednostavno lijepljenje.

### SKLADIŠTENJE

12 mjeseci u originalnoj ambalaži. Osjetljivo na smrzavanje.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615598	18 kg	1	4008373130405

### SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

*The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat*

### BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +XX XX XXX XXX

