

FIX A760 TECH

LJEPILO ZA FIKSIRANJE MEKIH PODNIH OBLOGA, TEPIHA I VINILNIH PLOČA VRHUNSKIH PERFORMANSI

PREDNOSTI

- Lako uklanjanje i recikliranje
- Vrhunske performanse, trajno ljepljiv film
- Upojne i neupojne podloge
- Dvostruka funkcija: ljepilo osjetljivo na pritisak i ljepilo za vlažno vezivanje
- Niska potrošnja
- Na postojeće PVC obloge ili neupojne podloge



PRIMJENA

OPIS

FIX A760 TECH is an easy-to-use, water based acrylic adhesive. Allow for removal and recycling of carpet tiles. Multipurpose.

PRIMJENA

FIX A760 TECH je akrilno ljepilo za fiksiranje tekstilnih, loose-lay LVT, heterogenog PVC-a, broadloom tepisi. Jednostavno za upotrebu. omogućuje uklanjanje i recikliranje pločica tepiha. Samo za unutarnju primjenu.

Namjenjeno fiksiranju :

- VCT : Vinil kompozitne ploče
- Heterogeni PVC u ploči i roli
- Ekspandirani reljefni vinil
- Crunchy ploče
- Sve vrste tepiha u roli
- Teško uklonjive tepih ploče
- Laminat ploče

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ Sastav/boja	Acrylic water based/ pink
➤ Vrijeme čekanja	Upojne podloge: 45-60min Neupojne podloge : 2-2.5h
➤ Otvoreno vrijeme	Nema limita (bez prašine)
➤ Prohodno	Trenutno
➤ Potrošnja	60-120g/m ²
➤ Temperatura primjene	10 to 25°C

*mjerjenja su rađena pri temperaturi od + 23° C i 50 % relativne vlažnosti na normalno upojnoj podlozi

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Priprema podloge treba biti u skladu sa građevinskim standardima (DIN 18365-rad na oblaganju podova). Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez ostataka starih ljepila, prašine, ulja, i sličnih onečišćenja.

U slučaju polaganja preko postojećih obloga osigurati da su čiste i čvrsto zaljepljene za podlogu.

Daljnja priprema podloge uključuje po potrebi Bostik primere i Bostik nivelirajuće i izravnavajuće mase. Upojne podloge potrebno je obraditi primerom da bi se smanjila upojnost.

Anhidritne estrihe, kao i iverice i šperploče, treba obraditi odgovarajućim primerom.

Uvijek dopustite da se primerii i nivelirajuće mase temeljito osuše prije nanošenja ljepila.

METODA RADA

Ljepilo FIX A760 TECH nanosi se valjkom (dužina vlakna 12 mm) ili odgovarajućom gletericom.

Porozne podloge: FIX A760 TECH može se koristiti za "mokro ljepljenje" ili ljepljenje osjetljivo na pritisak. Za "mokro ljepljenje", pustite da se ljepilo odzrači 5 do 10 minuta prije postavljanja poda.

Da biste ga koristili za ljepljenje na pritisak, ostavite da se ljepilo osuši na dodir (približno 45 do 60 minuta), a zatim postavite pod što je prije moguće kako biste izbjegli taloženje prašine na postojećem filmu.

Neporozne podloge kao metal ili postojeći PVC podovi: Pustite da se ljepilo osuši na dodir (ljepljivo bez prijenosa na prste, otprilike 2 sata do 2,5 sata), a zatim postavite pod što prije kako biste izbjegli taloženje prašine.

Nakon ugradnje pod pritisnite/zarolajte valjkom od 50 kg po širini i duljini, a prema preporuci proizvođača podova. Ljepilo se mora prosušiti (min. 12 sati) prije izlaganja prometu.

POKROVNOST

Od 60 do 120g/m² ovisno o tipu obloge i tipu lopatice.

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci u originalnoj ambalaži. Osjetljivo na smrzavanje. Skladištiti između +10°C i +30°C.

ČIŠĆENJE

Alati se trebaju čistiti vodom dok je ljepilo još mokro.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615497	5 kg	1	3549212484781
30615496	19 kg	1	3549212484774

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

