

CONTACT N525 MULTI

VIŠENAMJENSKO LJEPILO ZA ZIDNE I PODNE OBLOGE

PREDNOSTI

- Trenutni prihvat
- Velika snaga ljepljenja
- Dugo otvoreno radno vrijeme
- Niska Potrošnja
- Prikladno za vertikalne površine
- Trenutna postava i prohodnost
- Otporno na točkove stolica
- Prikladno za podna grijanja
- Otporno na toplinu



PRIMJENA

Neoprensko ljepilo na bazi otapala za podne i zidne obloge.

Contact N525 MULTI posebno je prikladan za zahtjevne vertikalne površine na stepeništima, postavljanje lajsni i zidnih dekora. Za unutarnju primjenu.

Prikladno za sljedeće podne obloge i podloge:

- PVC podne obloge
- Trake i ploče od gume
- Linoleum ploče s podlogom od jute
- Podne obloge od prirodnih vlakana
- Kutevi i prednjice na stepeništima
- Parket i drvo
- Betonske podloge
- Klasični cementni estrih
- Anhidritni i asfaltni estrih
- Glatke podloge
- Pločice
- Metalne podloge
- Glatke obojene površine



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

| | |
|-----------------------------------|---|
| ➤ Baza | Kontaktno ljepilo na bazi otapala |
| ➤ Viskozitet | Odlično razvlačivo |
| ➤ Specifična težina | 0,9 g/cm ³ |
| ➤ Temperatura primjene | Temperatura podloge od + 15 °C Temperatura zraka od + 18 °C. Ne više od 75% relativne vлаге |
| ➤ Vrijeme čekanja: | 5-15 minuta, ovisno o uvjetima u prostoriji |
| ➤ Otvoreno vrijeme: | 45-60 minuta, ovisno o uvjetima u prostoriji |
| ➤ Prohodno : | Odmah |
| ➤ Vrijeme sušenja | Nakon 24-48 h |
| ➤ Potrošnja | Oko 150 g/m ² po sloju i po strani |
| ➤ Primjena | Gleter N°000, profili sa četkom |
| ➤ Osjetljivo na smrzavanje | Do 0°C |

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Priprema podloge treba biti u skladu sa građevinskim standardima. Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez ostataka starih ljepila, prašine, ulja, i sličnih onečišćenja. U slučaju polaganja preko postojećih obloga osigurati da su čiste i čvrsto zaljepljene za podlogu.

Ukloniti prljavštinu, lakove, ulje i slične supstance sa površine.

Daljnja priprema podloge uključuje po potrebi Bostik primere i Bostik nivelerajuće i izravnavaće mase. Upojne podlove potrebno je obraditi primerom da bi se smanjila upognost. Anhidritni estrisi, kao i podlove od iverice ili šperploče potrebno je obraditi prikladnim primerom.

Sve površine trebaju biti zaštićene od zaostale građevinske i kapilarne vlage, ako nisu koristiti npr. Bostik E336 XTREM parnu branu.

Obavezno omogućiti primerima i nivelerajućim masama propisano vrijeme sušenja prije primjene ljepila.

PRIMJENA

Nanelite dobro promješano ljepilo ravnomjerno na podlogu, i na željenu oblogu koristeći pritom prikladan gleter.

U većini slučajeva koristi se nazabljeni gleter N°000, nанесите око 150g/m²; по површини, на обе површине. Не наносите количине веће од препоручених!

Za upojne podlove (drvo, iverica, šperploča, gips ploče) nanosi se dva sloja ljepila u intervalu od 10–15min. Na ostalim podlogama dovoljan je jednoslojan nanos ljepila.

Za linoleum na podlozi od jute u pločama: nanosi se ljepilo u dva sloja na linoleum, te jedan sloj na podlogu.

Potrebno vrijeme čekanja (5 do 15 min), ovisi o temperaturi i vlazi u prostoriji, upojnosti podlove, te o vrsti oblove koju koristimo. Položite oblogu na podlogu dok je ljepilo još ljepljivo i ima snagu prihvata. Koristite gumene kocke ili valjke za istiskivanje zaostalih zračnih mješura, te osiguravanja dobre prionjivosti ljepila na cijelu površinu. Nakon 30–40 minuta, ponovite pritisak na cijelu površinu oblove. Na oblikovanim stepeništima koristiti četku za tu namjenu.

VAŽNO: prije upotrebe proizvoda detaljno proučiti sigurnosne listove.

Pažljivo koristiti proizvod, zbjegavati kontakt sa kožom i očima.

Sadrži zapaljiva otapala: osigurati dobro provjetravanje za vrijeme i poslije upotreba. Ne pušiti, držati podalje od plamena, iskri, ne paliti. Poduzeti mjere protiv statickog pražnjenja. Informirati radnike i trgovce o mjerama opreza. Dobro zatvoriti posude, te ih skladištiti na dobro prozračivanim prostorima.

Proizvod preporučuju svi veći proizvođači podnih obloga.

POTROŠNJA

Od 300 g/m² za jednostavno obostrano ljepljenje detalja.

SKLADIŠTENJE

Do 18 mjeseci u originalnoj ambalaži.
Osjetljivo na smrzavanje.

ČIŠĆENJE

Alat se može čistiti otapalima kao MEK-Methyl Ethyl Cetone.

NAPOMENE

Upozorenje: Kod hladnog i vlažnog vremena isparavanje otapala može dovesti do mokrog filma na površini, odnosno kondenzacije: tada neće doći do prihvata za podlogu, odnosno ljepljenja. Pričekajte dok vлага sa površine ljepila ne nestane, prije polaganja oblove. Nastojte izbjegći radove u tim uvjetima.

- Nakon upotrebe dobro zatvoriti sve posude.
- Prikladno za oblove od gume za koje proizvođač preporučuje disperzivna ljepila

| Šifra | UC | PCB | GENCOD |
|----------|----|-----|---------------|
| 30615741 | 1L | 1 | 3549212484972 |
| 30615740 | 5L | 1 | 3549212484965 |

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +XX XX XXX XXX

