

GRIP X910 FILL & WOOD

PRIMER ZA PRIPREMU I ISPUNU DRVENIH PODNIH OBLOGA

PREDNOSTI

- Visoka otpornost i fleksibilnost
- Posebno dizajniran kao primer za drvene podloge i ispunu spojeva prije nivelirajućih masa
- Brzo vrijeme sušenja
- Jednostavan za primjenu
- Bez otapala, negoriv
- Bez mirisa, ugradnja u prostorima različite namjene
- 3 funkcije : kontaktni sloj, ispunja i niveliranje, blokira vlagu iz nivelirajućih masa



PRIMJENA

OPIS

GRIP X910 FILL & WOOD je dvokomponentni primer za pripremu i krpanje parketa i drvenih ploča prije primjene vlaknom ojačanih nivelirajućih masa, te keramičkih i polufleksibilnih obloga. Za unutarnju primjenu

PRIMJENA

GRIP X910 FILL & WOOD je višenamjenski primer pogodan kao:

- Punilo neravnina i pojačivač spojeva na podlogama od drveta
- Zaštita od vlage podloge od drveta iz nivelirajućih masa za vrijeme renoviranja drvenih obloga.
- Za renoviranje keramičkih obloga
- Renoviranje vinilnih ploča
- Tragova starog ljepila, bitumena, disperzija, neoprena, i smola u alkoholu
- Ugradnja moguća neovisno o tipu lokacije
- Radovi mogući i u već useljenim objektima

Prikladno za:

- Masivne daske, parket, ostalo drvo
- CTB-H/CTB-X/OSB-3 ploče na bazi drveta
- Punilo i učvršćivač za spojeve i nedostatke na drvenim podovima
- Cementni estrih

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav

Specijalna disperzija bez otapala i cementna smjesa

Temperatura primjene

Od +10°C do +25°C
Materijal i podloga:
između +10°C i +30°C

Otvoreno vrijeme :

1 h

Prohodno :

Nakon 2 h

Primjena nivelirajuće mase :

Nakon 4 h

Potrošnja

800g do 1000 g/m² ovisno o podlozi

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba imati adekvatnu čvrstoću, kapacitet nosivosti, dimenzionalnu stabilnost; bez ostataka koji reduciraju prijanjanje: prašine, ulje, masnoće, nečistoće, labavi dijelovi.

Stare ostatke čvrstih vodootpornih ljepila treba odstraniti mehanički što je moguće više.

Stare i labave ostatke nivelirajućih masa i ljepila treba u potpunosti odstraniti.

Sadržaj vlage u starim drvenim podnim oblogama treba biti između 7% i 11%,

Osigurajte prikladno prozračivanje prostorija u kojima obavljete radove.

Kod renoviranja parketa u prvoj ruci popunite spojeve parketa i udubljenja, u drugom koraku primijenite proizvod punoplošno.

METODA RADA

Sadržaj cijelog seta zamješajte u čistoj posudi dok se ne dobije ujednačena jednobojna masa. Koristiti niskookretajni mješalica ili mješalicu (< 500 rpm).

Nanesite proizvod ravnomjerno gladilicom. Omogućite vrijeme sušenja od otprilike 4 sata (ovisno o podlozi, temperaturi, vlazi).

Daljne radove izvodite samo u slučaju potpuno suhog proizvoda, ukoliko ste u dvojbi omogućite proizvodu dodatno vrijeme za sušenje.

Mase za izravnavanje i niveliranje mogu se primijeniti nakon otprilike 4 sata.

POTROŠNJA

600g do 1000 g/m² ovisno o podlozi

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci u originalnoj ambalaži, skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°. Nije otporno na smrzavanje.

NAPOMENE

Sistemi podnog grijanja moraju biti u skladu sa važećim regulativama. U svakom slučaju treba poštovati vrijeme sušenja. Ugasite grijanje 48 sati prije početka radova. Pokretanje grijanja nakon postave podne obloge treba biti postepeno kroz 48 sati, do postizanja optimalne temperature. Izvođenje radova za vrijeme rada podnog grijanja može ozbiljno narušiti karakteristike proizvoda.

ČIŠĆENJE

Alat čistite dok proizvod nije potpuno prosušio vodom..

Code	UC	PCB	GENCOD
30615726	14.5 kg	1	3549212484941

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

