

SL C350 UNIVERSAL

CEMENTNA SAMONIVELIRAJUĆA MASA

PREDNOSTI

- Samonivelirajuća, primjenjiva gotovo od 0 mm
- Debljina sloja 1-10 mm
- Vrlo fina površinska struktura
- Odlična prionjivost na podlogu
- Prikladno za sve tipove podnih obloga
- Bez skupljanja
- Otporno na točkove stolica (od 2 mm)
- Prikladno za podna grijanja
- CT-C25-F6



PRIMJENA

SL C350 UNIVERSAL samonivelirajuća masa namjenjena je izravnavanju i nivелiranju estriha, brzovežućih estriha i betonskih ploča u debljinu od 10 mm u jednom radnom koraku, te ispuni rupa i neravnina.

SL C350 UNIVERSAL pogodan je za izravnavanje i niveling:

- Cementnih estriha
- Betona
- Kalcijum sulfatnih estriha (anhidritnih estriha)
- Magnezijskih estriha
- Mastik asfaltnih estriha
- Terazzo, kamene pločice
- Neupojne podlage

Za ljevane asfaltne estrihe preporučujemo SL C510 PRO. Pogodno sa PVC obloga, tepihe, linoleum, parket i pločice. Otporno na opterećenje točkova na stolicama u debljinu od 2 mm, nije predviđena kao završni sloj. Za unutarnju upotrebu.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ Sastav	Cement, umjetne smole
➤ Omjer miješanja	6 litara vode na 25kg
➤ Temperatura primjene	Od +15°C do +20°C Ne spod +5°C ili iznad +30°C
➤ Otvoreno vrijeme	25 minuta na 18°C
➤ Prohodno	2 h, ovisno o uvjetima i podlozi
➤ Spremno za pokrivanje	24 h za debljinu sloja od 2 mm
➤ Otporno na točkove stolica	Od 2 mm
➤ Pogodno za podna grijanja	Da
➤ Potrošnja	1.5 kg/mm/m ²
➤ Debljina primjene	1-10 mm
➤ Tlačna čvrstoća	C25
➤ Savojna čvrstoća	F6

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba imati adekvatnu čvrstoću, kapacitet nosivosti, dimenzionalnu stabilnost; bez pukotina i strukturalnih oštećenja; bez ostataka koji reduciraju prijanjanje: prašine, ulje, masnoće, nečistoće, labavi dijelovi (DIN 18365)

Udio vlage u podlozi treba biti manji od 3%.

Za kalcijum sulfatni estrih vlaga treba biti manja od 1% za polaganje tekstilnih i keramičkih obloga, a 0.5% za polaganje PVC obloga i parketa.

Veće udubine i neravnine treba popuniti Bostik reparaturnim mortovima.

Stara keramika mora biti čvrsto zaljepljena, ukoliko se lako odvaja potrebno je ukloniti pločice na cijeloj površini.

Vrlo upojni cementni estrih obraditi primerom GRIP A500 MULTI u omjeru mješanja sa vodom 1:1.

Kalcijum sulfatni estrih obrusti, odprašiti, obraditi primerom GRIP A500 MULTI

Magnezijski estrih s mineralnom ispunom obraditi HYTEC E336 XTREM i kvarcnim posipom ili GRIP A936 EXPRESS.

Terazzo, kamene pločice i druge glatke i gусте podlove obraditi GRIP A936 EXPRESS, ili GRIP X910 FILL&WOOD.

Kod obrade upojnih podloga primerom GRIP A500 MULTI, niveliраjuće mase nanosimo na vlažan primer, dok kod primjene na drugim podogama primer treba biti suh.

Sistemi podnog grijanja moraju biti u skladu sa važećim regulativama. U svakom slučaju treba poštovati vrijeme sušenja. Ugasite grijanje 48 sati prije početka radova. Pokretanje grijanja nakon postave podne obloge treba biti postepeno kroz 48 sati, do postiznja optimalne temperature. Izvođenje radova za vrijeme rada podnog grijanja može ozbiljno narušiti karakteristike proizvoda.

METODE RADA

Dodajte 6 litara čiste vode (temperatura vode +8° do +20°C) u čistu kantu za miješanje.

Dodajte smjesu u vodu i promiješajte sa električnom mješalicom (brzina mješalice manja od <500 rpm) dok se ne dobije jednolična smjesa.

Nakon mješanja ostaviti barem 2 minute u mirovanju, te ponovo promiješajte barem 30 sekundi.

Zamješana samonivelirajuća masa treba biti primjenjena na podlogu unutar propisanog vremena odgovarajućim čeličnim alatom.

Raširite masu na nulu da bi se popunile pore i neravnine, zatim ju odmah raširite na redovan način u traženoj debljini.

Savjeti : Za deblje slojeve koristite valjak sa šiljcima da bi oslobodili zarobljeni zrak, te dobili idealnu površinu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte naš tehnički odjel.

Zaštitite površinu od naglog sušenja, direktnog sunčevog svjetla, pretjeranog provjetravanja (propuh) te visokih temperaturu u prostoru.

Suprotno, slabo provjetravanje i niske temperaturu značajno će produžiti vrijeme sušenja. Ne polagati podne obloge dok mase za niveliiranje nisu u potpunosti suhe.

Svaki slijedeći sloj SL C350 UNIVERSAL, najbolje je uraditi, nakon što se temeljni sloj osuši, uz obaveznu upotrebu primera GRIP A500 MULTI.

U slučaju višeslojnog postavljanja, zadnji sloj ne smije biti nanesen u debljini većoj od donjeg sloja.

POTROŠNJA

1.5 kg/mm/m²

SKLADIŠTENJE

6 mjeseci u originalnoj ambalaži i u suhim uvjetima.

ČIŠĆENJE

Alati se trebaju čistiti vodom dok je smjesa još mokra.

NAPOMENE

Prije upotrebe prima proučiti njegove tehničke podatke i poštujte preporuke za pripremu podlove.

Prije nego što nastavite sa slijedećim slojem omogućite primeru sušenje prema tehničkim informacijama.

Obavezno omogućite barem 24 satno sušenje za kalcijum sulfatne podlove.

GEV EMICODE-EC 1 R PLUS-vrlo niska emisija
GISCODE- ZP1- niski kromati - EU-VO 1907/2006 (REACH)

Code	UC	PCB	GENCOD
30615473	25 kg	1	

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on
<https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

