


# SL C780 FLEX

## CEMENTNA SAMONIVELIRAJUĆA MASA OJAČANA VLAKNIMA

### PREDNOSTI

- Renoviranje drvenih i keramičkih podloga
- Odlična mehanička svojstva
- Fleksibilna, ojačana vlaknima
- Moguća primjena pumpom
- Fina struktura bez brušenja
- Prikladna za sve tipove podnih obloga
- Za debljine 3 do 15 mm
- CT-C30-F7



### PRIMJENA

#### OPIS

SL C780 FLEX koristi izravnavanje i nivелiranje, betona, cementnih estriha, renoviranja drvenih i keramičkih obloga bez uklanjanja starih obloga. Također za asfaltne estrihe u debljini sloja 3 - 15 mm

### PRIMJENA

Plikadno za slijedeće podlove i podne obloge:

- Podlove od drvenih ploča
- Asfaltne estrihe
- Vlagootporne iverice
- Cementni estrihi i beton
- Postojeći polu fleksibilni podovi
- PVC / LVT
- Tepisi, linoleum i keramika

Ne koristiti kao završni sloj.  
Samo za unutarnju upotrebu.

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ <b>Sastav</b>	Cement, umjetne smole, armaturna vlakna.
➤ <b>Omjer miješanja</b>	5,5 litara vode na 25kg
➤ <b>Temperatura primjene</b>	Od +18°C do +25°C Podloga +15° Vlažnost zraka < 75%
➤ <b>Potrošnja</b>	1,6 kg/m <sup>2</sup>
➤ <b>Vrijeme za primjenu</b>	20 minuta na +20°C: odnosno 15 min., za izadu vrlo fine površine
➤ <b>Prohodno</b>	nakon 4 h
➤ <b>Spremno za pokrivanje</b>	Nakon 24 sata za parket i podne obloge za 3 mm debljinu sloja.
➤ <b>Otporno na točkove stolica</b>	Od 3 mm
➤ <b>Prikladno za podno grijanje</b>	Da
➤ <b>Potrošnja</b>	1.6 kg/mm/m <sup>2</sup>

## PRIPREMA PODLOGE

### PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba imati adekvatnu čvrstoću, kapacitet nosivosti, dimenzionalnu stabilnost; bez pukotina i strukturalnih oštećenja; bez ostataka koji reduciraju prianjanje: prašine, ulje, masnoće, nečistoće, labavi dijelovi.

Udio vlage u podlozi treba biti manji od 3%.

Za kalcijum sulfatni estrih vlaga treba biti manja od 1% za polaganje tekstilnih i keramičkih obloga, a 0.5% za polaganje PVC obloga i parketa.

Veće udubine i neravnine treba popuniti Bostik reparaturnim mortovima.

Stare ostatke čvrstih vodoootpornih ljepila treba odstraniti mehanički što je moguće više.

Stare i labave ostatke nivelerajućih masa i ljepila treba u potpunosti odstraniti.

Novi asfaltni estrisi trebaju se ispjeskariti.

Stara keramika mora biti čvrsto zaljepljena, ukoliko se lako odvaja potrebno je ukloniti pločice na cijeloj površini.

Sistemi podnog grijanja moraju biti u skladu sa važećim regulativama. U svakom slučaju treba poštovati vrijeme sušenja. Ugasite grijanje 48 sati prije početka radova. Pokretanje grijanja nakon postave podne obloge treba biti postepeno kroz 48 sati, do postiznja optimalne temperature. Izvođenje radova za vrijeme rada podnog grijanja može ozbiljno narušiti karakteristike proizvoda.

Pri renoviranju drvenih podloga sadržaj vlage treba biti između 7% i 11%, u drvenoj podlozi prije primjene primera.

Drvene podloge trebaju biti pripremljene Bostik GRIP X910 WOOD primerom, prije primjene slijedećeg sloja.

### METODA RADA

Dodajte 5,5 litara čiste hladne vode (temperatura vode +8° do +20°C) u čistu kantu za miješanje.

Dodajte smjesu u vodu i promiješajte sa električnom mješalicom (brzina mješalice manja od <500 rpm) dok se ne dobije jednolična smjesa.

Nakon miješanja ostaviti kratku mirovanju, te ponovo promiješajte barem 30 sekundi.

Zamješana samonivelirajuća masa treba biti primjenjena na podlogu unutar propisanog vremena odgovarajućim čeličnim alatom.

Raširite masu na nulu da bi se popunile pore i neravnine, zatim ju odmah raširite na redovan način u traženoj debljini.

Svaki slijedeći sloj SL C780 FLEX, najbolje je uraditi čim je prvi sloj prohodan ali još uvijek vlažan. Ukoliko je prvi sloj prosušen koristite primer na bazi vode. Debljina slijedećeg sloja ne bi trebala prelaziti 1/3 debljine prvog sloja.

Obratite pažnju na prebrzo sušenje izazvano direktnom sunčevom svjetlošću, propuhom, previšokom temperaturom zraka. Za veće površine preporučujemo primjenu odgovarajućih pumpi za miješanje

## POTROŠNJA

1.6 kg/mm/m<sup>2</sup>

### SKLADIŠTENJE

6 mjeseci u originalnoj ambalaži i u suhim uvjetima.

### ČIŠĆENJE

Alati se trebaju čistiti vodom dok je smjesa još mokra.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615476	25 kg	1	

### SAFETY

**For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx>**

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

### BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +XX XX XXX XXX

