

SL C910 XPRESS

BRZOVEŽUĆA SAMONIVELIRAJUĆA MASA

PREDNOSTI

- Brzo postavljanje
- Spremno za prekrivanje nakon 3 sata
- Mala površinska napetost
- Za novogradnju i obnovu



PRIMJENA

NAMJENA

SL C910 XPRESS za unutarnju primjenu: za izravnavanje, niveliranje, kao nivelirajući estrih, brzovežući estrih i kao betonska ploča. Prikladno za asfaltne estrije u debljini od 1 to max. 10 mm. Za pripremu podloga prije parketa, podnih obloga, keramike i podnih ploča.

Područja primjene :

- Izravnavanje
- Nivelirajući estrih
- Brzovežući estrih
- Betonska ploča
- Magnezijski estrih
- Kalcijum sulfatne pologe



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ Sastav	Cement, umjetne smole
➤ Omjer miješanja	6 litara vode na 25kg
➤ Temperatura primjene	Od 18°C i +25°C
➤ Otvoreno vrijeme	20 min.
➤ Prohodno	90 min.
➤ Spremno za oblaganje	3 h.
➤ Debljina primjene	1-20 mm
➤ Potrošnja	1.5 kg/mm/m ²
➤ Tlačna čvrstoća	C50
➤ Savojna čvrstoća	F10

* Mjerenja rađena na + 23° C i 50 % relativne vlažnosti na normalno upojnoj podlozi

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti trajno suha, čista (bez prljavštine, ulja, masti, voska i drugih sredstava), bez pukotina, otporna na napetost i kompresiju u skladu sa zahtjevima DIN 18365 ili DIN 18356, DIN 18352. Ovisno o stanju podloge moraju se koristiti prikladni temeljni premazi iz našeg asortimana. Molimo pridržavajte se podataka u odgovarajućim tehničkim listovima.

METODA RADA

Prije radova na izravnavanju i ispunjavanju, preporučuje se upotreba Bostik rubnih izolacijskih traka.

U čistu posudu uliti 6 l hladne vode iz slavine, dodati masu te pomiješati prikladnom miješalicom dok se ne dobije homogena masa. Za najbolje moguće radne rezultate, preporučuje se da masa kratko odstoji, te ju ponovno miješati. Primjeniti SL C910 XPRESS gladilicom ili širokom špahtlom u odgovarajućoj debljini sloja.

Važno je zaštititi masu od prebrzog sušenja, npr. od izravnog sunčevog svjetla, propuha ili pretjerano visokih temperatura. Prije polaganja parketa ili podnih obloga, sloj za izravnavanje mora biti potpuno suh.

Pločice i ploče obično se mogu polagati nakon što su je masa prohodna. Debljine sloja od 5 mm ili više i / ili na gustim podlogama, mogu zahtijevati različita vremena sušenja, molimo konzultirajte odjel za primjenu.

Ako je potreban dodatni izravnavajući sloj, nakon nanošenja prvog sloja mora se nanijeti intermedijarni temeljni premaz. Debljina sloja sljedećeg izravnavajućeg sloja ne smije prelaziti 1/3 debljine sloja prvog sloja. Molimo pridržavajte se uputa u odgovarajućim tehničkim listovima.

Za veće površine preporučujemo primjenu SL C910 XPRESS s odgovarajućim pumpama za miješanje, a posebno s pumpom Bostik.

POTROŠNJA

1.5 kg/mm/m²

SKLADIŠTENJE

Čuvati na suhom mjestu. Rok trajanja 6 mjeseci.

Zaštititi od vlage.

SIGURNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA

Sadrži cement, alkalno reagira s vodom. Moguće su iritacije očiju i kože. Obratite pozornost na upozorenja i sigurnosne savjete na spremnicima i sigurnosno tehničkim listovima.

ČIŠĆENJE

Alat se može očistiti vodom dok je mješavina još uvijek vlažna.

Sustavi podnog grijanja moraju biti u skladu s važećim građevinskim propisima. U svim slučajevima se mora poštivati vrijeme sušenja.

Isključite grijanje 48 sati prije početka radova.

Grijanje treba postupno povišiti do njegove radne temperature u fazama tijekom 48 sati nakon polaganja podne obloge. Ne primjenjivati dok je podnog grijanje u funkciji.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615477	25 kg	1	4008373130184

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

