

## SL C950 RENOQUICK

MASA ZA IZRAVNAVANJE, ISPUNU I PROFILIRANJE PODLOGA

### PREDNOSTI

- Brzосуећа
- Za nagibe od 1-50 mm
- 1-5 mm vertikalne površine : zid i stepeništa
- Visoka otpornost na udar i habanje
- Bez skupljanja, pukotina, za nagibe
- Idealno za ispunu
- Jednostavna primjena: odlična površina



### PRIMJENA

#### OPIS

SL C950 RENOQUICK masa za izravnavanje prikladna za izravnavanje, niveliranje, ispunu estriha, betona i ostalih čvrstih zatvorenih podloga, od 1 mm do maksimalno 50 mm u jednom radnom koraku. Za debljine veće od 50 mm, uz dodatak pijeska 0.4 mm do 0.9 mm.

#### DESTINATION

SL C950 RENOQUICK koristi se za ispunu rupa do 50 mm dubine, te izradu nagiba u prostorijama. Nije predviđen kao završni sloj, samo za unutarnju primjenu.

#### Područja primjene :

- Upojne i neupojne cementne podloge
- Stara keramika
- Stare polufleksibilne ploče

#### Pogodno za podne obloge :

- PVC
- Linoleum i guma
- LVT i tepih
- Parket i keramika

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

<b>Sastav/boja</b>	Cement / siva
<b>Priprema</b>	5-6 litara vode na 25 kg vreću
<b>Temperatura primjene</b>	10 do 25°C
<b>Otvoreno vrijeme*</b>	15min
<b>Prohodno*</b>	45min
<b>Sušenje* / Postavljanje obloga</b>	3 do 5 h
<b>Debljina primjene</b>	1-50 mm
<b>Potrošnja</b>	1.6 kg/mm/m <sup>2</sup>
<b>Tlačna čvrstoća</b>	C30
<b>Savojna čvrstoća</b>	F6

\* mjerena su rađena pri temperaturi od +23° C i 50 % relativne vlažnosti na normalno upojnoj podlozi

## PRIPREMA PODLOGE

### PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba imati adekvatnu čvrstoću, kapacitet nosivosti, dimenzionalnu stabilnost; bez pukotina i strukturnih oštećenja; bez ostataka koji reduciraju prijanjanje: prašine, ulje, masnoće, nečistoće, labavi dijelovi.

Udio vlage u podlozi treba biti manji od 3%.

Za kalcijum sulfatni estrih vlaga treba biti manja od 1% za polaganje tekstilnih i keramičkih obloga, a 0.5% za polaganje PVC obloga i parketa.

Stare ostatke čvrstih vodootpornih ljepila treba odstraniti mehanički što je moguće više.

Stare i labave ostatke nivelirajućih masa i ljepila treba u potpunosti odstraniti.

Novi asfaltni estriši trebaju se ispjeskariti.

Stara keramika mora biti čvrsto zaljepljena, ukoliko se lako odvaja potrebno je ukloniti pločice na cijeloj površini.

### METODA RADA

Dodajte 5-6 litara čiste vode (temperatura vode +8° do +20°C) u čistu kantu za miješanje.

Dodajte smjesu u vodu i promiješajte sa električnom mješalicom (brzina mješalice manja od <500 rpm) dok se ne dobije jednolična smjesa.

Nakon miješanja ostaviti barem 1 minutu u mirovanju, te ponovo promiješajte barem 30 sekundi.

Masa je spremna za ugradnju tijekom slijedećih 20 minuta.

Zamješana samonivelirajuća masa treba biti primjenjena na podlogu unutar propisanog vremena odgovarajućim čeličnim alatom.

Raširite masu na nulu da bi se popunile pore i neravnine, zatim ju odmah raširite na redovan način u traženoj debljini.

Napomena :

Za slojeve iznad 50 mm debljine, Bostik SL C950 RENOQUICK primjeniti u kombinaciji sa kvarcnim pijeskom prema dolje navedenom omjeru. Pijesak dodajemo kao posljednju komponentu u već zamiješanu masu. Dodatkom pijeska masu koristimo kao mort.

#### **Priprema bez dodatka pijeska:**

5-6 litara vode za 25 kg vreću

Potrošnja: cca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm debljine

#### **Priprema sa dodatkom pijeska:**

6 litara vode za 25 kg vreću, te 5-8 kg pijeska 0.4 - 0.9 mm

Potrošnja: oko. 2 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm debljine

Za dodatne informacije, kontaktirajte Bostik tehnički odjel.

## POTROŠNJA

1.6 kg/mm/m<sup>2</sup>

## SKLADIŠTENJE

6 mjeseci u originalnoj ambalaži i u suhim uvjetima

## ČIŠĆENJE

Alati se trebaju čistiti vodom dok je smjesa još mokra.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615444	25 kg	1	3549212484590

### SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostikdsd.thewerccs.com/default.aspx>

*The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat*

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

