

SL C970 RENOPLUS

CEMENTNA MASA ZA ISPUNU I IZRAVNAVANJE PODLOGA

PREDNOSTI

- Ispuna i niveliranje 0-30 mm
- Unutarnji i vanjski radovi
- Renoviranje i ujednačavanje podloga
- Radovi na postavljanju keramike
- Pogodno za asfaltne estrihe
- Otporno na točkove stolica (od 1 mm)
- Prikladno za podna grijanja



PRIMJENA

OPIS

SL C970 RENOPLUS je fleksibilan, stabilan, univerzalni mort za popravak, niveliranje, ispunu i zapunjavanje rupa i udubljenja na zidnim i podnim površinama u unutarnjim i vanjskim prostorima. Prikladan je za cementne estrihe, betonske podove, asfaltne estrihe, radove na pripremi i renoviranju podloga, te postavljanja keramike u debljinama od 3 do 30 mm. Također za područja opterećena vlagom kao što su bazeni, balkoni, popločane površine.

Pogodno sa PVC obloge, tepihe, linoleum, parket i pločice. Otporno na opterećenje točkova na stolicama u debljini od 1 mm. Nije predviđen kao završni sloj. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ Sastav	Hidrauličkih veziva, mineralni agregati i sintetičke smole
➤ Omjer miješanja	5 litara vode na 25kg
➤ Temperatura primjene	Od +18°C do +25°C Podloga +15°C Vlaga u zrak ispod 75%
➤ Vrijeme za primjenu	20 minuta na 18°C
➤ Prohodno	2-3 h
➤ Spremno za pokrivanje	24 h u debljini sloja od 3 mm za parket i podne obloge
➤ Otporno na točkove stolica	Od 1 mm debljine po DIN EN 12529
➤ Prikladno za podna grijanja	Da
➤ Potrošnja	1.5 kg/mm/m ²

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba imati adekvatnu čvrstoću, kapacitet nosivosti, dimenzionalnu stabilnost; bez pukotina i strukturnih oštećenja; bez ostataka koji reduciraju prijanjanje: prašine, ulje, masnoće, nečistoće, labavi dijelovi (DIN 18365, DIN 18356 i DIN 18352).

Ovisno o vrsti podloge potrebno je koristiti primere iz Bostik asortimana.

Sistemi podnog grijanja moraju biti u skladu sa važećim regulativama. U svakom slučaju treba poštovati vrijeme sušenja. Ugasite grijanje 48 sati prije početka radova. Pokretanje grijanja nakon postave podne obloge treba biti postepeno kroz 48 sati, do postizanja optimalne temperature. Izvođenje radova za vrijeme rada podnog grijanja može ozbiljno narušiti karakteristike proizvoda.

METODE RADA

Dodajte 5 litara čiste vode (temperatura vode +8° do +20°C) u čistu kantu za miješanje.

Dodajte smjesu u vodu i promiješajte sa električnom mješalicom (brzina mješalice manja od <500 rpm) dok se ne dobije jednolična smjesa. Za najbolji rezultat dozvoliti masi kratko vrijeme sazrijevanja nakon miješanja, te je ponovo promiješati.

Zamješana treba biti primjenjena na podlogu unutar propisanog vremena odgovarajućim alatom.

Savjeti :

Za sve dodatne informacije kontaktirajte naš tehnički odjel.

Zaštitite površinu od naglog sušenja, direktnog sunčevog svjetla, pretjeranog provjetravanja (propuh) te visokih temperatura u prostoru.

Suprotno, slabo provjetravanje i niske temperatura značajno će produžiti vrijeme sušenja. Ne polagati podne obloge dok masa za niveliranje nisu u potpunosti suhe.

Ukoliko je potrebno slijedeći sloj najbolje je uraditi nakon što se temeljni sloj osuši, uz obaveznu upotrebu primera GRIP A500 MULTI u omjeru mješanja 1:1 s vodom.

U slučaju višeslojnog postavljanja, zadnji sloj ne smije prelaziti 1/3 debljine donjeg sloja.

Za veće površine preporuka je koristiti odgovarajuće pumpe.

POTROŠNJA

1.5 kg/mm/m²

SKLADIŠTENJE

6 mjeseci u originalnoj ambalaži i u suhim uvjetima.

ČIŠĆENJE

Alati se trebaju čistiti vodom dok je smjesa još mokra.

NAPOMENE

Prije upotrebe primera proučiti njegove tehničke podatke i poštujte preporuke za pripremu podloge.

Prije nego što nastavite sa slijedećim slojem omogućite primeru sušenje prema tehničkim informacijama.

Obavezno omogućite barem 24 satno sušenje za kalcijum sulfatne podloge.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615484	25 kg	1	

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

