

STIX A200 MULTI VINYL

DISPERZIJSKO LJEPILO ZA PODNE OBLOGE

PREDNOSTI

- Trenutni prihvat i visoka ljepljivost
- Posebno prikladno za tvrde i krute obloge
- Pogodno za teške uvjete ugradnje
- Za ljepljenje PVC obloga na postojeće PVC obloge
- Dugo otvoreno radno vrijeme
- Bez otapala, bez mirisa
- Vrlo niska VOC emisija, A+ razred
- Otporno na plastifikatore u PVC oblogama
- Otporno na točkove stolica
- Prikladno za podno grijanje



PRIMJENA

STIX A200 MULTI VINYL je disperzijsko ljepilo prikladno za ljepljenje PVC/vinil podnih obloga:

- Homogeni i heterogeni PVC u rolama i pločama
- Pluto sa PVC poledinom
- Ekspandirani vinil
- Polufleksibilne ploče
- Tekstilne podloge: iglane sa ili bez poledine, na pjenastoj poledini
- Netkane tekstilne podne obloge
- Polypropylene
- Obloge od prirodnih vlakana (kokos, sisal, morska trava).

Za primjenu na podlogama od betona, cementnih estriha, anhidritnih estriha, glatkih podloga, podloge od šperploče i drveta.

Samo za unutarnju primjenu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ Sastav:	Disperzijsko ljepilo bez otapala
➤ Boja	Bež
➤ Vrijeme čekanja	10-15 min, ovisno o uvjetima u prostoriji
➤ Otvoreno vrijeme	40-55 min., ovisno o uvjetima u prostoriji
➤ Prohodno	18 h., ovisno o uvjetima u prostoriji
➤ Vrijeme sušenja	24 - 48 h
➤ Temperatura primjene	10 - 25°C
➤ Potrošnja	200 do 350 g/m ²

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Priprema podloge treba biti u skladu sa građevinskim standardima. Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez ostataka starih ljepila, prašine, ulja, i sličnih onečišćenja.

U slučaju polaganja preko postojećih obloga osigurati da su čiste i čvrsto zaljepljene za podlogu.

Ukloniti prljavštinu, lakove, ulje i slične supstance sa površine.

Daljnja priprema podloge uključuje po potrebi Bostik primere i Bostik nivelirajuće i izravnavajuće mase. Upojne podloge potrebno je obraditi primerom da bi se smanjila upojnost. Anhidritni estriši, kao i podloge od iverice ili šperploče potrebno je obraditi GRIP A500 MULTI primerom. Ukoliko je potrebno može se primjeniti više slojeva GRIP A500 MULTI (100-200 g/m²/sloj), da bi se postigla željena upojnost.

Zaostali sadržaj vlage treba biti <3% za cementne estrihe i <0.5% za kalcijum sulfatne estrihe.

Sve površine trebaju biti zaštićene od zaostale građevinske i kapilarne vlage, ako nisu koristiti npr. Bostik E336 XTREM parnu branu.

Obavezno omogućiti primerima i nivelirajućim masama propisano vrijeme sušenja prije primjene ljepila.

METODE PRIMJENE

Nanesite ljepilo ravnomjerno na podlogu, koristeći pritom prikladan gleter (ovisno o podlozi i poledini obloge).

Tip podne obloge i karakteristike podloge određuju vrstu nazubljene gladilice koju koristimo, isto tako i potrošnju po kvadratnom metru površine.

- Vrlo tanke podne obloge sa glatkom poledinom na svim tipovima podloge i podne obloge sa glatkom poledinom na neupojnim podlogama (gladilica A4 ili valjak/ 200 g/m²)
- Obloge sa glatkom površinom (gladilica A2/ 200-250 g/m²)
- Obloge sa grubljom poledinom (gladilica B1/ 300-350 g/m²)

Ljepljenje PVC-a na stari PVC, te kod neupojnih površina: otvoreno vrijeme može varirati od 30 do 90 minuta ovisno o uvjetima u prostoriji i količini ljepila.

POTROŠNJA

250 do 350 g/m²

SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci u originalnoj ambalaži na temperaturama od +10°C do +30°C. Osjetljivo na smrzavanje.

U slučaju smrzavanja proizvoda pohranite ga u grijani prostor (+25°C) na minimalno 24-48 sati.

ČIŠĆENJE

Alat čistimo toplom vodom, najbolje dok je još mokar. Suhe mrlje od ljepila na oblogama i rukama može se očistiti Bostik "Dermosafe nettoyage"

NAPOMENE

Dobro zatvorite ambalažu nakon upotrebe.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615675	6 kg	1	3549212484828
30615552	20 kg	1	3549212484804

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

