


STIX A550 POWER ELASTIC

VIŠENAMJENSKO DISPERZIJSKO LJEPILO ZA PODNE OBLOGE

PREDNOSTI

- Prikladno za različite vrste podnih obloga
- Jednostavno za primjenu, odlična konzistencija
- Velika snaga ljepljenja, trenutni prihvrat
- Kratko vrijeme čekanja
- Dugo otvoreno radno vrijeme
- Vrlo niska VOC emisija, EC1 Plus & A+
- Visoka retencija
- Otporno na točkove stolica
- Pogodno za podna grijanja



PRIMJENA

STIX A550 POWER ELASTIC disperzijsko ljepilo za LVT oblove u trakama i pločama, CV oblove, gumene oblove debljine do 4 mm s glatkom, poliranom poledinom i glatkim gornjim slojem, linoleum, pluto s PVC poledinom i PVC habajućim slojem.

PRIMJENA

Univerzalno višenamjensko ljepilo prikladno za postavu većine mekih podnih obloga, te podnih oblog zahtjevnih za polaganje. Može se koristiti za postavu:

- LVT u trakama, i pločama
- PVC/vinil podne oblove
- PVC u trakama i pločama,
- PVC heterogeni akustični
- PVC s pjenastom poledinom
- Pluto/PVC oblove
- Oblove na bazi Polyolefina
- Linoleum u trakama i pločama
- Oblove od gume u pločama
- Ekspandirani vinil
- Polufleksibilne ploče i akustični podovi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ Sastav	Disperzijsko ljepilo bez otapala
➤ Boja	Bež bijela
➤ Specifična težina	1,25 g/cm ³
➤ Temperatura primjene:	podloga od +15 °C; temperatura zraka od +18 °C relativna vлага ispod 75%
➤ Potrošnja	TKB oblika A2, Potrošnja: cca. 320 g/m ² TKB oblika B1, Potrošnja: cca. 360 g/m ²
➤ Vrijeme sušenja	24 h
➤ Otporno na točkove	da
➤ Podna grijanja	da
➤ Vrijeme odzračivanja	10 min. ovisno o uvjetima
➤ Otvoreno vrijeme	Oko 20 min.
➤ Giscode	GISCODE D 1 – prema TRGS 610
➤ Emicode	EC 1 PLUS – vrlo niska emisija

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Priprema podloge treba biti u skladu sa građevinskim standardima. Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez ostataka starih ljepila, prašine, ulja, i sličnih onečišćenja. U slučaju polaganja preko postojećih obloga osigurati da su čiste i čvrsto zaledjene za podlogu.

Ukloniti prljavštinu, lakove, ulje i slične supstance sa površine.

Daljnja priprema podloge uključuje po potrebi Bostik primere i Bostik nivelerajuće i izravnavaće mase. Upojne podloge potrebno je obraditi primerom da bi se smanjila upojnost. Anhidritni estrisi, kao i podloge od ivice ili šperploče potrebno je obraditi prikladnim primerom.

Sve površine trebaju biti zaštićene od zaostale građevinske i kapilarne vlage, ako nisu koristiti npr. Bostik E336 XTREM parnu branu.

Za podlove od estriha debljina sloja od minimalno 2 milimetra.

Obavezno omogućiti primerima i nivelerajućim masama propisano vrijeme sušenja prije primjene ljepila.

METODA RADA

Nanelite ljepilo ravnomjerno na podlogu, koristeći pritom prikladan gleter (ovisno o podlozi i poleđini obloge).

Ne nanositi količine veće od preporučenih, da bi izbjegli stvaranje grudica ljepila.

Poštujte vrijeme čekanja, koje ovisi o temperaturi i vlažnosti; upojnosti podlove i tipu obloge.

Postavite oblogu dok je ljepilo ljepljivo i ima snagu prihvata. Koristite gumeni blok i/ili valjak da bi istisnuli zarobljeni zrak i osigurate punoplošni prihvat ljepila na oblogu. Nakon 30-40 min ponovite postupak pritisaka na površinu. Za velika toplinska opterećenja preporučujemo STIX H995 ELASTIC XTREM ili STIX P956 2K.

Ne brtvite spojnice prije nego što ljepilo razvije dovoljnu snagu ljepljenja, normalno je 24 h nakon postave obloge. Obratite pozornost na informacije proizvođača podnih obloga vezano uz podna grijanja i klimatiziranje podova.

NAPOMENA: Za gumene oblove koristite gladičicu B1 od 4 mm. Kod postavljanja tanjih obloga ukoliko je vrijeme čekanja pre dugo, može doći do preslikavanja rebara špahtle na oblogu.

Kod LVT obloga treba izbjegići postavljanje u poluvlažno ljepilo (test prstom), budući se neće formirati ljepljiva rebra, već ljepljivi film.

Bostik u tom slučaju isključuje mogućnost žalbi i reklamacija.

Polaganje pluta s PVC poleđinom i PVC habajućim slojem: Temperatura polaganja najmanje 18 ° C, temperatura poslove najmanje 15 ° C. Relativna vлага ne smije prelaziti 75%.

Ovi uvjeti vrijede pred, za vrijeme i najmanje 72 sata nakon ugradnje (uključujući površinsku obradu).

Ljepilo nanesti ravnomjerno nazubljenom gladičicom (TKB oblik zuba B1). Vrijeme odzračivanja treba biti takvo da dopusti polaganje obloge u polu vlažnu posteljicu. Istovremeno ljepljivo rebro na dodir treba biti čvrsto. Nakon umetanja obloge od pluta izvršiti pritisak, te nakon 30-40 min. ponoviti postupak.

Oblove od pluta i furnira mogu imati unutarnje napetosti tako da se rubovi ploča ne mogu pritisnuti, te za sve preporuke vezano uz ljepljenje upitati proizvođača obloga.

Dodatne informacije potražite u našim uputama za ugradnju za oblove od pluta.

POKROVNOST

Od 320 do 360 g/m².

SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci u originalnoj ambalaži. Osjetljivo na smrzavanje.

ČIŠĆENJE

Alat se čisti čistom vodom, dok je ljepilo još mokro.

NAPOMENE

GISCODE D 1 - bez otapala u skladu s TRGS 610: držati van dosega djece. Tijekom i nakon obrade/sušenja osigurati prozračivanje Izbjegavajte jelo, piće i pušenje prilikom ugradnje proizvoda. U dodiru sa kožom i u očima odmah isperit vodom. Ne ispuštaći u kanalizacijski sustav, ne dopustite ulazak u tlo.

Code	UC	PCB	GENCOD

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

