

STIX A930 MULTI FASER

VIŠENAMJENSKO LJEPILO OJAČANO VLAKNIMA

PREDNOSTI

- Dobra incijalna prionjivost
- Kratko vrijeme čekanja
- Čvrsto ljepljivo rebro



PRIMJENA

OPIS

Višenamjensko disperzijsko ljepilo ojačano vlaknima.

Namjenjeno ljepljenju:

- PVC obloge u pločama i roli
- LVT podne obloge
- CV obloge
- Linoleum
- Podne obloge od gume
- Tepisu sa različitom poledinom, kao i obloge od prirodnih vlakana (kokos, sisal)

Za tepihe sa visokim unutarnjim napetostima, kao iglani filc preporučujemo STIX A530 TEX POWER.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

| | |
|-------------------------------|--|
| ➤ Sastav/boja | Disperzijsko ljepilo na bio bazi/ Bež bijela |
| ➤ Vrijeme čekanja | 5min |
| ➤ Otvoreno vrijeme | 20min |
| ➤ Prohodno | 24h |
| ➤ Vrijeme sušenja | 24h |
| ➤ Potrošnja | A2 cca. : 300 g/m ² B1 cca. : 360 g/m ² B2 cca. : 600 g/m ² |
| ➤ Temperatura primjene | +18°C to 23°C |

*mjerjenja su rađena pri temperaturi od + 23° C i 50 % relativne vlažnosti na normalno upojnoj podlozi

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Priprema podloge treba biti u skladu sa građevinskim standardima (DIN 18365-rad na oblaganju podova). Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez ostataka starih ljepila, prašine, ulja, i sličnih onečišćenja.

U slučaju polaganja preko postojećih obloga osigurati da su čiste i čvrsto zaljepljene za podlogu.

Daljnja priprema podloge uključuje po potrebi Bostik primere i Bostik nivelirajuće i izravnavajuće mase. Upojne podloge potrebno je obraditi primerom da bi se smanjila upojnost. Generalno pravilo za izravnavanje podloga na bazi asfalta i neupojnih podloga bila bi primjena barem 2 mm nivelirajuće mase.

METODA RADA

STIX 930 MULTI FASER ravnomjerno se nanosi na podlogu odgovarajućom nazubljenom lopaticom. Ovisno o vrsti podne obloge, može biti potrebno vrijeme odzračivanja. Podnu oblogu stavite u poluvlažno ljepilo i temeljito uvaljajte, po mogućnosti sa zglobni valjakom od 50 kg. Nakon 30 - 40 minuta ponovno uvaljajte valjkom podnu oblogu. Termičko brtvljenje spojnice treba izvesti najranije nakon 24 sata.

Molimo pridržavajte se uputa proizvođača podne obloge, posebno u dijelu vezano uz grijane podove.

NAPOMENA : LVT podne obloge trebaju se polagati u poluvlažno ljepilo (test prstom) da bi se izbjegle naknadne napetosti. Ljepljivo rebro se potpuno izravnava, tako da se stvara zatvoreni i ravnomjerni ljepljivi film.

Posebne napomene:

Za gumene obloge debljine 3 mm mora se koristiti TKB lopatica B1.

Pri polaganju tankih obloga i ako je vrijeme polaganja prekoračeno, na površini obloge mogu se preslikati rebra lopatice. Izričito isključujemo reklamacije koje iz toga proizlaze.

U slučaju povećanog toplinskog opterećenja preporučujemo upotrebu STIX H995 ELASTIC XTREM.

Pridržavajte se uputa proizvođača podne obloge.

POKROVNOST

A2 cca : 300 g/m²

B1 cca : 360 g/m²

B2 cca : 600 g/m²

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci u originalnoj ambalaži. Osjetljivo na smrzavanje.

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|----------|-------|-----|---------------|
| 30615779 | 13 kg | 1 | 4008373130627 |

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

