

WOOD A55 BASIC

DISPERZIJSKO LJEPILO ZA DRVENE PODNE OBLOGE

PREDNOSTI

- S vrlo malo vode
- Vrlo razvlačivo
- Brzo vezanje



PRIMJENA

OPIS PROIZVODA

WOOD A55 BASIC je disperzijsko ljepilo prema DIN EN 14293 za ljepljenje slijedećih vrsta parketa:

Prikladno za drvene obloge:

- Mozaik parket: mozaik parket kocka 8 mm debljine, mozaik parket vezani 8 mm debljine
- Višeslojni parket: višeslojni parket 70 x 500 mm, višeslojni parket > 70 x 500 mm
- Masivni parket : klasični parket do 22 mm debljine, ograničeno 10 mm masivni parket i panel parket (vidi tehnički list za parket)
- Kant lamele: kant lamele 22 mm, kant lamele 10, 15 mm
- Ograničeno lam parket: lam parket do max. 55 x 250 mm min. 10 mm debljine (vidi tehnički list za parket)
- Woodblock: Woodblock RE/WE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ Sastav/boja	Disperzija/ bijelo žuta
➤ Otvoreno vrijeme	10 min
➤ Prohodno	Nakon 48 h
➤ Vrijeme sušenja	Pd 48 do 72 h
➤ Potrošnja	B2: cca. 700 g/m ² B3: cca. 800 g/m ² B11: cca. 1000 g/m ²
➤ Pakiranje	Plastična kanta 14 kg

*mjerjenja su rađena pri temperaturi od + 23° C i 50 % relativne vlažnosti na normalno upojnoj podlozi

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora udovoljavati zahtjevima DIN 18356 "Parket" (ili važećim standardima za polaganje parketa), mora biti ravna, trajno suha, čista, bez pukotina, otporna na vlačno i tlačno naprezanje te biti profesionalno pripravljena za ugradnju. U tu svrhu koristite temeljne premaze i izravnavajuće mase pogodne za parket. Kada lijepite parket direktno na cementni estrih, obradite ga temeljnim premazom iz našeg asortimana - izbjegavajte stvaranje lokvi i nakupina primera - i ostavite da se osuši do prozirnog filma.

Proizvodi za pripremu podloge za parket:

Primeri: GRIP A500 MULTI, GRIP A936 XPRESS, HYTEC E730 XTREM

Nivelirajuća masa: SL C510 PRO

METODE RADA

Ako je potrebno, prije upotrebe temperirajte u prostoru WOOD A55 BASIC i dobro promiješajte. Zatim nanosite ljepilo ravnomjerno na podlogu nazubljenom lopaticom na površinu koja se može prekriti parketom za cca. 10 minuta. U tom roku položite parket u ljeplil i temeljito pritisnite. Napomena: Izbjegavajte jake vibracije, npr. hodanjem ili lupkanjem parketa za vrijeme ili netom nakon stvrđavanja ljepila.

Ako je potrebno, krajeve parketa treba opteretiti. Odmah uklonite eventualne mrlje ljepila sa poda. Pridržavajte se uputa proizvođača parketa i laminata, posebno uvjeta obrade i vrste ljepila koje preporučuje proizvođač parketa za određenu vrstu istog.

Kako bi se osiguralo trajno prijanjanje, pobrinite se da parket pri ugradnji sadrži postotak vlage koja je približno jednaka planiranoj vlazi za vrijeme eksploatacije, npr. 9% za puni parket i 8% za višeslojni parket. Pogledajte informativne listove TKB "Lijepljenje parketa" i "Procjena i priprema podloge za podove i parkete". Pridržavajte se smjernica za ugradnju proizvođača parketa, kao i priznatih pravila važećih standarda, smjernica, tehničkih listova.

POTROŠNJA

B2: ca. 700 g/m²

B3: ca. 800 g/m²

B11: ca. 1000 g/m²

SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci u originalnoj ambalaži. Osjetljivo na smrzavanje.

ČIŠĆENJE

Alat i mrlje ljepila alkoholom dok je ljepilo još mokro. Prosušeno ljepilo mehanički.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615781	14 kg	1	4008373130818

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

