

## WOOD H770 ECO PREMIUM

LJEPILO ZA MASIVNI PARKET NA BAZI INOVATIVNE TEHNOLOGIJE

### PREDNOSTI

- Bez omekšivača
- Odlično razvlačivo
- Niska potrošnja
- Izdašno



### PRIMJENA

#### PRIMJENA

WOOD H770 ECO PREMIUM is a sustainable, without softening ingredients. Premium adhesive based on SMP according to DIN EN 14293 and ISO 17178 for the bonding of the following types of parquet.

#### Prikladno za:

- Mozaik parket: mozaik parket kocka 8 mm debljine, mozaik parket vezani 8 mm debljine
- višeslojni parket, višeslojni daske < 250 cm, višeslojni daske > 250 cm
- Masivni parket elementi: klasični parket do 22 mm debljine, 10 mm masivni parket, panel parket, masivne daske < 120 cm dužine, masivne daske > 120 cm dužine
- Kant lamele: kant lamele 22 mm, kant lamele 10, 15 mm
- Lam parket: Lam parket do 55 x 250 mm, barem 10 mm debljine
- Woodblock: Woodblock RE/WE
- Na upojne i neupojne podloge
- Za cementni estrih
- Za kalcijum sulfatne tekuće estrihe
- Podloge obrađene odgovarajućom masom za niveliranje

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ <b>Sastav/boja</b>	Silan modificirani polimeri / svjetlo smeđe
➤ <b>Otvoreno vrijeme</b>	30 min
➤ <b>Prohodno</b>	24 h
➤ <b>Vrijeme sušenja</b>	Nakon 24 h, ovisno o temperaturi i vlazi
➤ <b>Potrošnja</b>	B3: 650 - 750 g/m <sup>2</sup> B11: 850 - 1050 g/m <sup>2</sup> B12: 950 - 1150 g/m <sup>2</sup> B15: 1050 - 1250 g/m <sup>2</sup>
➤ <b>Pakiranje</b>	Plastična kanta 16 kg

\*mjerjenja su rađena pri temperaturi od + 23° C i 50 % relativne vlažnosti na normalno upojnoj podlozi

## PRIPREMA PODLOGE

### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora udovoljavati zahtjevima DIN 18356 "Parket" (ili važećim standardima za polaganje parketa), mora biti ravna, trajno suha, čista, bez pukotina, otporna na vlačno i tlačno naprezanje te biti profesionalno pripremljena za ugradnju. U tu svrhu koristite temeljne premaze i izravnavajuće mase pogodne za parket. Kada lijepite parket direktno na cementni estrih, obradite ga temeljnim premazom iz našeg asortimana - izbjegavajte stvaranje lokvi i nakupina primera - i ostavite da se osuši do prozirnog filma. Molimo pogledajte posebne zahtjeve za podlogu za parket i pripremu u tehničkim listovima proizvoda koje je izdao proizvođač parketa.

#### Cementne podloge direktno ljepljenje:

Detaljno usisajte pobrušeni cementni estrih industrijskim usisavačem. Ne koristite temeljni premaz.

#### Kalcium sulfatni tekući estrih direktno ljepljenje:

Obrusite podlogu i detaljno usisajte industrijskim usisavačem. Ne koristite temeljni premaz.

#### Porozni asfaltni estrih:

Pažljivo usisajte, dobro obrušeni estrih industrijskim usisavačem. Premažite estrih sa HYTEC E730 XTREM ili HYTEC P510 RENORAPID-om, a zatim pospite kvarcnim pijeskom BOSTIK u svježi primer. Nakon toga primijenite samonivelirajuću masu u debljini min. 2 mm.

Ako gore spomenute podloge ne udovoljavaju zahtjevima DIN 18202, Tolerancije u visokogradnji, moraju se pripremiti pomoću prikladnih temeljnih premaza i smjesa za izravnavanje.

### METODE RADA

Sadržaj posude temperirati na sobnu temperaturu. Nakon otvaranja kante povucite zaštitni film i po potrebi uklonite kožicu koja je eventualno nastala na površini. Nemojte ga miješati. WOOD H770 ECO PREMIUM ravnomjerno se nanosi na podlogu pomoću nazubljene lopatice. Odmah postavite elemente parketa u ljepljivi sloj i čvrsto pritisnite. Odmah provjerite ima li šupljina kod većih dimenzija parketa i po potrebi stavite uteg dok ljepljivo ne stvrdne. Po potrebi opteretiti rubove parketa. Odmah uklonite sve eventualne mrlje ljepljiva na površini parketa Bostik NIBOCLEAN PRO maramicama. Pridržavajte se smjernica za ugradnju proizvođača parketa, kao i priznatih pravila važećih standarda, smjernica, tehničkih listova.

Kako bi se osiguralo trajno prianjanje, pobrinite se da parket pri ugradnji sadrži postotak vlage koja je približno jednaka planiranoj vlazi za vrijeme eksploatacije, npr. 9% za puni parket i 8% za višeslojni parket. Pogledajte informativne listove TKB "Lijepljenje parketa" i "Procjena i priprema podloge za podove i parkete". Pridržavajte se smjernica za ugradnju proizvođača parketa, kao i priznatih pravila važećih standarda, smjernica, tehničkih listova.

## SIGURNOST NA RADU, ZAŠTITA OKOLIŠA

GISCODE RS 10 - Zamjena za ljepljiva za parket s visokim udjelom otapala. Čuvati izvan dohvata djece. Osigurajte temeljitu ventilaciju tijekom i nakon nanošenja / sušenja! Izbjegavajte jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvoda. U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode. Ne dopustiti da uđe u odvoje, vodu ili tlo. Alat očistite odmah nakon upotrebe maramicama za čišćenje Bostik NIBOCLEAN PRO.

Tijekom postupka vezivanja otpušta se metanol. Nosite zaštitne rukavice. Osnovni preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka u zatvorenom nakon podnih radova je ugradnja u skladu sa standardima i temeljito osušene podloge, temeljni premazi i izravnavajuće mase.

### POTROŠNJA

B3: 650 - 750 g/m<sup>2</sup>  
B11: 850 - 1050 g/m<sup>2</sup>  
B12: 950 - 1150 g/m<sup>2</sup>  
B15: 1050 - 1250 g/m<sup>2</sup>

### SKLADIŠTENJE

Do 6 mjeseci u originalnoj ambalaži na temperaturama od +5°C do +25°C. Osjetljivo na smrzavanje.

### ČIŠĆENJE

Alat i mrlje ljepljiva alkoholom dok je ljepljivo još mokro. Prosušeno ljepljivo mehanički.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615778	16 kg	1	4008373130887

### SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

*The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the patent.*

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

