

WOOD H944 XTREM

HIBRIDNO VIŠENAMJENSKO LJEPILO ZA PARKET

PREDNOSTI

- Višenamjenski
- Vrlo dobra adhezija
- Za sve podloge
- Spremno za upotrebu
- Stabilno, protuklizno



PRIMJENA

WOOD H944 XTREM je hibridno višenamjensko ljepilo koje stvrdnjava uz pomoć vlage u zraku, a temelji se na SMP tehnologiji. WOOD H944 XTREM ima vrlo nisku emisiju prema GEV-EMICODE EC1, bez otapala je i bez mirisa.

PRIMJENA

WOOD H944 XTREM vrlo je elastično ljepilo s vrlo visokim početnim prijanjanjem i vrlo dobrim svojstvima prijanjanja na upojnim i neupojnim površinama. Metalne površine prije primjene WOOD H944 XTREM moraju se odmastiti.

Područje primjene:

- Građevina generalno
- Drveni materijali
- Proizvodnja kuhinjskih radnih ploča
- Eposy smole s pijeskom

Za podne obloge:

- Masivni parket i daske
- Radovi na zidovima i podovima
- Polaganje parketa na gipsane i drvene podloge
- Na specijalnim podlogama kao što su metal, aluminij, gips, gips ploče i keramika

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ Sastav/boja	Silan modificirani polimeri / bijelo sivo
➤ Otvoreno vrijeme	40 min
➤ Prohodno	12 h
➤ Vrijeme sušenja	Oko 12 h
➤ Potrošnja	1,2-1,3 kg/m ²
➤ Pakiranje	Plastična kanta 15 kg

*mjerena su rađena pri temperaturi od +23°C i 50% relativne vlažnosti na normalno upojnoj podlozi

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna, trajno suha, čista, bez pukotina i otporna na napetost i pritisak. Ako je potrebno, metali se moraju očistiti ili odmastiti. Zbog vrlo dobrih svojstava prijanjanja WOOD H944 XTREM, višenamjensko ljepilo može se nanijeti bez temeljnog premaza na pravilno očišćene podloge.

METODE RADA

Prije upotrebe temperirajte ljepilo na najmanje + 18 °C.

Nakon otvaranja skinite zaštitni film i uklonite eventualno stvorenu kožicu, nemojte miješati.

Nemojte koristiti WOOD H944 XTREM na temperaturama podloge i zraka ispod + 10 °C.

WOOD H944 XTREM nanosi se na podlogu odgovarajućom nazubljenom lopaticom. Parket se polaže u ljepljivi sloj u roku od 40 minuta i čvrsto pritisne na svoje mjesto. Mrlje od ljepila moraju se odmah ukloniti krpicama za čišćenje Niboclean Pro.

Pridržavajte se uputa proizvođača parketa, posebno uvjeta obrade i područja primjene.

POTROŠNJA

Od 1.2 do 1.3 kg/m²

SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci u originalnoj ambalaži na temperaturama od +5°C do +25°C. Osjetljivo na smrzavanje.

ČIŠĆENJE

Alat i mrlje ljepila alkoholom dok je ljepilo još mokro. Prosušeno ljepilo mehanički.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615778	16 kg	1	4008373130887

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostikdsd.thewerccs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

