

H725

SEAL'N'FLEX FAÇADE VRHUNSKO FLEKSIBILNO GRAĐEVINSKO BRTVILO

TEHNIČKI LIST

PREDNOSTI

- Stvrdnjavanje bez mjehurića
- Izvrsna obradivost alatima
- Fleksibilno
- Bez izocijanata i otapala
- Trajno elastično
- Otporno na vlagu i vremenske uvjete
- Savršeno prijanja bez temeljnog premaza na većinu površina, čak i na vlažne

OPIS PROIZVODA

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE brtvilo je profesionalne kvalitete za građevinske i dilatacijske spojeve. **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** ispunjava BREEAM specifikacije navedene u poglavlju „Zdravlje i dobrobit“ standarda Hea 02 Indoor Air Quality, u vezi razina emisije hlapivih organskih spojeva (za proizvode).

PRIMJENE

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE posebno je razvijeno kao univerzalno brtvilo za brtvljenje građevinskih i dilatacijskih spojeva i spojeva pješačkih pločnika na većini uobičajenih građevinskih materijala, kao što su beton, cigla, obojeno drvo, emajl boja, aluminij, nehrđajući čelik i razne plastike.

UPUTE ZA UPORABU

Spoj ispravnih dimenzija može apsorbirati kretanje između građevinskih materijala. Dubina spoja uvijek mora biti u ispravnom odnosu prema širini spoja. Općenito pravilo je da omjer dubine spoja i širine spoja uz širinu od 10mm bude 1:1, uz minimalnu širinu i dubinu od 5mm. Za spojeve šire od 10mm dubina je širina podijeljena sa 3 plus 6mm.



TEHNIČKI PODACI

100% fleksibilno	ISO 8339	0,45 N/mm ²
Brzina primjene		120 g/min
Temperatura primjene		+5 °C do +40 °C
Baza		Hibridna
Vrijeme stvrdnjavanja	pri +23 °C/50 % relativne vlažnosti	2-3 mm/24 sata
Gustoća	ISO 1183-1	1,34 g/ml
Produženje pri lomu	ISO 8339	600 %
Tok	ISO 7390	< 3 mm
Otpornost na zamrzavanje tijekom prijevoza		Do -15 °C
Kretanje spojeva		25 %
Tvrdoća po Shoreu A	DIN 53505	25
Formacija pokriva	DBTM 10,00	90 minuta pri +23 °C/50 % relativne vlažnosti
Otpornost na temperaturu		-30 °C do +70 °C
Vlačna čvrstoća	DIN 53504	1,30 N/mm ²

Ove vrijednosti tipična su svojstva i mogu varirati +/- 3 %

OGRAIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neopren i bitumenske podloge
- Nije prikladno za glaziranje spojeva, prirodnog kamena i zrcala
- Nije prikladno u kombinaciji s kloridima (bazeni)

PRIPREMA POVRŠINE I ZAVRŠNA OBRADA

Temperatura primjene od +5 °C do +40 °C (vrijedi za okruženje i podloge). Svi podloge moraju biti čvrste, čiste, suhe i površina mora biti bez masti i prašine. Podloge očistite sredstvom za čišćenje Bostik Cleaner. **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** savršeno prianja bez uporabe temeljnog premaza na većini neporoznih podloge. Porozne podloge treba prethodno obraditi temeljnim premazom Bostik Primer. Uvijek provjerite prianjanje prije primjene. Aditivom Bostik Finisher izgladite spoj.

PREBOJAVANJE

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE može se obojati bojama na vodenoj bazi i većinom boja s 2 komponente. Sintetičke boje mogu se sporije sušiti. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti bojom prije primjene. Ako se **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** prebojava (nije potrebno), preporučujemo da brusnim papirom lagano izbrusite brtvilo i spojne površine prije uporabe. Za najbolje rezultate preporučujemo bojenje u roku od nekoliko dana od primjene.

ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alate možete očistiti sredstvom za čišćenje Bostik Cleaner. Stvrdnuti materijal može se samo mehanički ukloniti. Ruke možete očistiti maramicama Bostik.

BOJA(E)

- Bijela
- Bjelo-kosti
- Beton-siva
- Srednje-siva
- Tamno-siva
- Antracitna
- Crna

PAKIRANJE

- 300 ml patrona, 12 po kutiji
- 600 ml pakiranje, 12 po kutiji

Za specifikacije proizvoda pogledajte internetsku stranicu s pojedinostima proizvoda

Sve informacije iz ovog dokumenta i u svim ostalim našim izdanjima (uključujući elektroničke) temelje se na našim trenutačnim znanjima i iskustvima i isključivo su (intelektualno) vlasništvo društva Bostik. Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se kopirati, pokazivati trećim stranama, reproducirati, prenositi javnosti ni koristiti na bilo koji način bez pisanog pristanka društva Bostik. Tehničke informacije iz ovog dokumenta služe za indicaciju i ne radi se o iscrpnom popisu. Društvo Bostik nije odgovorno za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, nastalu zbog (uredničkih) pogrešaka, nepotpunosti i/ili netočnosti ovog dokumenta. To uključuje bez ograničenja nepotpunost i/ili netočnost zbog tehnoloških promjena ili nekog istraživanja provedenog između datuma objavljivanja ovog dokumenta i datuma nabave proizvoda. Društvo Bostik zadržava pravo na izmjene teksta ovog dokumenta. Društvo Bostik ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, nastalu zbog uporabe proizvoda opisanih u ovom dokumentu. Korisnik mora pročitati i razumjeti informacije iz ovog dokumenta i ostalih dokumenata povezanih s proizvodima prije uporabe proizvoda. Korisnik je odgovoran za izvođenje svih potrebnih testiranja kako bi se pobrinuo da je proizvod prikladan za namjenu. Nemamo utjecaja na način primjene proizvoda i/ili na okolnosti povezane s događajima nastalim tijekom pohrane i prijevoza i zato ne prihvaćamo odgovornost za bilo kakvu štetu. Sve dostave izvode se isključivo u skladu s našim općim uvjetima i odredbama koji su podneseni Nizozemskoj trgovačkoj komori

VIJEK TRAJANJA

U neotvorenom originalnom pakiranju na temperaturi između +5 °C i +25 °C i kada se čuva na suhom mjestu vijek trajanja je do 15 mjeseci od datuma proizvodnje.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Sigurnosno-tehnički list proizvoda morate pročitati i razumjeti prije uporabe. Ti su dokumenti dostupni na zahtjev i preko internetskih stranica.

CERTIFIKACIJE

- Emission EC1 Plus
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- ASTM C-920
- SNJF F25E
- A+ francuska VOC uredba

BREEAM

BREEAM je vodeća svjetska metoda procjene održivosti za sveobuhvatno planiranje projekata, infrastrukture i građevina. Prepoznaje i odražava vrijednost materijala s boljom izvedbom u životnom ciklusu građevinskog okruženja, od novih konstrukcija do uporabe i obnove.

Bostik podržava BREEAM međunarodnu shemu u pružanju neovisnih certifikata treće strane, koju imamo za ovaj proizvod **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE**. Zbog klasifikacija EC1 Plus društvo Bostik može pružiti dokaze u skladu sa standardom Hea 02 Indoor Air Quality koji se tiču razina emisije hlapivih organskih spojeva.

BOSTIK PAMETNA PODRŠKA

Pametna digitalna
pomoć
Bostik.com/

Pametna pomoć
+31 (0)162 491 000



Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com