

S300

SILICONE MULTI PURPOSE

FLEKSIBILNO ACETOKSI SILIKONSKO BRTVILO ZA PRIMJENU NA SANITARIJAMA

TEHNIČKI LIST

PREDNOSTI

- Savršeno prianjanje na staklo, obojeno drvo, keramičke i emajlirane podloge
- Čuva boju
- Otporno na plijesan

OPIS PROIZVODA

Bostik S300 SILICONE MULTI PURPOSE

multifunkcionalno je acetoksi silikonsko brtvilo za primjene na sanitarijama i u kuhinji koje se stvrdnjava u reakciji s vlagom i stvara trajnu elastičnu gumenu brtvu. Proizvod je otporan na UV svjetlost i vremenske uvjete.

PRIMJENE

Bostik S300 SILICONE MULTI PURPOSE posebno je razvijen za površinsko brtvljenje u kuhinjama i kupaonicama.

UPUTE ZA UPORABU

Spoj ispravnih dimenzija može apsorbirati kretanje između građevinskih materijala. Dubina spoja uvijek mora biti u ispravnom odnosu prema širini spoja. Općenito pravilo je da omjer dubine spoja i širine spoja uz širinu od 10 mm bude 1:1, uz minimalnu širinu i dubinu od 5 mm. Za spojeve šire od 10 mm dubina je širina podijeljena sa 3 plus 6 mm.



TEHNIČKI PODACI

100 % fleksibilno	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Temperatura primjene		+5 °C do +40°C
Baza		Acetoksi silikon
Vrijeme stvrdnjavanja	pri +23 °C/50 % relativne vlažnosti	2 mm / 24 sata
Gustoća	ISO 1183-1	0,96 g/ml
Produženje pri lomu	DIN 53505 / ISO 868	520%
Otpornost na zamrzavanje tijekom prijevoza		Do -15 °C
Tvrdoća po Shoreu A	DIN 53505 / ISO 868	15
Formacija pokrova	DBTM 10,00	6-7 minuta pri +23 °C/50 % relativne vlažnosti
Otpornost na temperaturu		-40°C do +120°C
Vlačna čvrstoća	DIN 53504 S2	1,30 N/mm ²

Ove vrijednosti tipična su svojstva i mogu varirati +/- 3 %

OGRAIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neopren i bitumenske podloge
- Nije prikladno za primjene na betonu, mramoru, olovu, bakru i pocinčanom čeliku

PRIPREMA POVRŠINE I ZAVRŠNA OBRADA

Temperatura primjene: od + 5°C do + 40°C (vrijedi za okruženje i podloge). Sve podloge moraju biti čvrste, čiste, suhe i površina mora biti bez masti i prašine. Podloge očistite sredstvom za čišćenje **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik S300 SILICONE MULTI PURPOSE** savršeno prianja bez uporabe temeljnog premaza na većini neporoznih podloge, poput stakla, obojenog drva, keramike i emajla. Uvijek provjerite prianjanje prije primjene. Aditivom **Bostik T500 FINISHING SOAP** izgladite spoj

PREBOJAVANJE

Bostik S300 SILICONE MULTI PURPOSE ne može se obojati. Preporučujemo prekrivanje rubova spojeva trakom za pokrivanje kako bi se površine koje se trebaju obojati zaštitile od silikona.

ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alate možete očistiti sredstvom za čišćenje **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Ruke treba oprati **Bostik T150 CLEANING WIPES** i/ili vodom i sapunom. Stvrdnuti materijal može se samo mehanički ukloniti.

BOJA(E)

- Bijela
- Prozirna
- Beton-siva
- Crna

PAKIRANJE

- 300 ml patrone, 12 po kutiji

Za specifikacije proizvoda pogledajte internetsku stranicu s pojedinostima proizvoda

VIJEK TRAJANJA

U neotvorenom originalnom pakiranju na temperaturi između +5 °C i +25 °C i kada se čuva na suhom mjestu vijek trajanja je do 18 mjeseci od datuma proizvodnje.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Sigurnosno-tehnički list proizvoda morate pročitati i razumjeti prije uporabe. Ti su dokumenti dostupni na zahtjev i preko internetskih stranica.

CERTIFIKACIJE

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
- EN 15651-3: S S1
- A+ francuska VOC uredba

Sve informacije iz ovog dokumenta i u svim ostalim našim izdanjima (uključujući elektroničke) temelje se na našim trenutnim znanjima i iskustvima i isključivo su (intelektualno) vlasništvo društva Bostik. Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se kopirati, pokazivati trećim stranama, reproducirati, prenositi javnosti ni koristiti na bilo koji način bez pisanog pristanka društva Bostik. Tehničke informacije iz ovog dokumenta služe za indicaciju i ne radi se o iscrpnom popisu. Društvo Bostik nije odgovorno za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, nastalu zbog (uredničkih) pogrešaka, nepotpunosti i/ili netočnosti ovog dokumenta. To uključuje bez ograničenja nepotpunost i/ili netočnost zbog tehnoloških promjena ili nekog istraživanja provedenog između datuma objavljivanja ovog dokumenta i datuma nabave proizvoda. Društvo Bostik zadržava pravo na izmjene teksta ovog dokumenta. Društvo Bostik ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, nastalu zbog uporabe proizvoda opisanih u ovom dokumentu. Korisnik mora pročitati i razumjeti informacije iz ovog dokumenta i ostalih dokumenata povezanih s proizvodima prije uporabe proizvoda. Korisnik je odgovoran za izvođenje svih potrebnih testiranja kako bi se pobrinuo da je proizvod prikladan za namjenu. Nemamo utjecaja na način primjene proizvoda i/ili na okolnosti povezane s događajima nastalim tijekom pohrane i prijevoza i zato ne prihvaćamo odgovornost za bilo kakvu štetu. Sve dostave izvođe se isključivo u skladu s našim općim uvjetima i odredbama koji su podneseni Nizozemskoj trgovačkoj komori

BOSTIK PAMETNA PODRŠKA

Pametna digitalna
pomoć
Bostik.com/

Pametna pomoć
+31 (0)162 491 000



Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com