



3050 FINE PLUS

PRODUKTDATABLAD

Version: 2021-02-26

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Handspackel 3050 FINE PLUS er en cementbaseret, hurtigthærdende universalspartelmasse beregnet til fin- eller glatspartling i lag af 0-10 mm (minimum 1,5 mm ved limning af plastmåtter for at håndtere limvandet). Produktet er miljøvenligt og fugtskadestabil.

ANVENDELSE

Beregnet til fin- og glatspartling på forskellige typer af faste og rene underlag som f.eks. beton, keramik, sten, PVC, linoleum og gulvspånplader. Ved påføring på andre underlag, kontakt Bostik AB. Spartelmassen fungerer som finspartel på indspartlede/indstøbte gulvvarmespiraler samt mindre reparationer på gulve og vægge.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlag: Sørg for, at underlaget er fri for støv, snavs, olie, fedt, voks osv, samt at det er fast og hårdt uden blød beton, revnet overflade eller lignende. Eventuelle slamlag slibes eller fræses bort. Underlaget skal være mindst +10°C varmt. For at forbedre vedhæftningen og forhindre hurtig udtørring anbefales forbehandling med Bostik Primer 6000. På sugende underlag fortyndes med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales det, at man primer to gange. På tætte ikke-sugende underlag, klinker, hård beton osv. anvendes primer Ardagrip Xpress. På gulvspånplader fortyndes primeren med 20 % vand. Blanding: Til 15 kg pulver tilsættes 3,9-4,8 liter rent vand (+10- +20 C). Brug ikke varmt vand, da det medfører for hurtig udtørring og kan give revnedannelser. Blandingen udføres med en boremaskine med piskeris, til man har en klumpfri masse. Vent 2-3 min. og rør igen. Massens temperatur bør ligge mellem +10 og +20°C. Påføring: Fordel massen med en spartel eller retskede. Den opblandede masse bør bruges inden for 15 minutter. Overfladen kan normalt betrædes efter 1 time, og den er belægningsbar efter 1-3 timer (PVC-måtter efter 12 timer) med lag op til 5 mm. De angivne tørretider forudsætter +20°C, maks. 50 % RF og en vis luftudskiftning. Ved påføring af 2 lag skal der altid primes mellem lagene. Følg altid de respektive brancheorganisationers (SE: GBR) læggeanvisninger, når det drejer sig om overfladebelægning (plastgulve, trægulve, keramik osv.). OBS! Ved stærkt sollys, høj temperatur, stærk ventilation eller andre faktorer, der kan accelerere tørringen, skal overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring. Primerfri ved rene, faste og ikke-sugende underlag. Kontakt Bostik, hvis du er i tvivl.

SIKKERHED

ARBEJDERBESKYTTELSE: Produktet indeholder cement og kan irritere. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Bindemiddel	Specialcement
Fyldstof	Natursand maks. 0,25 mm
Gangbar	60 min. ved +20C
Maksimal styrke	efter 7 døgn ved +20C
Anvendelsestid	ca.15 min. ved + 20 C
Lagring	9 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage
Materialeforbrug	1,4 kg/mm/m2
Arbejdstemperatur	Kan påføres fra +10 til +25 C
Rengøring	Straks med vand
Emballagestørrelse	15 kg
Trykmodstandsdygtighed	Over 25 MPa
Bøjningsmodstandsdygtighed	F7
Vedhæftning	> 1,0 MPa

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

