



# 1010 THICK FLOW

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-02-27

### PRODUKTBESKRIVELSE

Et cementbaseret, selvnivellerende, vandfast og pumpbar gulvspartel egnet til afretning af betonunderlag. Giver normalt en færdig overflade uden behov for efterbehandling, i specielle tilfælde kan der findes behov for slibning. Anbefalet lagtykkelse er 8-50 mm. Produktet indeholder ikke kasein.

### ANVENDELSE

Egnet til afretning af betonunderlag. Produktet er velegnet som underlag til måtter, linoleum, PVC, parket, klinker eller lignende materiale i boliger, kontor, sygehuse, skoler, daginstitutioner etc. Ved belægning på andre underlag kontakt Bostik AS.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlag Sørg for at underlaget er fri for støv, snavs, olie, fedt, voks etc samt er fast og hårdt uden blød beton, krakeleret overflade eller lign. Eventuelt slamme slibes væk. Underlaget skal holde mindst +10°C. Priming For at forbedre vedhæftningen og forhindre hurtig udtørring skal underlaget altid forbehandles med Bostik Primer 6000. Primeren påføres på normalt sugende underlag blandet med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. Blanding Til 25 kg pulver tilsættes 4,25-4,75 liter rent vand. Blandingen udføres med borremaskine forsynet med piskeris til en klumpfri og letflydende masse. Vent 2-3 minutter og rør igen. Brug vand +5 til +20°C. Brug ej varmt vand, hvilket kan medføre hurtig udtørring og sprækker. Massens temperatur bør ligge mellem +10 til +20°C. Påføring Massen pumpes eller hældes ud på underlaget og flyder sammen til en jævn og plan overflade. Det kan være nødvendigt i f.eks hjørner og på meget ujævne overflader at fordele med en tand spartel. Blandet masse bør anvendes indenfor 20 minutter. Tiden er dog afhængig af lagtykkelse, temperatur samt underlagets fugtighed og sugsevne. Ved påføring af 2 lag skal priming ske mellem lagene og være helt tørt. OBS! Ved solbestråling, høj temperatur, stærk ventilation eller andre faktorer, som kan fremskynde tørringen, skal overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring.


### SIKKERHED

Produktet indeholder cement og er irriterende. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad. ØVRIGT På grund af fremstillingsprocessen, kan det ikke udelukkes, at der kan være spor af forstærkningsfibre i produktet.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



## TEKNISKE DATA

Bindemiddel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 2,5 mm
Lagtykkelse	8-50 mm
Anvendelsestid	20 min
Gangbar	ca 3-5 timer hvis temperaturen under tørretiden er min. +18°C.
Belægningsklar	1 døgn per mm lagtykkelse eller når RF (relativ fugtighed) er undertiladt værdi for aktuel belægning.
Forbrug	1,70 kg pulver per m <sup>2</sup> och mm tjocklek.
Flydeevne	140 - 150 mm (SS 923519 (50x22 mm))
Trykstyrke	C25
Vedhæftning	> 1,5 MPa
Trækstyrke	> 1,5 MPa
Modstandsevne kontor-stolshjul (GBR-std)	RWFC 250N
Krympning	< 0,5

## KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)

