



3055 Light Wall

PRODUKTDATABLAD

Version: 2023-10-26

PRODUKTBEKRIVELSE

3055 Light Wall er en cementbaseret letfiller til reparation og glatspartling på vægge og lofter indendørs.

ANVENDELSE

3055 Light Wall er beregnet til indendørs brug ved nybygning og reovering af beton, gasbeton, puds eller tegl (lekablokke). Spartelmassen er baseret på letfillerteknikken, hvilket gør den meget nem at blande og applicere. Op til 25 mm pr. lag og selvtørrende. Ny grunding ved flere lag. Letfillerindholdet giver op til 35 % højere fyldningsgrad sammenlignet med almindelig cementbaseret vægspartelmasse.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Rengøring: Underlaget skal være rent og uden støv, cementhud, fedt og anden forurening. Sugende underlag skal grundes med GRIP A560 CLASSIC, ikke sugende underlag med GRIP A936 XPRESS. Underlagets og lokalets temperatur skal være mellem +10 C - + 25 C. Nystøbt beton og puds skal være mindst 1 måned gammel. Blanding: En sæk (20 kg) blandes med 6 liter rent vand. Bland sammen til en klumpfri masse med boremaskine monteret med blander. Applicering: Massen lægges på med stålspartel. Tykke lag med murske. Start med et tyndere lag og byg derefter op til ønsket tykkelse (højst 25 mm / lag). Efter ca. 1 timer (+20 C) er massen halvhærdet og kan glattes og formes. Efter ca. 3 timer (+20 C) er massen gennemtør og klar til montering af fliser eller et tæt lag.


SIKKERHED

[iplus fieldValue='Environment and health'/]

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden applicering	
Bindemiddel	Specialcement
Fyldemiddel	Letfiller
Tykkelse	2-25 mm
Vandmængde	6 liter til 20 kg pulver
Forbrug	ca. 1,1 kg/kvm/mm
Anvendelsestid	30-40 minutter
Egenskaber efter applicering	
Kan dækkes efter	ca. 3 timer (+20 C)
Farve	Grå
Rengøring af redskaber	Omgående med vand
Opbevaring	6 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

