



3060 REPAIR

PRODUKTDATABLAD

Version: 2023-10-26

PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK Rep & Fix er en fleksibel letfiller cementbaseret klæbe og reparationsmasse.

ANVENDELSE

Anvendes til reparation af puds, beton, sten m.v. både inden- og udendørs. Der kan skrues og sømmes i reparationen. Godkendt som vådrumsspartel ved opsætning af fliser og klinker. OBS! Ved tapetsering og malning på Repair 3060 bør der laves en test først. Der er en risici for alkalisk påvirkning i forbindelse med farve og tapet.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlag: Underlaget skal være rent og frit for løse partikler og støv samt for olie, fedt, voks o.lign. Svage underlag fjernes mekanisk. Primerbehandling: Sugende flader indendøre primes med 1 del GRIP A560 CLASSIC blandet med 3 dele vand inden spartling/reparation. Ikke sugende underlag primes ikke. Sugende underlag uden døre behandles med et slamlag bestående af 1 del pulver og 5 dele vand som kosteres på. Spartle/reparer mens slamlaget stadig er fugtigt. Blandingsforhold: Bland 1 kg pulver med 0,4-045 liter vand, alternativt 1 del vand til 3-3,3 dele pulver. Omrøres grundigt, til massen er klumpfri, gerne med langsom boremaskine med piskeris. Anvend rent og koldt vand. Reparationsmasses temperatur bør ligge mellem +10°C - +20°C. Påføres med stålspartel eller lign. Overfladen kan slibes når massen er hærdet. Montering af keramik: Træk massen ud med den glatte side af stålspartlen, fordel massen med den tandede side af spartlen. Tryk flisen fast med en let vridende bevægelse. Limning af gulvgips: Træk massen ud på Gulvspånpladen med den tandede side af stålspartlen. Monter gulvgipsen, tryk den godt fast. Ved behov kan pladen hæftes fast med skruer, disse fjernes når klæbemassen er hærdet. OBS! Ved solbestråling, høje temperaturer, stærk ventilation, tynde spartellag eller faktorer som kan fremskynde tørringen, skal fladen beskyttes mod for hurtig tørring. Blandet masse bør anvendes indenfor 1 time.


SIKKERHED

Produktet indeholder cement, der kan være irriterende, for yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|--|
| Bindemiddel: | Specialcement |
| Fyldstof: | Letfiller, max 0,25 mm |
| Farve: | Gråhvid |
| Vandmængde: | 0,4-0,45 liter/kg, 40-45 vægt%, 1 del vand til 3-3,3 dele pulver |
| pH: | >12 |
| Forbrug: | ca. 0,6 kg/m ² og ca. 1,5kg/m ² mod en 6mm limspartel. |
| Lagtykkelse: | 1-30 mmq |
| Anvendelsestid: | 1 time |
| Tørretid: | Tynde lag: 2-4 timer. Tykke lag: 24 timer. Tørretiden vil afhænge af temperatur og luftfugtighed |
| Kan fuges efter: | Ca. 12 timer |
| Belastningsklar: | Limet gulvgips: ca. 24 timer |
| Betonalder: | 1 md. Klasse 3 iht. HusAMA |
| Temperaturbestandighed: | -40°C - + 80°C |
| Ældningsbestandighed: | God |
| Kemikaliebestandighed: | God |
| Overmalingsbar: | Ja |
| Rengøring af værktøj: | Rengøres straks med vand |
| Lagringsbestandighed: | 1 år. Opbevares tørt og i uåbnet emballage |

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

