



# 8040 FLOW LT

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2021-02-25

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Fix Flyt er en cementbaseret, fleksibel, hurtighærdende og letflydende specialhæftemasse med god vedhæftning ved montering af keramiske storformatfliser og natursten på alle faste gulvunderlag. Udjævner mindre afvigelser og ujævnheder i fliser og underlag.

### ANVENDELSE

Bostik Fix Flyt er beregnet til montering af keramiske storformatfliser og natursten på alle faste og rene underlag med RF (relativ fugtighed) under 85% f.eks. beton, puds, gips, spånplader, klinker, malede overflader og plasttæpper. Udjævner mindre afvigelser og ujævnheder i fliser og underlag. Ved anvendelse på andre materialer, da kontakt Bostik A/S.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlag/Rengøring: Sørg for at underlaget er fast, tørt og rent og mindst +5°C. Primning: Underlaget bør altid forbeholdt med Bostik Primer 6000. Blanding: Til 15 kg pulver tilsættes 3,3 liter koldt vand (temperatur +5 og +20°C) til 15 kg pulver. Blandes med boremaskine forsynet med piskeris til en klumpfri og langsom flydende masse. Vent 2-3 min. og rør igen. Massens temperatur bør ligge mellem +10 og +20°C. for ikke at påvirke brug- og åbentid. Påføring: Forstryg med et tyndt lag af massen med den glatteside af spartel for bedre vedhæftning. Umiddelbart herefter fordeles masse til 10-15 minutters fliseopsætning og fordel med en tandet spartel. Monter flisen ved at trykke den mod fladen og vrid den på plads.. Fjern klæbemasse, som er presset op til mere end halv fugedybde. Pletter bør fjernes umiddelbart med vand eller fugtig klud. Blandet masse bør være brugt indenfor ca. 30. minutter.

### SIKKERHED

Produktet indeholder cement og kan give hudirritation. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



## TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Specialcement
Ballast:	Natursand, max 0,5 mm
Lagtykkelse:	5-15 mm
Åbentid:	10-15 minutter ved +18°C
Bruges inden:	ca. 30 minutter ved +18°C
Fugebar efter:	2-3 timer
Gangbar efter:	5-6 timer hvis temperaturen under tørretiden er mindst +18°C
Rengøring af værktøj:	Straks med vand
Lagringsbestandighed:	Ca. 12 måneder tørt, køligt og i uåbnet emballage

## KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)

