

# 8060 RAPID

## Hvid hurtighærdende fleksibel fliseklæb

2023-12

### FORDELE

- Cementbaseret fliseklæb til gulve og vægge
- Til indendørs og udendørs brug
- C2 FT-S1 (DIN EN12004)
- F: Hurtighærdende
- T: Standfast, maksimalt 0,5 mm
- Baseret på hvid cement
- Velegnet til mange deformationsstabile stentyper
- Indgår i ETAG 022 vådrumssystem





### PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik 8060 Rapid er et hurtighærdende, hvidt, cementbaseret, fleksibelt fliseklæb. Fliseklæben har en rigtig god vedhæftning og er specielt beregnet til opsætning af keramiske fliser og mange forskellige typer natursten. Godkendt til Bostik tætnings-/vådrumssystemer efter Byggekammerådets regler BBV21:1 og ETAG 022.

### ANVENDELSESOMRÅDE

Beregnet til opsætning af keramiske fliser, granitkeramik, glas- og porcelænsmosaik på egnede, stabile underlag indendørs og udendørs, samt til mange forskellige typer natursten på vægge og gulve. Kan anvendes på forskellige typer af faste og rene underlag, som f.eks. beton, cementpuds, cementspartel, gipsplader, egnede vådrumplader, sammen med Bostik tætningsystem. Bostik 8060 Rapid kan bruges sammen med både el- og vandbårne gulvvarme. Kontakt Bostik AB vedrørende brug på andre overflader.



### TEKNISKA DATA

<b>Arbejdstemperatur</b>	+5 °C til +25 °C - både fliser og underlag
<b>Lagtykkelse</b>	Max 10 mm
<b>Blandingsforhold</b>	3,6 L til 15 kg
<b>Forbrug</b>	1,5 kg/m <sup>2</sup> (4 mm kam) 2,1 kg/m <sup>2</sup> (6 mm kam) 2,6 kg/m <sup>2</sup> (8 mm kam) 3,0 kg/m <sup>2</sup> (10 mm kam)
<b>Åbentid</b>	Op til 10-15 min ved 20°C
<b>Anvendelsestid</b>	Ca. 30-40 min. ved 20°C
<b>Fugning</b>	væg: ca 3 timer Gulv: efter 3 timer
<b>Gangbar</b>	Efter ca. 3 timer ved 20°C
<b>Fuld belastning</b>	24 timer ved 20°C
<b>EN 12004</b>	C2 FT S1
<b>Godkendelser</b>	ETA, M1
<b>Emballage</b>	15 kg
<b>Holdbarhed</b>	6 måneder ved 20°C i uåbnet emballage. Opbevares tørt og køligt.

Varenummer	Farve	Indhold	Antal pr. Palle	EAN
30832250	Vit	15 kg	72	7311020025892

**FORBEHANDLING AF UNDERLAGET**

Sørg for, at underlaget er tørt, fri for støv, snavs, maling, limrester, olie, fedt, voks osv. og stabilt og fast. Løse lag, overflader med utilfredsstillende styrke og eventuelle slamrester skal fjernes mekanisk. Plademateriale skal være godt fastgjort i overensstemmelse med gældende byggestandarder. Gulvvarme skal være slukket og have en overfladetemperatur på maksimalt +20 °C. Underlaget kan være fugtigt, men ikke vådt, og skal være +10 °C til +20 °C.

**FORBEHANDLING**

Tørre rum: Sugende underlag skal normalt altid forbehandles med GRIP A560 Classic, påført en gang fortyndet med vand i forholdet 1:3 (primer: vand). På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. På gulvgipsplader og egnede sugende vådrumplader påføres primeren fortyndet med vand i forholdet 5:1 (primer: vand). Begynd altid med at måle vandmængden op for at få det korrekte blandingsforhold. Vandtemperatur +5 til +20 °C. Våd rum: I vådrum og lignende skal underlaget altid behandles med et af Bostiks vådrumssystemer i henhold til montagevejledningen.

**BLANDNING OG PÅFØRING**

Til væg: Bland 15 kg pulver med cirka 3,6 liter, til gulve kan man gå op til 3,8 liter rent, koldt vand. Rør kraftigt med et omrører/røreværk til en homogen masse. Vent 2-3 minutter og rør igen. Massens temperatur bør være mellem +10 °C og +20 °C for ikke at påvirke brugs- og bearbejdnings-tid. Blandet fliseklæben kan bruges i op til 40 minutter. Klæben, der er begyndt at hærde, må ikke behandles med mere vand. PÅFØRING: For den bedste vedhæftning, smør med den glatte side af tandspartlen (evt. en anden spartel) et tyndt lag fliseklæb på den keramiske flise. Påfør klæben på underlaget svarende til ca. 10-15 minutters fliselægning. Fordel fliseklæben med tandsiden af tandspartlen. Valg af tandspartel afhænger af flisens bagside og størrelse.

Sørg for at temperaturen på fliserne er mindst +5 °C og at de er fri for svage lag. Opsæt flisen ved at trykke den fast i fliseklæben. Fliserne kan normalt korrigeres inden for 15 minutter. Ved særligt udsatte områder, f.eks. udendørs brug, gulve, der udsættes for høje belastninger, anbefales fliseklæb på både flise og underlag. Fjern overskydende fliseklæb, der fylder mere end det halve af fugedybden. Rester og pletter skal straks fjernes med vand eller en fugtig klud.

**FUGNING**

Fugning kan normalt ske efter 3 timer. Det er vigtigt, at fliseklæben er tørt, før fugning begynder for at forhindre misfarvning af fugen. Gulvet tåler fuld belastning efter ca. 14 dage.

Produktet indeholder cement, der kan virke irriterende. Alle brugere skal læse og forstå sikkerhedsdatabladet, inden produktet anvendes. Sikkerhedsdatabladet udleveres efter anmodning og er tilgængeligt på producentens hjemmeside. Se nærmere på [www.bostik.dk](http://www.bostik.dk)

**GENANVENDELSE**

Produktion af affald skal undgås eller minimeres, hvis det er muligt. Tomme beholdere kan indeholde visse produktrester. Produkt og emballage skal bortskaffes på en sikker måde. Benyt en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering til håndtering af overskudsprodukter og ikke-genanvendelige produkter. Bortskaffelse af dette produkt skal altid ske i overensstemmelse med miljøbeskyttelseskrav og i henhold til lovgivningen om affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt materiale, kontakt med jorden, vandløb og afløb.

**BEMÆRK**

Rum, der er midlertidigt udsættes for fugt, f.eks. køkken, entre, osv., kan med fordel fugtbeskyttes med Bostik Fugtspærre 6030. Underlag med direkte jordkontakt eller med risiko for yderligere fugt skal udføres i samråd med Bostiks Tekniske Afdeling.

Ved montering af glacerede lerskavs fliser bør fliseklæbens lagtykkelse ikke overstige 2/3 af flisens tykkelse.

OBS: Påfør ikke fliseklæben på en større overflade, end at man kan nå at opsætte fliserne, inden massen sætter sig. Fliseklæben skal beskyttes mod sollys, høje temperaturer, kraftig ventilation osv., da det reducerer bearbejdnings-tiden markant. Affugtere og varmeblæsere må ikke bruges, og gulvvarme skal være slukket i ca. 28 dage efter fliselægning og derefter øges gradvist.

De oplysninger og anbefalinger, der gives heri, er udelukkende baseret på Bostik forskning og er ikke garanteret nøjagtige. Produktets ydeevne, holdbarhed og brugssegenskaber afhænger af mange variabler, herunder typen af materiale, som produktet skal påføres på, miljøet, hvornår produktet opbevares eller påføres, og det udstyr, der anvendes til påføring. Eventuelle ændringer af disse variabler kan påvirke produktets ydeevne. Det er købers ansvar at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse under de forhold, der eksisterer på tidspunktet for den påtænkte brug, før produktet tages i brug. Bostik garanterer ikke for produktets egnethed til en bestemt anvendelse. Produktet sælges i henhold til Bostiks salgsbetingelser, der gælder for produktet på salgstidspunktet. Intet heri kan fortolkes som om, at der ikke er relevante patenter, eller udgøre en tilkendelse, opfordring eller anbefaling om at bruge de opfindelser, der er omfattet af et patent, uden tilladelse fra ejeren af patentet.

**SIKKERHED**

For flere oplysninger henvises til sikkerhedsdatabladet:  
[www.bostik.com/dk](http://www.bostik.com/dk)

**BOSTIK SERVICE**

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)  
[www.bostik.com/se](http://www.bostik.com/se)

