



# A720

## AKRYLMALING ENESTÅENDE AKRYLTÆTNINGSMIDDEL, DER FORHINDRER PROBLEMER UNDER MALING

2023-02-17

### TEKNISK DATABLAD

#### Fordele

- Kan males med vandbaseret og syntetisk maling
- Perfekt adhæsion uden brug af primer på de fleste, også let fugtige underlag
- Næsten lugtfri
- Nem at påføre og rengøre
- Ikke korrosiv over for metaller
- Reducerer revnedannelse og misfarvning af malingen
- Til indendørs og udendørs brug



#### PRODUKTBESKRIVELSE

**BOSTIK A720 ACRYL PAINT** er et akryltætningsmiddel af høj kvalitet, der kan males med de fleste vandbaserede og syntetiske malinger og forhindrer revnedannelse og misfarvning af malingen.

#### ANVENDELSER

**BOSTIK A720 ACRYL PAINT** er specialudviklet til tætning af forbindelsesfuger mellem trapper, vægge, lofter, vindueskarme, vinduesrammer af træ og metal, beton og murværk og/eller fyldning af revner, skrue- og sømhuller i vægge og lofter af træ, puds, gips, murværk, beton etc.

#### BRUGSANVISNING

En fuge med de korrekte dimensioner kan absorbere bevægelser mellem bygningsmaterialer. Fugedybden skal altid være i det rette forhold til fugebredden. En tommelfingerregel er, at forholdet mellem fugedybden og fugebredden ved en fugebredde på 10 mm er 1:1 med minimum 5 mm i bredde og dybde. For fuger, der er bredere end 10 mm, skal dybden være bredden divideret med 3 plus 6 mm.

#### TEKNISKE DATA

Anvendelsestemperatur		+5 °C til +40 °C
Basis		Akryldispersion
Brudfortlængelse	DIN 53505/ISO 868	200 %
Tæthed	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Frostmodstand under transport		Op til -15 °C
Shore A hårdhed	DIN 53505 / ISO 868	55
Skinddannelse	DBTM 16	10 minutter ved +23 °C/50 %
Temperaturbestandighed		-20°C til 70°C
Trækstyrke	DIN 53504 S2	0,60 N/mm <sup>2</sup>

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/-3 %

#### BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til vedvarende kontakt med vand
- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plastik, neopren og bituminøse substrater
- \*Udendørs anvendelse kun i godt og tørt vejr. Det skal holde tørt i mindst 5 timer efter anvendelsen

## OVERFLADEKLARGØRING OG EFTERBEHANDLING

Anvendelsestemperatur +5 °C to +40 °C (gældende for miljø og substrater). Alle substrater skal være faste, rene, tørre og fri for fedt og støv.

Substrater, der skal renses for alle løse partikler, og absorberende substrater behøver ikke at være fuldstændigt tørre. Meget porøse substrater såsom gips, luftet beton, kalksten etc. skal grundes med en blanding af 1 del **BOSTIK A720 ACRYL PAINT** og 2 dele vand. Test altid hæfteevne før anvendelse. Afslut og glat med vand.

## MALBARHED

**BOSTIK A720 ACRYL PAINT** kan males, når den er helt tør. Kan uden videre males med vandbaseret og syntetisk maling. Vi anbefaler at teste kompatibiliteten med maling før anvendelse.

## RENGØRING

Redskaber skal rengøres med vand efter brug. Hænder kan vaskes med vand og sæbe.

## SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatabladene skal læses og forstås før brug. Disse er tilgængelige efter anmodning og via vores websider.

## CERTIFICERINGER

- EN 15651-1: F-INT
- EC1+

Al information i dette dokument og i alle andre publikationer (inklusive elektroniske publikationer) er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) ejendom. Det er forbudt at kopiere en hvilken som helst del af dette dokument, vise det til tredjepart, gengive det, kommunikere det til offentligheden eller bruge det på nogen som helst måde uden Bostiks skriftlige samtykke. Den tekniske information i dette dokument tjener som en indikator og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, enten direkte eller indirekte, pga. (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed i dette dokument. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed pga. teknologiske ændringer eller forskning udført i tidsrummet mellem publiceringen af dette dokument og købsdatoen af dette produkt. Bostik reserverer retten til at ændre tekst i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skader, enten direkte eller indirekte, pga. brug af produktet/-erne beskrevet i dette dokument. Brugeren skal læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter relateret til produkterne før brug af produktet. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle nødvendige tests for at sikre, at produktet er egnet til den beregnede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes, og/eller omstændigheder i forhold til hændelser, der sker ved lagring eller transport. Derfor tager vi ikke ansvar for nogen som helst form for skade. Alle leveringer foregår udelukkende i henhold til vores generelle vilkår og betingelser, der er indgivet til det hollandske handelskammer.

## Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tlf: +46 (0) 42 19 50 00  
[www.bostik.dk](http://www.bostik.dk)

## BOSTIK SMART SUPPORT

Smart hjælp digitalt  
Bostik.dk

Smart hjælp  
+45 (0)44 84 15 00

