



BOSTIK

A785

HIGH GRIP DECO

KRAFTIGT DEKORATIVT AKRYLKLÆBEMIDDEL MED ØJEBLICKELIG VEDHÆFTNING

2023-02-17

TEKNISK DATABLAD

FORDELE

- Direkte vedhæftning
- Bæredygtigt, lav flygtig organisk forbindelse (VOC), uden opløsningsmidler
- Også velegnet til limning af EPS- og XPS-ornamenter
- Perfekt vedhæftning uden brug af primer, selv på let fugtige underlag
- Alsidigt klæbemiddel
- Kan males
- Næsten lugtfri

PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO er et alsidigt klæbemiddel baseret på akryldispersion med direkte vedhæftning til dekorative og isolerende plader til indvendig brug. Klæbemidlet hærdet ved fordampning af vand og danner en stærk og holdbart vedhæftning.

ANVENDELSE

BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO er særligt udviklet til limning af dekorative profiler og rosetter fremstillet af stift PU-skum, polystyren eller hård PVC. Også velegnet til limning af træ, keramiske fliser, akustiske paneler, ventilations- og PVC-kabelkanaler.

BRUGSANVISNING

Påfør som klæbemiddel på en "ventilationsmåde" i lodrette striber eller prikker med en afstand på 20-40 cm mellem striberne. Materialet skal sættes på plads ved at skubbe og presse fast. Ved yderligere spørgsmål kontaktes vores tekniske afdeling.



TEKNISK DATA

Anvendelsestemperatur		+5 °C til +40 °C
Base		Akryldispersion
Densitet	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Frostmodstand under transport		Op til -15 °C
Temperaturbestandighed		-20 °C til +75 °C

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere med +/-3 %.

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til kontinuerlig eksponering for vand
- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bituminøse underlag

FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG FÆRDIGBEHANDLING

Anvendelsestemperatur +5 °C til +40 °C (gælder miljø og underlag). Alle underlag skal være faste, rene, tørre og fri for fedt og støv. Underlag skal ryddes for alle løse partikler, absorberende underlag behøver ikke at være helt tørre. Meget porøse underlag såsom gips, luftbeton, kalksten osv. skal grundes med en blanding af 1 del **BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO** og 2 dele vand. Test altid klæbeevne inden påføring. Afslut og glat med vand.

MALINGSKLAR

BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO kan males – selvom det er et klæbemiddel – efter fuld tørring af tætningsmidlet. Under hærdning viser produktet krympning, hvilket kan forårsage revner i malingen. Meget velegnet til maling med vandbaseret og syntetisk maling. Maling med højfyldte vandbaserede malinger kan skabe revner. Det anbefales at teste kompatibilitet med maling inden påføring.

RENGØRING

Værktøj skal rengøres efter brug med vand. Hænder kan rengøres med vand og sæbe.

FARVE(R)

- Hvid

EMBALLAGE

- 300 ml patron, 12 pr. æske

For at se produktspecifikationer henvises til Online Produktdetaljer-siden

HOLDBARHED

I uåbnet original emballage ved mellem +5 °C og +25 °C er holdbarheden op til 12 måneder fra produktionsdatoen, hvis opbevaret på et tørt sted.

SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatablade skal læses og forstås inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og via hjemmesiderne.

CERTIFICERINGER

- Ecode EC1 Plus
- A+ Fransk VOC Regulering

Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik's eksklusive (immaterielle) ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik's skriftlige samtykke. De tekniske oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige test for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der er indleveret til det hollandske handelskammer.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.dk

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
www.bostik.dk

Smart help
+45 (0)45 44 84 15 00

