

# FIX A570 MULTI TACK

## FIKSERINGSLIM

### FORDELE/EGENSKABER

- ✓ Giver tapeeffekt
- ✓ Lim til rulle
- ✓ Forenkler udskiftning og geninddinding af gulvbelægning
- ✓ Godt miljøvalg, M1 og EC1 Plus



### ANVENDELSESOMRÅDE

#### PRODUKTBEKRIVELSE

FIXA570 er en vandbaseret fikseringslim. Forenkler udskiftning og geninddinding af gulvbelægning. Miljøvenligt med lave emissionsværdier, opfylder kravniveau EC1 Plus og M1.

#### ANVENDELSE

Til montering af tekstilfliser på sugende og tætte underlag indendørs. Egnede til gulvvarme, klarer test med rullende stolehjul. Velegnet til kontorlokaler.

#### Anbefalet materiale:

- ✓ Tekstilfliser
- ✓ PVC-plader
- ✓ Mønsterpassede tekstilfliser med filtbagside

### PRODUKTINFORMATION

VARENØR.	PAKKESTØRRELSSE:	VOLUMEN	EAN
30620217	10 L	10 KG	7311020081102

### PRODUKTEGENSKABER

Farve	Hvid
Densitet	1,0 kg/liter
Bindemiddel	Polymerdispersion af akrylattice
Monteringstid*	Normalt sugende underlag: 45-60 min. Tæt underlag: 1,5-4 t
Åbentid*	Permanent klæbrig film (ved støvfrie forhold)
Gangbar	Belastning umiddelbart, fuld styrke efter 24 timer
Hærdningstid	30-120 minutter
Limforbrug	6-12 m <sup>2</sup> /l
Arbejdsforhold	Temperatur mindst +15 °C. Bedste resultat opnås ved ca. 20 °C og en relativ fugtighed på ca. 60 %

\* Disse værdier er målt ved +23 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % ved normalt sugende underlag. Disse værdier kan afvige fra ovenstående, afhængigt af underlag, temperatur og relativ luftfugtighed.



## PÅFØRINGSVEJLEDNING

### KLARGØRING AF UNDERLAGET

Følg i første omgang anvisningerne fra producenten af gulvmaterialet. Nedenstående anvisninger er udelukkende supplerende oplysninger til selve limningen. Underlaget skal være rent, plant, frit for støv, snavs samt rester af lim og gammel maling. Til eventuel udjævning anbefales Bostik-gulvspartel afpasset til formålet. Ved limning på betonunderlag må fugtindholdet ikke overstige de maksimale værdier, der angives i AMA-Hus. Lim, belægning og underlag bør have en temperatur på mindst +15 °C. Den relative fugtighed i underlaget (RF) må ikke overstige 85 % for beton og 8-12 % for spånplader. Til ikke-absorberende underlag som f.eks. højtydende beton anbefales påføring af et mindst 10 mm tykt lag af Bostik-gulvspartel. Ved særligt sugende underlag anvendes Bostik Primer 6000.

### PÅFØRINGSMETODE

**Sugende underlag:** Påfør limen med en rulle (ca. 12 mm) og lad den tørre i ca. 45-60 minutter. Monter gulvmaterialet så hurtigt som muligt for at reducere risikoen for, at der samler sig støv på limfilmen. Hvis limen skal anvendes til permanent limning, skal den tørre i 5-10 minutter, inden gulvmaterialet monteres.

**Tæt underlag:** Påfør limen med en rulle og lad den tørre i ca. 1,5-4 t, til limen ikke mærkes fugtig ved berøring. Læg gulvmaterialet i limen. Pres/gnid al luft ud under gulvmaterialer og vær især omhyggelig ved kanterne.

For at få det bedste resultat bør der anvendes tæppetromle. Følg først og fremmest anvisningerne fra producenten af gulvmaterialet.

### UDSKIFTNING AF GULVMATERIALE

Løft forsigtigt fliserne/gulvmaterialet ved at starte i et hjørne og arbejde sig ind mod midten. Rester af lim kan fjernes med mineralsk terpentin.

## FORBRUG

6-12 m<sup>2</sup>/l afhængigt af underlaget og den valgte påførimetode. Påføres med rulle.

## OPBEVARINGSTID

12 måneder i et tørt og køligt rum i uåbnet emballage ved mellem +10 °C og +20 °C. Tåler ikke frost.

## RENGØRING

Med vand inden limen tørrer. Tørret lim fjernes mekanisk eller med mineralsk terpentin.

## SIKKERHED

Sikkerhedsdatablad kan fås på anmodning. Hav emballagen eller mærkaten ved hånden, hvis det bliver nødvendigt at søge lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn. Skyl straks med vand, hvis limen kommer i øjnene. Vask med vand og sæbe, hvis limen kommer på huden.

## ANSVAR

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi præsenterer, samt vores anvisninger og anbefalinger, er alle baserede på mange forsøg og på vores erfaring. De er tænkt som en hjælp til forbrugeren til at opnå optimale resultater. Da brugerens arbejdsforhold ikke er under vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, denne får ved anvendelsen af produktet.

BOSTIK SERVICE

info.dk@bostik.com  
www.bostik.dk

