

STIX A760 TECH

FIKSERINGSLIM MED MEGET HØJ YDEEVNE

FORDELE/EGENSKABER

- ✓ Gør det let at udskifte gulvfliser
- ✓ Meget høj ydeevne, permanent vedhæftning
- ✓ Lang monterings tid
- ✓ Til både sugende og tætte underlag.
- ✓ Høj strækkevne - lavt forbrug
- ✓ Uden opløsningsmidler



ANVENDELSESOMRÅDE

PRODUKTBEKRIVELSE

FIX A760 TECH er en vandbaseret fikseringslim med meget fin monteringsvedhæftning til forskellige typer gulvmaterialer på både sugende og tæt underlag. Limen har lang monterings tid, overfladen holder sig klæbrig længe. Miljøvenligt med lave emissionsværdier, opfylder kravniveau EC1 Plus.

ANVENDELSE

Fikseringslimning af målstable designgulve, (LVT), i form af fliser eller brædder, se listen over godkendte leverandører. Også egnet til tekstilfliser og PVC-plader. Underlaget kan være gulvpartlede overflader, spånplader, gammel belægning. Ved limning af LVT-materiale skal underlaget være af solidt materiale, f.eks. beton eller flydespartel. Visse LVT-materialer skal limes permanent med almindelig gulvlim for at forhindre dimensionsændringer ved påvirkning fra sollys eller tung belastning. Til denne type limning anbefales STIX A555 ULTRA, STIX A600 EVOLUTION, STIX A720 POWER eller STIX A800 PREMIUM.

Anbefalede materialer:

- ✓ LVT-fliser og brædder
- ✓ Tekstilfliser
- ✓ PVC-plader
- ✓ Mønsterpassede tekstilfliser med filtbagside

PRODUKTINFORMATION

VAREN.R.:	PAKKESTØRRELSE	VOLUMEN	EAN
30619614	5 l	5 kg	7311020081119

PRODUKTEGENSKABER

Farve	Rosa
Densitet	1,0 kg/liter
Bindemiddel	Polymerdispersion af akrylattice
Monteringstid*	Normalt sugende underlag: 45-60 min. Tæt underlag: 2-2,5 t
Åbentid*	Permanent klæbrig film (i støv frie omgivelser)
Gangbar	Belastning umiddelbart, fuld styrke efter 12 timer
Hærdningstid	30-120 minutter
Limforbrug	6-12 m ² /l
Arbejdsforhold	Temperatur mindst +15 °C. Bedste resultater opnås ved ca. 20 °C og en relativ fugtighed på ca. 60 %
Opbevaring	12 måneder ved +10°C til +20°C. Tåler ikke frost

* Disse værdier er målte ved + 23 °C og en relativ fugtighed på 50 % ved normalt sugende underlag. Disse værdier kan afvige fra ovenstående, afhængigt af underlag, temperatur og relativ fugtighed



PÅFØRINGSVEJLEDNING

KLARGØRING AF UNDERLAGET

Følg først og fremmest anvisningerne fra tæppeproducenten, nedenstående er udelukkende supplerende oplysninger til selve limningen. Underlaget skal være rent, fast, frit for fedt, støv, snavs samt rester af lim og gammel maling. Til en eventuel udjævning anbefales en gulvspartel fra Bostik egnet til formålet. Ved limning på betonunderlag må fugtindholdet ikke overstige de maksimale værdier, der angives i AMA-Hus. Lim, belægning og underlag bør have en temperatur på mindst +15 °C. Den relative fugtighed i underlaget (RF) må ikke overskride 85 % for beton og 8-12 % for spånplader. OBS! Ved limning af LVT-materialer skal underlaget være af solidt materiale, f.eks. beton eller flydespartel. Tilikke-absorberende underlag som f.eks. højtydende beton anbefales et mindst 10 mm tykt lag af Bostik-gulvspartel. Ved særligt sugende underlag anvendes Bostik Primer 6000.

PÅFØRINGSMETODE

SUGENDE UNDERLAG: Påfør limen med en rulle (ca. 12 mm) og lad den tørre i ca. 45-60 minutter. Monter gulvmaterialet så hurtigt som for at reducere risikoen for, at der aflejres støv på limfilmen. Lad limen tørre i 5-10 minutter, inden gulvmaterialet monteres, hvis den skal anvendes til permanent limning.

TÆT UNDERLAG: Påfør limen med en rulle og lad den tørre i ca. 90-120 minutter, til limen ikke smitter af ved berøring. Læg gulvmaterialet i limen. Pres/gnid al luft under gulvmaterialet ud.

For at få det bedste resultat bør der anvendes tæppetromle. OBS!. Følg først og fremmest anvisningerne fra producenten af materialet.

FORBRUG

6-12 m²/l afhængigt af underlaget og den valgte påførimetode. Påføres med rulle.

OPBEVARINGSTID

12 måneder i et tørt og køligt rum i uåbnet emballage ved mellem +10 og +20 °C. Tåler ikke frost.

RENGØRING

Med vand inden limen tørrer. Tørret lim fjernes mekanisk eller med mineralsk terpentin.

SIKKERHED

Sikkerhedsdatablad kan fås på anmodning. Hav emballagen eller mærkaten ved hånden, hvis det bliver nødvendigt at søge lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der kommer lim i øjnene, skal der straks skylles med vand. Vask med sæbe og vand, hvis limen er kommet på huden.

ANSVAR

Ansvarsfraskrivelse. De tekniske data, vi præsenterer, samt vores anvisninger og anbefalinger, er baseret på mange forsøg og på vores erfaring. De er tænkt som en hjælp til brugeren til at opnå det bedste resultat. Da brugerens arbejdsforhold ikke er under vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, denne får ved anvendelsen af produktet.

BOSTIK SERVICE

info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

