



FLEX RAPID PLUS

PRODUKTDATBLAD

Version: 2021-10-04

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Flex Rapid Plus er en hurtigtørrende håndspartelmasse med et bredt anvendelsesområde.

ANVENDELSE

Beregnet til fyldning af kanter og forskelligt reparationsarbejde på faste og rene underlag indendørs som f.eks. beton, puds, keramik, sten, letbeton, PVC, linoleum, spånplader, træ mm. Produktet er beregnet som underlag for måtter, linoleum, PVC, parket, klinker eller lignende materialer og er fremragende til gulvvarme. Kontakt Bostik ved lægning på andre underlag.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Rengøring: Sørg for at underlaget er frit for støv, snavs, maling, limrester, olie, fedt, voks mm., samt at det er fast og hårdt. Løse lag og eventuelle slamlager fjernes mekanisk. Underlaget skal være mindst +10°C varmt, og RF (relativ fugtighed) skal være <90 % og +20°C Forbehandling: Primerfri. Ved blødt eller støvet underlag kan overfladen primes med BOSTIK PRIMER 6000 i henhold til separat vejledning. Blanding: Blandes med 0,3 kg rent og koldt vand pr. 1 kg spartelmasse. Omrør kraftigt til en homogen masse. Massens temperatur bør ligge mellem +10°C - +20°C. Påføring: Massen skal lægges ud og fordeles inden for 10 - 15 minutter med en spartel eller retskede. Slibning eller afskrabning af overfladen kan foretages, så snart massen er hærdet tilstrækkeligt. Overfladen kan normalt betrædes efter 30-45 minutter og kan belægges efter 20 min. til 2 timer i lag op til 50 mm, hvis temperaturen under tørretiden er mindst +18 grader, eller når RF er under den tilladte værdi for aktuel belægning. OBS! Ved solbestråling, høj temperatur, kraftig udluftning eller andre faktorer, der giver for hurtig udtørring, skal overfladen beskyttes. Der må ikke anvendes affugtere og varmeblæsere.


SIKKERHED

Produktet indeholder cement og er irriterende. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Bindemiddel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,5 mm
Lagtykkelse:	1-50 mm
Anvendelsestid:	10 - 15 minutter
Belægningsbar efter:	20 min. til 2 timer i lag op til 50 mm eller når RF er under den tilladte værdi for aktuel belægning
Forbrug:	1,6 kg pr .m2 og mm
Vandmængde:	0,8 liter/2,5 kg
Pakningsstørrelse	2,5 kg spand
pH, tørret:	10,5-11
Trykstyrke:	C30
Bøjningsstyrke	F8
Overfladestyrke	1,5 MPa
Rengøring af værktøj:	Straks med vand
Lagring:	6 måneder tørt, køligt og i uåbnet forpakning

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

