


# GRIP A560 CLASSIC

**PRIMER TIL GRUNDBEHANDLING FØR SPARTLING INDENDØRS**

2022-12-31

## FORDELE

- **Hurtigtørrende**
- **Let at påføre**
- **Binder støv og løse partikler**
- **God alkalibestandighed**
- **Vandbaseret – kan blandes med vand**
- **Lav-emitterende**



## ANVENDELSESOMRÅDE

GRIP A560 CLASSIC anvendes som primer til grundbehandling før påføring af Bostik Gulvspartelmasse eller Bostik Fix. GRIP A560 CLASSIC forbedrer hæfteevnen, mindsker underlagets sugekraft og kan fungere som støvbinder. I visse tilfælde kan GRIP A560 CLASSIC blandes med spartelmasse for at øge fleksibiliteten af spartelmassen.

Gulvbranchens (GBR) limanbefalinger skal altid følges med hensyn til fugt, aftræksstyrke osv. for underlaget.

### UNDERLAG:

Velegnet til alle underlag, der kan belægges med Bostik Gulvspartelmasse eller Fix.

\*De angivne tørretider forudsætter +20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er mindre end 85 %.

## TEKNISKE DATA

<b>Blandingsforhold</b>	Se instruktioner for den respektive Gulvspartelmasse/Fix
<b>Materialeforbrug</b>	Ca. 0,08 l/m <sup>2</sup>
<b>Gangbart efter</b>	30-60 min.

## BRUGSANVISNING

### KLARGØRING AF UNDERLAG

For at opnå det bedste arbejdsresultat bør temperaturen i lokalet ligge mellem +10 °C og +25 °C

**Rengøring:** Sørg for at underlaget er rensset for støv, smuds, farve, limrester, olie, fedt, voks osv., og at det er fast og hårdt uden revnede flader eller lignende. Løse lag og slamrester slibes eller fræses væk. I tvivlstilfælde kontaktes Bostik for yderligere rådgivning.

### BLANDING OG ANVENDELSE

**Blanding:** GRIP A560 CLASSIC påføres på et normalt sugende underlag en enkelt gang blandet med vand i forholdet 1:3 (primer:vand). På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. På gulvgipsplader og træfiberplader påføres primeren opblandet med vand i forholdet 5:1 (primer:vand). Begynd altid med at måle vandmængden op for at få det korrekte blandingsforhold. Anvend vand +5 til +20 °C.

**Påføring:** Primeren arbejdes ned i underlaget med børste eller kost. Undgå dannelse af søer. Primeren skal være tørret i maks. 24 timer, inden der foretages udjævning og spartling. Hvis overfladen bliver udsat for støv inden spartling, skal overfladen rengøres og primes igen.

**OBS!** Overfladen skal beskyttes ved direkte sollys, høj temperatur og stærk ventilation, eller hvis der er andre faktorer, der kan fremskynde tørringen. Der bør ikke anvendes varmeblæser eller affugter. Produktet er udelukkende beregnet til indendørsbrug.

## OPBEVARING

12 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage. Beskyttes mod frost

## MILJØ OG SUNDHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt, men alle brugere skal forstå og anvende sikkerhedsdatabladet inden anvendelse af produktet. Sikkerhedsdatabladet udleveres efter anmodning og er tilgængeligt på producentens hjemmeside.

## GENBRUG

Produktion af affald skal undgås eller minimeres, hvis det er muligt. Tomme beholdere kan indeholde visse produktrester. Produkt og emballage skal bortskaffes på sikker måde. Benyt en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering til håndtering af overskudsprodukter og ikke-genanvendelige produkter. Bortskaffelse af dette produkt skal altid ske i overensstemmelse med kravene om miljøbeskyttelse og lovgivningen om affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt materiale, kontakt med jorden, vandløb og afløb.

## ØVRIGE

Rengør værktøj med vand, inden primeren er tørret.

For yderligere oplysninger henvises til Bostiks konstruktionsbeskrivelser.

Produktnummer	Emballering	Antal pr. palle	EAN
30623600	1 liter	360	7311020081476
30623599	5 liter	72	7311020081874
30623492	15 liter	24	7311020081478

## SIKKERHED

For flere oplysninger henvises til sikkerhedsdatablad på: [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Forbehold: De tekniske data, vi præsenterer er, lige som vores vejledning og anbefalinger, alle baseret på adskillige forsøg og på vores erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren til at opnå det bedst mulige resultat. Da forholdene hos forbrugeren er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, som forbrugeren opnår ved anvendelse af produktet.

## BOSTIK SERVICE

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

