

GRIP A936 XPRESS

PRIMER TIL GRUNDBEHANDLING AF IKKE-SUGENDE OVERFLADER

2022-11-25

FORDELE

- God hæfteevne på ikke-sugende underlag
- Godkendt til brug indendørs og udendørs
- Indeholder kvartssand for bedre hæfteevne
- Velegnet til udendørsbrug
- Lav-emitterende
- Rengøres med vand



ANVENDELSESOMRÅDE

GRIP A963 XPRESS anvendes som primer på tætte, glatte ikke-sugende overflader, som skal belægges med spartelmasse eller klæbemiddel. Fastsiddende keramisk belægning og slebet homogene PVC-plader kan primes med GRIP A963 XPRESS inden belægning med fliser eller klinker eller flydespartelmasse. GRIP A963 XPRESS er velegnet til at prime tæt, ikke-sugende beton, terrazzo, natur- og kunststen.

Gulvbranchens (GBR) limanbefalinger skal altid følges med hensyn til fugt, aftræksstyrke osv. for underlaget.

UNDERLAG:

Velegnet til ikke-sugende underlag, der kan belægges med Bostik Gulvspartelmasse eller Fix.

*De angivne tørretider forudsætter +20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er mindre end 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	Klar til brug
Farve	Rød
Materialeforbrug	Ca. 100 g/m ²
Gangbart efter	30-180 min.

BRUGSANVISNING

KLARGØRING AF UNDERLAG

For at opnå det bedste arbejdsresultat bør temperaturen i lokalet ligge mellem +10 °C og +25 °C

Rengøring: Sørg for at underlaget er rensset for støv, smuds, farve, limrester, olie, fedt, voks osv., og at det er fast og hårdt uden revnede flader eller lignende. Løse lag og slamrester slibes eller fræses væk. I tvivlstilfælde kontaktes Bostik for yderligere rådgivning.

BLANDING OG ANVENDELSE

Påføring: GRIP A963 XPRESS skal omrøres inden anvendelse. Primeren påføres jævnt på underlaget med en korthåret rulle eller pensel. Undgå dannelse af søer ved påføringen. GRIP A963 XPRESS skal være helt gennemtør inden påføring af flydespartelmassen, klæbemidlet eller tætningslaget. Tørretiden er 0,5-3 timer afhængigt af underlaget, temperaturen og ventilationen. Den tørre primer er rødlig og næsten helt klæbefri.

OBS! Overfladen skal beskyttes mod direkte sollys, høj temperatur og stærk ventilation, eller hvis der er andre faktorer, der kan fremskynde tørringen. Der bør ikke anvendes varmeblæser eller affugter.

OPBEVARING

12 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage. Beskyttes mod frost

MILJØ OG SUNDHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt, men alle brugere skal forstå og anvende sikkerhedsdatabladet inden anvendelse af produktet. Sikkerhedsdatabladet udleveres efter anmodning og er tilgængeligt på producentens hjemmeside.

GENBRUG

Produktion af affald skal undgås eller minimeres, hvis det er muligt. Tomme beholdere kan indeholde visse produktrester. Produkt og emballage skal bortskaffes på sikker måde. Benyt en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering til håndtering af overskudsprodukter og ikke-genanvendelige produkter. Bortskaffelse af dette produkt skal altid ske i overensstemmelse med kravene om miljøbeskyttelse og lovgivningen om affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt materiale, kontakt med jorden, vandløb og afløb.

ØVRIGE

Rengør værktøj med vand, inden primeren er tørret.

For yderligere oplysninger henvises til Bostiks konstruktionsbeskrivelser.

Produktnummer	Emballering	Antal pr. palle	EAN
30623633	5 KG spand	51	7311020081485

SIKKERHED

For flere oplysninger henvises til sikkerhedsdatablad på: www.bostik.se

Forbehold: De tekniske data, vi præsenterer er, lige som vores vejledning og anbefalinger, alle baseret på adskillige forsøg og på vores erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren til at opnå det bedst mulige resultat. Da forholdene hos forbrugeren er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, som forbrugeren opnår ved anvendelse af produktet.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

