



H565

GLASS'N'SEAL MULTI HØJMODUL-HYBRIDTÆTNINGSMIDDEL TIL GLAS OG FLERE FORMÅL

2024-01-26

TEKNISKT DATABLAD

FORDELE

- Neutral hærdning
- Næsten lugtfri
- Perfekt adhæsion uden primer på de fleste almindelige byggematerialer
- God UV- og vejrbestandighed
- Perfekt til brug med vandbaseret maling



PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI er et højmodul-hybrid-fugetætningsmiddel til flere formål til indendørs og udendørs brug.

ANVENDELSER

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI er udviklet til holdbar tætning af fuger ved anvendelse på glas og facader.

BRUKSANVISNING

En fuge med de korrekte dimensioner kan absorbere bevægelser mellem bygningsmaterialer. Fugedybden skal altid være i det rette forhold til fugebredden. En tommelfingerregel er, at forholdet mellem fugedybden og fugebredden ved en fugebredde på 10 mm er 1:1 med minimum 5 mm i bredde og dybde. For fuger, der er bredere end 10 mm, skal dybden være bredden divideret med 3 plus 6 mm.

TEKNISKA DATA

Vid 100 % töjning	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Dosering	@ Ø3 mm/6,3 bar	100 g/min
Anvendelsestemperatur		+5°C till +40°C
Basis		Hybrid
Hærdningstid	@ +23°C/50% RH	3 mm/24h
Tæthed	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Flow	ISO 7390	< 2 mm
Fugebevægelse		20%
Shore A hårdhed	DIN 53505 / ISO 868	40
Skinddannelse	DBTM 10.00	30 minutter @

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/-3%

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plastik, neopren og bituminøse substrater
- Ikke egnet til natursten og spejle
- Ikke egnet i kombination med klorid (pools)

OVERFLADEKLARGØRING OG EFTERBEHANDLING

Anvendelsestemperatur + 5 °C til + 40 °C (gældende for miljø og substrater). Alle substrater skal være faste, rene og fri for fedt og støv. Rengør substrater. **BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI** binder perfekt uden brug af primer på de fleste ikke-porøse substrater. Porøse substrater skal forbehandles med **BOSTIK PRIMER 5075**. Test altid hæfteevne før anvendelse. Brug **BOSTIK T500 FINISHING SOAP** til at udjævne fugen. fogen.

MALBARHED

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI kan males med vandbaseret maling. Vi anbefaler at teste kompatibilitet med maling inden påføring

RENGØRING

Redskaber skal rengøres med vand efter brug. Hænder kan rengøres med vand og sæbe.

FARVE(R)

- Hvid

HOLDBARHED

I uåbnet originalforpakning mellem + 5°C and + 25°C, er holdbarheden op til 18 måneder fra produktionstidspunkt, lagret på et tørt sted.

SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatabladene skal læses og forstås før brug. Disse er tilgængelige efter anmodning og via websiderne

CERTIFICERINGER

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- A+ French VOC Regulation

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09
Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.dk

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart hjælp digitalt
Bostik.dk

Smart hjælp
+45 (0)45 44 84 15 00



